

S.030.MLT.028 - ექსტერიერის ლესვა



S.030.MLT.028
ექსტერიერის ლესვა

შპს „არქი პრომოუშენ“

ექსტერიერის ლესვა

დოკუმენტის ტიპი	S
დოკუმენტის #	S.030.MLT.028
დოკუმენტის სახელი	ექსტერიერის ლესვა
დოკუმენტის ავტორი	ლევან ტაბუცძე
დოკუმენტის დამტკიცების თარიღი	25.10.2023
ვერსიის ნომერი	I
....დოკუმენტის ბოლო ცვლილების თარიღი	
დეპარტამენტი	TEC
სამსახური	
დაკავშირებული ერთეულები/პოზიციები	TEC; ARC; PMO
დოკუმენტთან წვდომის დაშვება	TEC; ARC; PMO

ექსტერიერის ლესვის ძირითადი მოთხოვნები

- ქვიშა-ცემენტით ლესვამდე (სისქით 20-30 მმ), მონოლითური ელემენტები დამუშავდეს გრუნტით;

- ქვიშა-ცემენტით ფასადის ლესვა მონოლითურ ელემენტებზე შესრულდეს მაარმირებელი ლითონის ბადის გამოყენებით და ბადის მექანიკური ჩამაგრებით;
- ვენტილირებადი ფასადის უკან არსებული ბლოკის კედელი დაიფაროს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით საშაულოდ 5 მმ სისქით-ზედაპირის სწორხაზოვნების დაცვა საჭიროებას არ წარმოადგენს;
- ტიხრებზე, რომელზეც მოწყობილია გადამაგრება ლითონის კუთხოვანებით, ლოკალურად გამოყენებულ იქნას ლითონის ბადე;
- სასურველია ვიტრაჟების ფერდილი (ატკოსები) გაილესოს წინასწარ და შემდეგ ჩაჯდეს ვიტრაჟი.



Edit