

S.026.MLT.024 - ბაზალტის ფილით მოპირკეთება



S.026.MLT.024

ბაზალტის ფილით მოპირკეთება

შპს „არქი პრომოუშენ“

ბაზალტის ფილით მოპირკეთება

დოკუმენტის ტიპი	S
დოკუმენტის #	S.026.MLT.024
დოკუმენტის სახელი	ბაზალტის ფილით მოპირკეთება
დოკუმენტის ავტორი	ლევან ტაბუცძე
დოკუმენტის დამტკიცების თარიღი	25.10.2023
ვერსიის ნომერი	I
....დოკუმენტის ბოლო ცვლილების თარიღი	
დეპარტამენტი	TEC
სამსახური	
დაკავშირებული ერთეულები/პოზიციები	TEC; ARC; PMO
დოკუმენტთან წვდომის დაშვება	TEC; ARC; PMO

ბაზალტის ფილით მოპირკეთება

- შუალედურ ბაქანზე ბაზალტის ფილა (სისქით 20 მმ) მოეწყოს პირი-პირზე მიდებით;
- წებოცემენტის ფენა უნდა მერყეობდეს 5-10 მმ ფარგლებში
- პლინტუსის (სისქე 20 მმ) წებოცემენტის ფენა არ უნდა აღემატებოს 5 მმ-ს;
- საფეხურის ფილა (სისქით 30 მმ) შუბლიდან გამოწული უნდა იქნას 10-15 მმ, კუთხე დამუშავდეს 45 გრად. წაკვეთით;
- მონტაჟისას ფილის და პლინტუსის სრული ფართი დაიფაროს წებოცემენტის ფენით;

შუალედური ბაქნის მოწყობამდე გადამოწმდეს არქიტექტურული ნიშნულები

რეკომენდირებული შემკვერელი მასალები

- Kalekim;
- Knauf;
- Litokol;
- Ceresit;
- Mapei

დ ა მ ა ტ ე ბ ი თ

- სადარბაზოს იატაკის ფილი და შუალედური ბაქნის ფილა ერთმანეთს უნდა მიადგეს პირიპირ.
- სადარბაზოს კარის გალებისას ბაზალტის ფილა უნდა იყოს კარიდან მინ. 10-15 მმ-ში, დაბლა.
- ბოლო საფეხურის ფილა და შუალედური ბაქნის ფილა უნდა იყოს პირიპირ.
- მარშებისკენ საფეხურის ფილა გადაიწიოს 10-20 მმ-ით, გარეთ.
- კიბის ბეტონის გვერდი დამუშავდეს (დაშლიფოვდეს)
- ყველა საფეხურის ასვლა (შუბლი) უნდა იყოს იდენტური სიმაღლის
- კიბის მოაჯირის საყრდენის ძირი დაიფაროს ქვის მოპირკეთებაში
- ბაზალტის პლინტუსის თავი ამოივსოს წებო-ცემენტის ხსნარით