

S.027.MLT.025 - ბეტონის და არმატურის ლაბორატორიული კონროლი



S.027.MLT.025

ბეტონის და არმატურის ლაბორატორიული კონროლი

შპს „არქი პრომოუშენ“

ბეტონის და არმატურის ლაბორატორიული კონროლი

დოკუმენტის ტიპი	S - სტანდარტი
დოკუმენტის #	S.027.MLT.025
დოკუმენტის სახელი	ბეტონის და არმატურის ლაბორატორიული კონროლი
დოკუმენტის ავტორი	ლევან ტაბუციძე
დოკუმენტის დამტკიცების თარიღი	25.10.2023
ვერსიის ნომერი	I
....დოკუმენტის ბოლო ცვლილების თარიღი	
დეპარტამენტი	მშენებლობის ხარისხის მართვის დეპარტამენტი
სამსახური	
დაკავშირებული ერთეულები/პოზიციები	TEC; ARC; PMO
დოკუმენტთან წვდომის დაშვება	TEC; ARC; PMO

ბეტონის ლაბორატორიული კონტროლი

- ობიექტზე მიღებული ბეტონის ნიმუშების აღებას აწარმოებს კონტრაქტორის კომპანია ან ლაბორატორია;
- 50 მ³ და ნაკლები მოცულობის დაბეტონებისას აღებულ იქნას არაუმცირეს 3 ნიმუში კუბი ზომით 15X15X15 სმ;
- 50 მ³-200 მ³ მოცულობის შემთხვევაში აღებულ იქნას არაუმცირეს 4 ნიმუში-კუბი ზომით 15X15X15 სმ;
- ნიმუშის ტრანსპორტირებისას (დაყალიბებიდან მე-2 დღეს) და შემდგომ გამოცდას ახდენს ლაბორატორია;

აღნიშნული პროცესის პარალელურად მწარმოებელი ასევე უნდა ახორციელებდეს პროდუქციის ლაბორატორიულ კონტროლს.

არმატურის კონტროლი

- მწარმოებლის მიერ მოწოდებულ უნდა იქნას წარმოების სერტიფიკატი და შესაბამისი დნობის გამოცდის აქტები;
- დნობის გამოცდის აქტის ნომერი უნდა შეესაბამებოდეს არმატურის ბროშურაზე მითითებულ ნომერს;
- ლაბორატორიული კვლევის ჩასატარებლად, პირველი პარტიიდან და ყოველი მომდევნო 200ტ მოცულობაზე ყველა დიამეტრიდან აღებულ იქნას 3 ნიმუში სიგრძით 80-100 სმ (ლეროს სიგრძე შეთანხმდეს ლაბორატორიასთან). სანიმუშო ღელო უნდა მოიჭრას შერჩევის პრინციპით სხვადასხვა ღეროდან;
- ლაბორატორიას უნდა წარედგინოს შესამოწმებელი არმატურის ბროშურა;