

S.034.MLT.032 - კერამიკული ფილით მოპირკეთება



S.034.MLT.032

კერამიკული ფილით მოპირკეთება

შპს „არქი პრომოუშენ“

კერამიკული ფილით მოპირკეთება

დოკუმენტის ტიპი	S
დოკუმენტის #	S.034.MLT.032
დოკუმენტის სახელი	კერამიკული ფილით მოპირკეთება
დოკუმენტის ავტორი	ლევან ტაბუცაძე
დოკუმენტის დამტკიცების თარიღი	25.10.2023
ვერსიის ნომერი	I
....დოკუმენტის ბოლო ცვლილების თარიღი	
დეპარტამენტი	TEC
სამსახური	
დაკავშირებული ერთეულები/პოზიციები	TEC; ARC
დოკუმენტთან წვდომის დაშვება	TEC; ARC

კერამიკული ფილით მოპირკეთება

- სადარბაზოს დერეფნის წყობა შესრულდეს ცენტრალური ხაზიდან კედლების მიმართულებით (ფილის ჭრა მოხდეს მხოლოდ კედლებთან ორივე მხარეს იდენტური გეომეტრიული გაბარიტული ზომით);
- კერამიკული პლინტუსის მოწყობისას წებოცემენტის ფენა არ უნდა აღემატებოდეს 5 მმ-ს;
- აივანზე წყობა შესრულდეს მოაჯირიდან ბინის მიმართულებით (ჭრა შესრულდეს ბინის კედელთან);
- მონტაჟისას ფილის და პლინტუსის სრული ფართი დაიფაროს წებოცემენტის ფენით;
- ფილებს შორის მანძილი უნდა მერყეობდეს 2-3 მმ ფარგლებში-გამოყენებულ იქნას შესაბამისი ზომის ჯვარედინები;
- წებო ცემენტის ხსნარი უნდა დაიდოს სუფთა და წყლით მორწყულ ზედაპირზე
- წინასწარ გაიზომოს სიმაღლის ნიშნულები, რომ კარის ჩარჩოს ძირს მიაჯდეს, ისე რომ გაღებული კარიდან იატაკამდე დარჩეს სუფთა 10-15 მმ.
- შუალედური ბაქნის და სადარბაზოს იატაკის ფილა უნდა მიაჯდეს ერთმანეთს პირი-პირზე.
- პლინტუსის ქვა კარის ფერდილებთან და კუთხეებში, ჩაიჭრას 45 გრადუსით. ერთამნეთზე მიდებით, რომ მიიღებოდეს 90 გრადუსი.

რეკომენდირებული შემკვეთი მასალები

- Kalekim;
- Knauf;
- Litokol;
- Ceresit;
- Mapei


[Edit](#)