

TUBES EN CUPRO-NICKEL SANS SOUDURE

CUPRO-NICKEL SEAMLESS TUBE

A.11.11.U5.03

REV D

Page 1 sur 1

ELEMENT STANDARD

PRINCIPALES UTILISATIONS

Tuyautages d'eau de mer (principalement)

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

MAIN USES

Sea water piping systems (main purpose)

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

REFERENCE DOCUMENTS

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

TU XX01 A1 (instructions given for tubes per system)

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

DOCUMENTS DE REFERENCE

TU XX01 A1 (utilisation des tubes par circuit) MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Voir tableau ci-dessous **CARACTERISTIQUES**

Mécaniques

DIN 17 671: Rm 290 N/mm2 / Rp 0,2 90N/mm2 /

A 5 30%

NF A 51 102 : Dureté vickers HV5 : 70 à 100

Dimensions:
DIN 1755 blatt 3 / BS 2871 part 2 table 3 (sauf dia.

88,8) = BS MA 18 - Tolérances

DIN 1755 Blatt 3 (Tolérances sur dia. Extérieur et épaisseur)

Vickers hardness

See table below

CHARACTERISTICS

Mechanical characteristics

Dimensions as per Standards

Tolerances for OD and thicknesses

Pays	Désignation	Norme	Composition chimique % Chemical composition (1)					
Contry	Designation	Standard	Cu	Ni	Fe	Mn	Eléments admissibles	
F	Cu-Ni 10 Fe 1 Mn	NF A 51 102	Reste / rem	9 à 11	1 à 2	0,3 à 1	Voir norme / see std.	
RFA	Cu-Ni 10 Fe 1 Mn (n°2.0872.10)	DIN 17 664	Reste / rem	9 à 11	1 à 2	0,5 à 1	"	
UK	CN 102	BS 2871 part 2	Reste / rem	10 à 11	1 à 2	0,5 à 1	"	
USA	UNS n° 706 00	ASTM B 466	86,5	9 à 11	1 à 1,8	1 max.	"	
	Cu-Ni 10 Fe 1 Mn	ISO 429	Reste / rem	9 à 11	1 à 2	0,5 à 1	11	

(1) P 0,02% max.; S 0,02% max. et C 0,05% max. (imposé par CA / imposed by CA)

	Dia. Ext. mm	Epais- seur mm	Long. Unit. mm	TOLERENCE				Masse	
DN				Moyenne sur dia. Ext. mm	Epaisseur théorique mm	Longueur mm	Masse nominale %	linéique kg/m	Référence Article
10	16	1	6	±0,12	±0,10	0 +6	+1	0,42	SA041118
15(*)	20	1	6	±0,12	±0,10	0 +6	+1	0,73	25040020
20	25	1,5	6	±0,12	±0,15	0 +6	+1	0,99	25040025
25	30	1,5	6	±0,12	±0,15	0 +6	+1	1,20	25040030
32	38	1,5	6	±0,15	±0,15	0 +6	+1	1,53	25040038
40	44,5	1,5	6	±0,15	±0,15	0 +6	+1	1,80	25040044
50	57	1,5	6	±0,20	±0,15	0 +6	+1	2,33	25040057
65	76,1	2	6	±0,20	±0,20	0 +6	+1	4,14	25040076
80	88,9	2	6	±0,25	±0,20	0 +6	+1	4,87	25040088
100	108	2,5	6	±0,25	±0,25	0 +7	+1	7,37	25040108
125	133	2,5	6	±0,50	±0,25	0 +7	+1	9,12	25040133
150	159	2,5	6	±0,50	±0,25	0 +10	+1	10,9	25040159
200	219,1	3	6	±0,75	±0,36	0 +10	+1	18,1	25040219
250	267	3	6	±0,75	±0,36	0 +10	+1	22,1	25040267
300	323,9	4	6	± 1	±0,60	0 +10	+1	35,8	25040323
350	368	4	6	± 1	±0,60	0 +10	+1	40,7	25040368
400	419	4	6	± 1	±0,60	0 +10	+1	46,4	25040419

(*) Utilisés uniquement pour téléjaugeage

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Certificat de réception 3.1.B / inspection certificate 3.1.B

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation

Sans

FOURNISSEURS / TYPE

SUPPLIER / TYPE

Non imposé

NORME DE REFERENCE

12/83

REFERENCE NORM NF A 51 102 NF A 02 008 DIN 17 664 Sep. 77 12/83

DIN 17 664 DIN 17 671 Teil 1 DIN 1755 Blatt 3 08/69 BS 2871 Part 2 BS MA 18 1972 1980 ASTM B 466 1986 ISO 429

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

- Recristalisé à grains fins par recuit, pour cintrage à froid NF A 02 008 Etat de base, symbole OS 25-NF A 51 102
Fine grain recrystallized by annealing for cold bending. NF A 02 008 Basic state Symbol OS-NF A 51 102

Extremités protégées par bouchon plastique ou Equivalent.

Caisse en bois ou en carton avec protection des tu

contre les chocs

Rév. D (L.ANDRE 12/01/09) Ajouté DN10 pour OPV LORIENT Resp. Standardisation: Resp. Fonction Technique:

R.GREGOIRE P.NERI Le: 21 - 01 - 09 _e: 14 - 01 - 09