

STANDARD ELEMENTAIRE **ELEMENT STANDARD**

ECROUS HEXAGONAUX HAUT "HH" (PROFIL ISO) en acier inoxydable

HEXAGONAL NUTS "HH" IN STAINLESS STEEL

B.11.31.A5.07

REV B

m

PRINCIPALES UTILISATIONS

Tuyauteries en acier inox 316L pour

cryogénie

MAIN USES

316L stainless steel for cryogenics pipings

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE SHIP POTENTIAL APPLICABILITY

Military Passager Militaire Méthanier Rapide Passenger LNG tanker Speed

MATIERE MATERIAL

Grade 8 M suivant: Grade 8 M as per: ASTM A 194 / A 194 M

ASTM A 194 / A 194 M (inox type 316) (316 type stainless steel)

CARACTERISTIQUES CHARACTERISTICS

. Température : -196°, +80°C . Température : -196°, +80°C

Ecrou hexagonaux hauts, symbole HH

suivant: Hexagon nuts, heavy serie, symbol HH as suivant ISO 4033

ISO 4033


Taraudage métrique à filet triangulaire

(profil ISO) à pas gros suivant : NF E 03 001 et NF E 03 014

Triangular metric screw cutting (iso profile)

coarse pitch as per:

NF E 03 001 and NF E 03 014



Dimensions en mm

Differsions en film									
Diamètre Nominal	Ød	Pas ISO	S		m		Е	Masse	REFERENCE
			Maxi	Mini	Maxi	Mini	(m)	Weight (g/m)	OBJET
M 14	14	2	21	20,67	14,1	13,4	23,35	32	SA019531
M 16	16	2	24	23,67	16,4	15,7	26,75	42	SA019532
M 18	18	2,5	27	26,16	17,6	16,9	29,56	37	SA037809
M 20	20	2,5	30	29,16	20,3	19	32,95	80	SA019533
M 24	24	3	36	35	23,9	22,6	39,55	138	SA019534
M 27	27	3	41	40	26,7	25,4	45,20	206	SA019535
M 30	30	3,5	46	45	28,6	27,3	50,85	279	SA019536
M 33	33	3,5	50	49	32,5	30,9	55,37	360	SA019537

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

Suivant spécification technique de commande Following technical specification of command

Certificat matière 3.1B

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Suivant spécification technique de commande Following technical specification of command

FOURNISSEUR:

Non imposé

LISTE DES FOURNISSEURS **ET REFERENCES AGREES**

CAT / SUPPLIER AND REFERENCE LIST CAT REGISTER

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM NF3 E 03 001 NF E 03 014 ISO 4033

ASTM A 194 / A 194 M

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND

CONDITIONNING STATUS

.Traitement thermique + écrouissage suiv ASTM A 320 / A 320 M +passivation

Resp.Standardisation: R GREGOIRE Le:07/02/06

Resp.Fonction Technique:

D. GOALABRE

Le:08/02/06

Rév.: 4 (PENHOAT J-P.) Ajout référence M18.+ passivation

Rév. B: Modification du logo + copyright