

BOSSAGE A SOUDER, SW (Acier inox F 316L) Série 3000

SOCKET WELDING BOSS (Stainless steel F 316 L) Class 3000

B.51.71.A5.06

REV C

PRINCIPALES UTILISATIONS

ELEMENT STANDARD

Tuyauteries en acier inox 316 L (hors

cryogénie)

MAIN USES

Stainless steel pipings (except cryogenics)

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

SHIP POTENTIAL APPLICABILITY

Passager Militaire Méthanier Rapide

Military Methanier Passenge

Speed

MATIERE

Grade F 316L suivant:

ASTM A 182 / A 182 M

MATERIAL

Grade F 316L as per:

ASTM A 182 / A 182 M

CARACTERISTIQUES

Dimensions:

ASME / ANSI B 16.11 Emboitement à souder : **ASME / ANSI B 16.11**

Tolérances:

ASME / ANSI B 16.11


CHARACTERISTICS Dimensions

ASME / ANSI B 16.11

Socket welding according: ANSI / ASME B 16.11

Dimensional tolerances:

ANSI / ASME B 16.11



Dimensions en mm

Differsions of thin												
NPS (Nominal	DN <i>ND</i>	В		D		J	К	L	М	Ν	Masse Weight	REFERENCE OBJET
Pipe Size)	IND	Mini	Maxi	Mini	Maxi			<u> </u>			(Kg)	CDULI
1/4	8	14,10	14,35	8,50	10,00	10	30,5	9,5	28	14	0,03	SA001829
3/8	10	17,55	17,80	11,80	13,30	10	30,5	9,5	32	17,4	0,05	SA001831
1/2	15	21,70	21,95	15,00	16,60	10	33,5	9,5	38	21,6	0,09	3462374
3/4	20	27,05	27,30	20,20	21,70	10	35	9,5	44,5	26,9	0,15	3462382
1	25	33,80	34,05	25,90	27,40	10	43	9,5	57,5	33,6	0,30	3462390
1 1/4	32	42,55	42,80	34,30	35,80	10	48	9,5	63,5	42,4	0,56	
1 1/2	40	48,65	48,90	40,10	41,70	10	51	9,5	76,1	48,5	0,85	
2	50	61,10	61,35	51,70	53,50	10	57,5	9,5	92	60,9	1,66	

MARQUAGE: ANSI B 16.11 MARKING: ANSI B 16.11

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

Suivant spécification technique de commande Following technical specification of command

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Suivant spécification technique de commande Following technical specification of command

FOURNISSEUR:

Non imposé

LISTE DES FOURNISSEURS **ET REFERENCES AGREES**

CAT I SUPPLIER AND REFERENCE LIST CAT REGISTER

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM ASTM A 182 / A 182 M ASME / ANSI B 16.11 ASME / ANSI B 16.9

NF EN 10 204

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND

CONDITIONNING STATUS .Traitement thermique : Hypertrempe

(ASTM A 182 / A 182 M)

Passivation

Resp.Standardisation:

M. HAMON Le: 25-11-02

Resp.Fonction Technique:

L. PERIO

Le: 25-11-02

Rév.: 3 (NPR) Précisé "hors cryogénie"

Rév. B et C: Modification du logo + copyright