

ELEMENT STANDARD

FIL D'APPORT POUR LE SOUDAGE TIG INOX CRYOGENIQUE

CONSOMMABLE

S.92.20.A5.04

REV B

PRINCIPALES UTILISATIONS

Soudage par procédé TIG des tuyauteries inoxydables 304L et 316L cargaison de méthaniers

MAIN USES

Welding by process TIG of piping stainless steel 304L and 316L cargaison gas tanker

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passagers | Militaire | Méthanier | Rapide | Passengers | Military | Methanier | High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

REFERENCE DOCUMENTS AWS A5.9.95 : ER 316L - AWS A5.9.95: ER 316L EN 12072: W 19 12 3 L EN 12072: W 19 12 3 L

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE MATERIAL / TREATMENT SURFACE - Fil plein acier inox 316L

- Full thread stainless steel 316L

CARACTERISTIQUES

CHARACTERISTICS

Chimiques en %

С	Si	Mn	Cr	Ni	Мо	Nb+Ta	Р	S	N	Cu
0.03	0.3-0.65	1-2.5	18-20	11-14	2-3		0.03	0.03		0.75

<u>Mécaniques</u>

Limite élastique (N/mm²)	élastique à la rupture		Résilience mini (J) à- 196° C	
> 275	> 490	25	27	

Dimensions

Ø (mm)	Longueur (mm)	(Masse unit. (gr)	Ref. Article	
1,2	1000	10	10130512	
1.6	1000	16	10130516	
2,0	1000	25	10130520	
2,4	1000	38	10130524	

DOCUMENT DE CONTROLE A DELIVRER PAR LE FOURNISSEUR

CONTROL DOCUMENTS TO BE DELIVERED BY THE SUPPLIER

- Certificat 3.1B/2.2 suivant SFA 5 01

MATERIEL AVEC APPROBATION MATERIAL WITH APPROVAL

FOURNISSEURS / TYPE

SUPPLIER / TYPE

- « SMA 316 LT Sprint Métal »

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

- AW A5.9.95
- EN 12072
- SFA 5.01

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

Conditionnement : étui 2 -.5 - 10Kg.

Resp.Standardisation: J. BELLANGER

Le: 23/05/03

Resp.Fonction D. BERTRAIS Le: 16/04/03

Resp.FonctionTechnique J. DAGAUD

Le: 16/04/03

Rév.: 1 (D. BERNARDI) Modification approbation

Rév. B: Modification du logo + copyright