

Bride à Emmanchement en GRP FPI- Norme : Cylindrique FPI-PN 10- Pour classe PN10

FLSOC201F6P6702PCEI

STANDARD ELEMENTAIRE

ELEMENT STANDARD

Slip On Flange-GRP FPI-Cylindric FPI-PN 10- For class PN10

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

Eau de mer dans zone non immergée et zone non explosive

DOCUMENTS DE REFERENCE

-

FOURNISSEUR FABRICANT

FUTURE PIPE INDUSTRIES Gamme Wavistrong Pipes systems

ETAT DE LIVRAISON

-

DOCUMENTS DE CONTROLE

Document de controle suivant NF EN 10-204 type 2.1, type 2.2, type 3.1, type 3.2 si specifie sur la commande.

MATERIEL AVEC APPROBATION

Certificat d'Approbation de type BV N° 5583 et DNV N° K-5924

MATIERE TRAITEMENT DE SURFACE

STRATIFIE VERRE RESINE

Paroi interne riche en résine époxy renforcée par un voile de verre ou de polyester 0,5mm. Paroi effective:fibres de verre imprégné de résine époxy, épaisseur en fonction de la pression Paroi extérieure:couche de résine époxy 0,3mm

CARACTERISTIQUES


Référence

Objet

SA039068

400

Tuyauterie en GRP répondant à résolution IMO A.753(18) L3. Résistance au feu pendant 1/2h à l'état plein. Diamètre extérieur et perçage selon NF EN 1092-1



Embout femelle conique CB

Pour assemblage conique / cylindrique par collage (CJ)

35

409.6

127

Outside Nbr Diameter Work Diam Flange то Bolt Weight 1 WD1 F2 (OD) **BHCD BHD** Hole Pressure

DN1 TH1 Des (mm) (mm) (mm (mm (mm) (mm) (mm (mm) (ea) SA034593 200 295 23 30 16 M20 33 10 206 6 81 340 8 65 SA034594 250 3.3 14 256.6 91 395 350 23 12 30 12.5 M20 75 SA034595 300 3.8 20 307.6 96 445 400 23 12 35 12.5 M20 80 358.6 505 460 23 SA039067 350 43 26 111 16 40 12.5 M₂₀ 90

565

MAIN USES

Sea water pipes in no submerged spaces and no explosive spaces

REFERENCE DOCUMENTS

_

SUPPLIER MANUFACTURER

FUTURE PIPE INDUSTRIES Gamme Wavistrong Pipes systems

DELIVERY STATUS

_

CONTROL DOCUMENTS

Certificate according to NF EN 10204 type 2.1, type 2.2, type 3.1, type 3.2 if specified on the order

MATERIAL WITH APPROVAL

Certificate of Type Approval: BV N°.5583 / DNV N°K-5924

MATERIAL SURFACE TREATMENT

STRATIFY GLASS RESIN

Wall structure:resin-rich inner layer reinforced with glass or linear polyester non-woven Th0,5mm. Reinforced wall:glass reinforcement with amine cured EPOXY resin, Th depends on pressure. Wall has epoxy resin topcoat 0,3mm

CHARACTERISTICS

Pipe in GRP answered resolution A.753(18) L3. Fire endurance for 1/2h full of water. External diameter and drilling as per NF EN 1092-1.

Bolt

M24

(mm)

240

290

340

380

435

100

4.8

515

27

16

45

125