



<div>stxEurope</div> <div>STANDARD ELEMENTAIRE ELEMENT STANDARD</div>		<div>TOLES ACIER POUR USAGES GENERAUX</div> <div>STEEL PLATES FOR GENERAL PURPOSE</div>		<div>CONSOMMABLE</div> <div>A.41.13.A1.05REV. B</div> <div>1/3</div>	
<div>PRINCIPALES UTILISATIONS</div> <div>Utilisations diverses MBAP Caisses diverses soudées Gattes – Surbaux Supports – Carlingages (pour caisses chaudronnées voir Standard A.41.10.A1.07)</div> <div>NAVIRE</div> <div>Tous navires</div> <div>MATIERE</div> <div>Acier S235 JR G2 (Ex E 24-2) suivant NF EN 10025</div> <div>PROTECTION - TRAITEMENT</div> <div>Rep 1 : Tôle à froid huilée</div> <div>Rep 2 : Tôle prépeinte avec peinture suivant Std A.91.32.C2.01 Carboweld 11P Gris ép. 15 µ ± 3</div> <div>Rep 3 : Tôle décapée huilée</div> <div>Rep 4 : Tôle prépeinte avec peinture suivant Std A.91.32.C2.01 Carboweld 11P Gris ép. 15 µ ± 3 Tolérance épaisseur Classe A Rives brutes avec tolérances de largeur Tolérances de planéité normales (N)</div>				<div>MAIN USES</div> <div>Miscellaneous uses Miscellaneous welded tanks Gutterways – Coaming Supports – Seating (for fumaced tanks see A.41.10.A1.07 Standard)</div> <div>SHIP</div> <div>All ships</div> <div>MATERIAL</div> <div>Steel S235 JR G2 (Ex E 24-2) as per NF EN 10025</div> <div>PROTECTION - TREATMENT</div> <div>Rep 1 : Oiled cold plate</div> <div>Rep 2 : Prepainted plate with paint as per Std A.91.32.C2.01 Carboweld 11 P Grey thick. 15 µ ± 3</div> <div>Rep 3 : Dipped and oiled plate</div> <div>Rep 4 : Prepainted plate with paint as per Std A.91.32.C2.01 Carboweld 11P Grey thick 15 µ ± 3</div>	
<div></div>					
<div>DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur</div> <div>I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier</div> <div>Certificat de réception « 3.1.B » suivant NF EN 10204</div> <div>« 3.1.B » receipt certificate as per NF EN 10204</div> <div>MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL</div> <div>sans</div>		<div>FOURNISSEUR :</div> <div>Non imposé</div> <div>LISTE DES FOURNISSEURS ET REFERENCES AGREES</div> <div>CAT / SUPPLIER AND REFERENCE LIST CAT REGISTER</div>		<div>NORME DE REFERENCE</div> <div>REFERENCE NORM</div> <div>NF EN 10025jan 01</div> <div>NF EN 10051Mai 92</div> <div>NF EN 10131Mai 92</div> <div>NF EN 10204Déc 91</div> <div>NF EN 10029Oct 89</div> <div>ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT</div> <div>DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS</div>	
<div>Resp. Standardisation :</div> <div>R. GREGOIRE</div> <div>Le : 17/01/07</div>		<div>Resp. Fonction Technique :</div> <div>Le :</div>		<div>Rév. : 6 (M. CHAUVEL) Modification de largeur de tôle 3000 à 2500 pour certaine référence.</div> <div>Rév. B (CLF) : Modification du logo et du copyright</div>	



Dimensions en mm

Rep	DIMENSIONS			TOLERANCES				Masse Unitaire (kg)	REFERENCE ARTICLE
	L	l	e	L	L	e	Normes		
1	2000	1000	1	+6 0	+4 0	± 0,07	NF EN 10131	15,7	01012010
	2000	1000	1,5	+10 0	+20 0	± 0,17	NF EN 10051	23,55	01012015
	2000	1000	2	+10 0	+20 0	± 0,17	NF EN 10051	31,4	01012020
2	2000	1000	3	+10 0	+20 0	± 0,20	NF EN 10051	47,1	01012030
	2000	1000	5	+10 0	+20 0	± 0,24	NF EN 10051	78,5	01012050
	2000	1000	6	+10 0	+20 0	± 0,26	NF EN 10051	94,2	01012060
	2500	1250	4	+10 0	+20 0	± 0,24	NF EN 10051	98,12	01012540
	2500	1250	5	+10 0	+20 0	± 0,26	NF EN 10051	122,65	01012550
3	2500	1250	3	+10 0	+20 0	± 0,22	NF EN 10051	73,6	01012530
	2500	1250	4	+10 0	+20 0	± 0,24	NF EN 10051	98,12	01012544
	2500	1250	5	+10 0	+20 0	± 0,26	NF EN 10051	122,65	01012555

Rep	DIMENSIONS			TOLERANCES				Masse Unitaire (kg)	REFERENCE ARTICLE
	L	l	e	L	l	e	Normes		
4	6000	2000	4	+20 0	+25 0	- 0,4 + 0,8	NF EN 10029	376,6	01016204
	6000	2000	5	+20 0	+25 0	- 0,4 + 1,1	NF EN 10029	471	01016205
	6000	2500	5	+20 0	+25 0	- 0,4 + 1,1	NF EN 10029	585	01016207
	12000	3000	5	+20 0	+30 0	- 0,4 + 1,1	NF EN 10029	1413	EF 000005
	6000	2000	6	+20 0	+25 0	- 0,5 + 1	NF EN 10029	565,2	01016206
	12000	3000	6	+20 0	+30 0	- 0,5 + 1,1	NF EN 10029	1695,6	EF 000006
	4000	2500	8	+20 0	+25 0	- 0,5 + 1,2	NF EN 10029	628	EF 000058
	4000	3000	8	+20 0	+30 0	- 0,5 + 1,2	NF EN 10029	753,6	01014308
	12000	2000	8	+20 0	+30 0	- 0,5 + 1,2	NF EN 10029	1497,6	01014309
	12000	3000	8	+20 0	+30 0	- 0,5 + 1,2	NF EN 10029	2246,4	EF 000007
	4000	2500	10	+20 0	+25 0	- 0,5 + 1,2	NF EN 10029	785	EF 000059
	4000	3000	10	+20 0	+30 0	- 0,5 + 1,2	NF EN 10029	942	01014310
	4000	2500	12	+20 0	+25 0	- 0,5 + 1,2	NF EN 10029	942	EF 000060
	4000	3000	12	+20 0	+30 0	- 0,5 + 1,2	NF EN 10029	1130,4	01014312
	6000	2000	12	+20 0	+30 0	- 0,5 + 1,2	NF EN 10029	1123,2	01014313
	4000	3000	14	+20 0	+30 0	- 0,5 + 1,3	NF EN 10029	1318,8	01014314
	4000	2500	15	+20 0	+25 0	- 0,6 + 1,3	NF EN 10029	1177,5	EF 000061
	4000	3000	15	+20 0	+30 0	- 0,6 + 1,3	NF EN 10029	1413	01014315
	4000	2500	16	+20 0	+30 0	- 0,6 + 1,3	NF EN 10029	1507,2	01014316
	4000	2500	18	+20 0	+30 0	- 0,6 + 1,3	NF EN 10029	1695,6	01014318
	12000	3000	18	+20 0	+30 0	- 0,6 + 1,3	NF EN 10029	5054,4	01014319
	4000	2500	20	+20 0	+25 0	- 0,6 + 1,3	NF EN 10029	1570	EF 000062
	4000	3000	20	+20 0	+30 0	- 0,6 + 1,3	NF EN 10029	1884	01014320
	4000	2500	22	+20 0	+30 0	- 0,6 + 1,3	NF EN 10029	2072,4	01014322
	4000	3000	24	+20 0	+30 0	- 0,8 + 1,3	NF EN 10029	2260,8	01014324
	4000	2500	25	+20 0	+25 0	- 0,8 + 1,4	NF EN 10029	1962,5	EF 000063

Rep	DIMENSIONS			TOLERANCES				Masse Unitaire (kg)	REFERENCE ARTICLE
	L	l	e	L	L	e	Normes		
4	4000	3000	25	+20 0	+ 30 0	- 0,8 + 1,4	NF EN 10029	2355	01014325
	4000	3000	26	+20 0	+ 30 0	- 0,8 + 1,4	NF EN 10029	2449,2	01014326
	4000	3000	28	+20 0	+ 30 0	- 0,8 + 1,4	NF EN 10029	2637,6	01014328
	4000	2500	30	+20 0	+ 25 0	- 0,8 + 1,4	NF EN 10029	2355	EF 000064
	4000	3000	30	+20 0	+ 30 0	- 0,8 + 1,4	NF EN 10029	2826	01014330
	4000	2500	35	+20 0	+ 25 0	- 0,8 + 1,4	NF EN 10029	2747,5	EF 000065
	4000	3000	35	+20 0	+ 30 0	- 0,8 + 1,4	NF EN 10029	3297	01014335
	4000	2500	40	+20 0	+ 25 0	- 1,0 + 1,8	NF EN 10029	3140	EF 000066
	4000	3000	40	+20 0	+ 30 0	- 1,0 + 1,8	NF EN 10029	3768	01014340