

STANDARD ELEMENTAIRE **ELEMENT STANDARD**

TES EGAUX à SOUDER

En acier inoxydable (WP 316L), pour tubes schedule 10S

BUTT - WELDING STRAIGHT TEES Stainless steel (WP 316L), for 10S pipes B.51.83.A5.11

REV D

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

Tuyauteries en acier inox 316L pour

cryogénie

MAIN USES

Stainless steel pipings to cryogenics

. APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

SHIP POTENTIAL APPLICABILITY

Passager Militaire Méthanier Rapide

Passenger Military

Methanier

Speed

MATIERE

Grade WP 316 L suivant :

ASTM A 403 / A 403 M

CARACTERISTIQUES

Température : -196°, +80°C Tés conformes à : ASME / ANSI B 16.9

Sauf:

ASME / ANSI B 36.19 M

Tolérances sur Ø ext. Et épaisseur suivant :

Ø ext. Et épaisseur suivant :

ASTM A 530 / A 530 M

MATERIAL

Grade WP 316 L as per ASTM A 403 / A 403 M

CHARACTERISTICS Température : -196°, +80°C Tees as per.

ASME / ANSI B 16.9


Excepted:

Outside diameter and thickness as per:

ASME / ANSI B 36.19 M

O.D. and thickness allowances as per:

ASTM A 530 / A 530 M



Tolérances, contrôles et essais suivant spécification technique technical specification checks and tests following de commande. command. Allowances,

Dimensions on mm

Dimensions en mr	II .					
NPS (Nominal Pipe Size)	Tube∅ ext au chamfrein O.D at bevel	Epaisseur <i>Thick.</i>	C	М	Masse Weight (kg)	REFERENCE OBJET
1/2	21,3	2,11	25	25	0,10	SA019720
3/4	26,7	2,11	29	29	0,13	SA019721
1	33,4	2,77	38	38	0,28	SA019722
1 1/4	42,2	2,77	48	48	0,50	SA019723
1 1/2	48,3	2,77	57	57	0,70	SA019724
2	60,3	2,77	64	64	0,85	SA019725
2 1/2	73	3,05	76	76	1,40	SA019726
3	88,9	3,05	86	86	1,80	SA019727
4	114,3	3,05	105	105	3,50	SA019728
5	141,3	3,40	124	124	6,10	SA019729
6	168,3	3,40	143	143	8,10	SA019730
8	219,1	3,77	178	178	15,60	SA019732
10	273	4,19	216	216	27	SA019733
12	323,9	4,57	254	254	40	SA019734
14	355,6	4,78	279	279	48	SA019735
16	406,4	4,78	305	305	59	SA019736
18	457,2	4,78	343	343	77	SA019737
20	508	5,54	381	381	103	SA019738
22	559	5,54	419	419	125	SA029212
24	609,6	6,35	432	432	155	SA019739

MARQUAGE: suivant: ASME / ANSI B 16.9 MARKING: as per: ASME / ANSI B 16.9

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier Suivant spécification technique de commande + certificat 3.1

Following technical specification of command + 3.1 certificate

MATERIEL AVEC APPROBATION I MATERIAL WITH APPROVAL

Suivant spécification technique de commande Following technical specification of command

FOURNISSEUR:

Non imposé

REGISTER

LISTE DES FOURNISSEURS **ET REFERENCES AGREES** CAT / SUPPLIER AND REFERENCE LIST CAT

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM ASTM A 403 / A 403 M ASTM A 530 / A 530 M **ASME / ANSI B 36.19** ASME / ANSI B 16.9

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

ASTM A 403 / A 403 M

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS .Traitement thermique + écrouissage suiv

Coord. Standardisation: **R.GREGOIRE**

Le: 19 - 09 - 2012

Resp. Fonction Technique: L.PERIO

Le: 19 - 09 - 2012

Rév.: D (L.ANDRE 19/09/12) Modifier le std pour commande possible hors cryogénie