

PRINCIPALES UTILISATIONS

-

DOCUMENTS DE REFERENCE

-

FOURNISSEUR FABRICANT

FUTURE PIPE INDUSTRIES (FPI) Gamme FIBERMAR

ETAT DE LIVRAISON

-

DOCUMENTS DE CONTROLE

Document de contrôle suivant NF EN 10-204 type 2.1, type 2.2, type 3.1, type 3.2 si spécifié sur la commande.

MATERIEL AVEC APPROBATION

Certificat d'Approbation de type BV N° 5583 et DNV N° K-6323


MATIERE TRAITEMENT DE SURFACE

STRATIFIE VERRE RESINE

Paroi interne riche en résine époxy renforcée par un voile de verre ou de polyester 0,5mm. Paroi effective:fibres de verre imprégné de résine époxy, épaisseur en fonction de la pression Paroi extérieure:couche de résine époxy 0,3mm

CHARACTERISTIQUES

Tuyauterie en GRP répondant à la résolution IMO A.753(18) L3 (DN>=150mm) Résistance au feu pendant 1/2h à l'état plein. Standard utilisable pour les classes PN10 uniquement du DN 25 au DN150 (plage à ajuster en fonction des DN présents dans ce standard).



Embout femelles coniques CB /CB

Pour assemblage conique / cylindrique par collage (CJ)

MAIN USES

-

REFERENCE DOCUMENTS

-

SUPPLIER MANUFACTURER

FUTURE PIPE INDUSTRIES (FPI) Gamme FIBERMAR

DELIVERY STATUS

-

CONTROL DOCUMENTS

Certificate according to NF EN 10204 type 2.1, type 2.2, type 3.1, type 3.2 if specified on the order

MATERIAL WITH APPROVAL

Certificate of Type Approval: BV N°.5583 / DNV N°K-6323

MATERIAL SURFACE TREATMENT

STRATIFY GLASS RESIN

Wall structure:resin-rich inner layer reinforced with glass or linear polyester non-woven Th0,5mm. Reinforced wall:glass reinforcement with amine cured EPOXY resin, Th depends on pressure. Wall has epoxy resin topcoat 0,3mm

CHARACTERISTICS

Pipe in GRP answered resolution A.753(18) L3 (DN >=150mm) Fire endurance for 1/2h full of water.

Standard used for PN10 classes only from DN 25 to DN 150 (range adjust for DN present in this standard).

Référence Objet	DN1 (mm)	TH1 (mm)	Weight (kg)	Water Weight (kg)	Work Diam 1 Out D1 (mm)	Pipe Length (mm)	F1 TO C (mm)	A (mm)	L (mm)	R (mm)	Pression collapse (m/h2o)
5000010282	25	2.6	.2	.033	30.2	58.91	71	31	40	37.5	50
5000010283	40	2.6	.3	.128	45.2	94.25	96	31	65	60	50
5000010284	50	2.6	.4	.246	55.2	117.81	111	31	80	75	50
5000010285	65	3.2	.7	.533	71.4	153.15	141	41	100	97.5	50
5000010286	80	3.2	2	.986	86.4	188.5	166	41	125	120	50
5000010287	100	3.8	2.5	1.911	107.6	235.62	196	41	155	150	50
5000010288	125	4.5	3.5	3.708	134	294.5	241	51	190	187.5	50
5000010289	150	5.3	4.5	6.379	160.6	353.43	282	52	230	225	50

Référence Objet	DN1 (mm)	TH1 (mm)	Weight (kg)	Water Weight (kg)	Work Diam 1 Out D1 (mm)	Pipe Length (mm)	F1 TO C (mm)	A (mm)	L (mm)	R (mm)	Pression collapse (m/h2o)
5000010290	200	5.1	6	15.042	210.2	471.24	357	52	305	300	20
5000010291	250	6.2	11	29.288	262.4	589.05	442	62	380	375	20
5000010292	300	7.3	16	50.498	314.6	706.86	518	63	455	450	20
5000010293	350	8.3	24	80.067	366.6	824.67	603	73	530	525	20
5000010294	400	9.4	34	119.384	418.8	942.48	689	84	605	600	20

Rév. A : (M.MONTEIRO le 20/01/17) Création du document