

	<b>STANDARD ELEMENTAIRE</b>	<b>FIL D'APPORT POUR SOUDAGE</b>						<b>CONSOMMABLE</b>			
	<i>ELEMENT STANDARD</i>	<b>FIL FOURRE AVEC GAZ</b>						<b>S 92-50-A1-02</b>		<b>Rev: 6</b>	

  

**DOMAINE D' UTILISATION :**

PROCEDE DE SOUDAGE : Fil fourré avec gaz

ASSEMBLAGE : Angle ou à franc-bord

POSITION DE SOUDAGE : Toutes positions

COURANT : Continu (+)

FLUX : Argon 80% - CO2 20%

**DEFINITION-MATIERE**

AME

ENROBAGE : Rutile

METAL DEPOSE

  

Composition Chimique								Caractéristiques Mécaniques				
Type	C	Mn	Si	S	P	Ti	B	Re N/mm <sup>2</sup>	Rm N/mm <sup>2</sup>	A %	Z %	Résilience KV (J)
DS II 70 ULTRA	0,05 à 0,08	1,75	0,9	0,03	0,04	0,07		414	497	22		95 à - 29 °c
PZ 6113	0,04 à 0,08	1 à 1,40	0,30 à 0,60	0,025	0,025			460	520-620	24		54 à 20 °c
SD 100	0,09	1,75	0,60	0,025	0,020	0,034	0,004	440	510-650	24		55 à - 40 °c

  

**CARACTERISTIQUES**

dimensions en mm

D	Bobine kg	REFERENCE FOURNISSEUR	REFERENCE ARTICLE
<b>1,2</b>	5	DS II 70 , PZ 6113 , SD 100 DWA 50 et FF 16	<b>10107012</b>
	11,35	DS II 70	<b>10107112</b>
	16	PZ 6113 , SD 100 et FF 16	
	15	DWA 50	

  

N.B.-La liste des fournisseurs et des références indiqués ci-dessous n'est pas exhaustive

**TOUT NOUVEAU PRODUIT DEVRA AVOIR L'AGREMENT DE LA SECTION SOUDAGE**

  

Homologation du Groupe Soudage : Juin 1985 (DS II 70) Octobre 1988 (PZ 6113) Novembre 1993(SD 100)  
Mai 1995 (FF 16 et DWA 50)

  

Agrément Chantier avec approbation :	B V	ABS	LRS	DNV
Classification :	SA 3YM HH	3YSA	3YH	IIYMS

  

<p><b>DOCUMENT DE CONTROLE</b></p> <p><b>A délivrer par le fournisseur</b></p> <p>Certificats de conformité à la norme AWS</p>	<p><b>FABRICANT</b> (Fournisseur )</p> <p>-ALLOYS - RODS (MESSER)</p> <p>-FILARC</p> <p>-SAF</p> <p>-CONTIMINE</p> <p>-COMMERCY</p> <p><b>NORME DE REFERENCE :</b> AWS A 5.20 - E 71 T-1</p>	<p><b>REFERENCE :</b></p> <p>-DUAL SHIELD II 70 (ULTRA)</p> <p>-PZ 6113</p> <p>-SD 100</p> <p>-DWA 50</p> <p>-FF 16</p>	<p><b>ETAT DE LIVRAISON</b></p> <p>-Bobine de 5 kg extérieur <b>200 mm</b> impérativement</p> <p>-Spires jointives</p> <p>-Bobine de 16 kg (11,35 kg ou 15 kg) extérieur <b>300 mm</b></p> <p><b>ETAT DE CONDITIONNEMENT :</b></p> <p>-Bobine plastique de 5 kg protégée par papier VPI et plastique sous étui carton</p> <p><b>COLISAGE</b></p> <p>Unités : étui carton</p>
--	---	--	--

  

Signé par J.HUBERTY Le : 27 - 04 - 95	Rev. : 6 (DGT) Ajouté CONTIMINE et COMMERCY comme fournisseurs à la demande du Service Soudage
--	--