

STANDARD ELEMENTAIRE

**ELEMENT STANDARD** 

## PANNEAUX CONTREPLAQUE POUR EXTERIEUR (CTBX) BOIS DE FEUILLUS

PLYWOOD BOARDS FOR OUTDOOR USE FOLIACEOUS WOOD

A.45.11.B1.18

Page 1 sur 1

REV B

PRINCIPALES UTILISATIONS

Travaux extérieurs

MAIN USES Outdoor work

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

**DOCUMENTS DE REFERENCE** 

REFERENCE DOCUMENTS

**MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE** 

ESSENCE: 100% OKOUME DURAMEN suivant

CTB/PLACOS 893-894

MATERIAL / TREATMENT SURFACE SPECIES: 100% DURAMEN GABOON according to CTB/PLACOS 893-894


**CARACTERISTIQUES** 

Contreplaqué dont les collages résistent aux intempéries, à l'eau et à une humidité élevé (suivant NF B 50 004)

**CHARACTERISTICS** 

Plywood with gluings withstand bad weather, water and high humidity (according to NF B 50 004)





	DIMEN	SIONS		TOLERANCES					PRODUIT	
L mm	l mm	E mm	Nbr de plis	Dimensions	Classement d'aspect Suivant NF B 54 170		Générales	Rectitude	Masse	REFERENCE
					Parement	Contre Parement	Generales	Recultude	Kg/m²	OBJET
3050	1220	12	5	NF B 54 160	Α	Α	NF B 54 155	NF EN 324	5,500	76312212
3050	1220	15	7	NF B 54 160	Α	Α	NF B 54 155	NF EN 324	6,700	SA005682
3050	1220	18	7	NF B 54 160	Α	Α	NF B 54 155	NF EN 324	8,250	76312218
3050	1220	22	9	NF B 54 160	Α	Α	NF B 54 155	NF EN 324	9,500	76312222

## **IMPORTANT**

La marque CTBX devra être apposée sur chaque panneau

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

Le:

- Marque de qualité (CTBX) / Quality mark (CTBX) MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH **APPROVAL** 

Approbation de type / type approbation

- Sans / No agreement

**FOURNISSEURS / TYPE** 

SUPPLIER / TYPE

- Non imposé / No imposed

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

NF B 50 004 NF B 54 155

NF B 54 160

NF B 54 170 NF EN 324 -1 et 2

CTB/PLACOS 893-894 (CTBA)

## **ETAT DE LIVRAISON et DE** CONDITIONNEMENT

**DELIVERY AND** 

CONDITIONNING STATUS

- Humidité comprise entre 6 et

Parement et contreparement prêts à vernir.

- Humidity between 6 and 14%. Face and back of plywood ready to

be varnished Cerclé/Hooped

Sur palettes de la longueur des panneaux/On pallets of the board lenath

Resp.Standardisation: J. HUBERTY

Le: 07/05/96

Resp.Fonction Technique:

Rév. 3 (ATT) Ajouté panneaux ép. 15mm à la demande de l'atelier bois

Rév. B (CLF) Modification du logo et du copyright