

ASSEMBLAGE

ELEMENTAIRE FIL D'APPORT POUR SOUDAGE AUTOMATIQUE LE MENT A L'ARC SUBMERGE SOUS FLUX SOLIDE

CONSOMMABLE

S 92-11-A1-01

Rev: 3

DOMAINE D' UTILISATION:

PROCEDE DE SOUDAGE : Type 1 - Soudage automatique à l'arc submergé sous flux solide 780

Type 2 - Soudage automatique à l'arc submergé sous flux solide 781 Aciers d'usage général à franc-bord en deux passes avec retournement

Aciers d'usage général et H.R. en angle - Angle non pénétré

POSITION DE SOUDAGE : A plat

COURANT : (1) Alternatif ou Continu (+)

(2) Continu (+) Utilisation (en TWIN - ARC)

DEFINITION-MATIERE:

	Composition Chimique du fil (% Maxi)						Caractéristiques Mécaniques métal déposé				
TYPE	С	Mn	Si	S	Р		Re N/mm²	Rm N/mm²	A %		Résilience KV (J)
1	0,10	0,5	0,1	0,03	0,03		> 400	510	26		40 à -20°C
2	0,10	1,5	0,6	0,015	0,015						

CARACTERISTIQUES dimensions en mm

Туре	Référence	D	Tolérance D	Conditionnement	REFERENCE ARTICLE	
1	LINCOLN L 60	2		30 kg	10111032	
	COMMERCY SP 600			30 kg		
	LINCOLN L 60	3,2		30 kg	10111033	
	COMMERCY SP 600		± 0,1	25 kg		
	LINCOLN L 60			90 kg	10112083	
	COMMERCY SP 600	•		80 kg		
	LINCOLN L 60	4		30 kg	10111034	
	COMMERCY SP 600			25 kg		
	LINCOLN L 60			90 kg	10112084	
	COMMERCY SP 600			80 kg		
2	LINCOLN L 50 M	1,6		30 kg	10111031	

N.B. - La liste des fournisseurs et des références indiqués ci-dessous n'est pas exhaustive TOUT NOUVEAU PRODUIT DEVRA AVOIR L'AGREMENT DE LA SECTION SOUDAGE

Homologation du Groupe Soudage :

Agrément Chantier avec approbation :

Classification:

DOCUMENT DE CONTROLE FABRICANT REFERENCE **ETAT DE LIVRAISON:** A délivrer par le fournisseur (Fournisseur) Bobine de 30 kg Certificat de conformité avec les normes - LINCOLN L 60 AWS A-517 - A-523 - COMMERCY SP 600 **ETAT DE CONDITIONNEMENT:** - LINCOLN L 50 M Voir tableau Bobines sous étui carton (CSTA) NORME DE REERENCE **COLISAGE** AWS A-5-17 Palette de 30 bobines AWS A-5-23

Signé par J.HUBERTY Le: 6.08.96 Rev. 3 (ACI) Supprimé fil 1,6 L 60 remplacé par fil 1,6 L 50 M

Commission soudage du 20. 06. 96