

**PRINCIPALES UTILISATIONS**

Eau de mer dans zone non immergée et zone non explosive

**DOCUMENTS DE REFERENCE**

-

**FOURNISSEUR FABRICANT**

FUTURE PIPE INDUSTRIES Gamme Wavistrong Pipes systems

**ETAT DE LIVRAISON**

-

**DOCUMENTS DE CONTROLE**

Document de controle suivant NF EN 10-204 type 2.1, type 2.2, type 3.1, type 3.2 si specifié sur la commande.

**MATERIEL AVEC APPROBATION**

Certificat d'Approbation de type BV N° 5583 et DNV N° K-5924

**MATIERE TRAITEMENT DE SURFACE**

STRATIFIE VERRE RESINE

Paroi interne riche en résine époxy renforcée par un voile de verre ou de polyester 0,5mm. Paroi effective:fibres de verre imprégné de résine époxy, épaisseur en fonction de la pression Paroi extérieure:couche de résine époxy 0,3mm

**CARACTERISTIQUES**

Tuyauterie en GRP répondant à la résolution IMO A.753(18) L3.  
Résistance au feu pendant 1/2h à l'état plein

**MAIN USES**

Sea water pipes in no submerged spaces and no explosive spaces

**REFERENCE DOCUMENTS**

-

**SUPPLIER MANUFACTURER**

FUTURE PIPE INDUSTRIES Gamme Wavistrong Pipes systems

**DELIVERY STATUS**

-

**CONTROL DOCUMENTS**

Certificate according to NF EN 10204 type 2.1, type 2.2, type 3.1, type 3.2 if specified on the order

**MATERIAL WITH APPROVAL**

Certificate of Type Approval : BV N° 5583 / DNV N°K-5924

**MATERIAL SURFACE TREATMENT**


STRATIFY GLASS RESIN

Wall structure:resin-rich inner layer reinforced with glass or linear polyester non-woven Th0,5mm. Reinforced wall:glass reinforcement with amine cured EPOXY resin, Th depends on pressure. Wall has epoxy resin topcoat 0,3mm

**CHARACTERISTICS**

Pipe in GRP answered resolution A.753(18) L3.  
Fire endurance for 1/2h full of water

**Coude 1D**



**Embout PL / PL**

**PL: embout lisse**

**Assemblage par stratification CJ**

Référence Objet	DN1 (mm)	TH1 (mm)	Weight (kg)	Water Weight (kg)	Work Diam 1 WD1 (mm)	Pipe Length (mm)	F1 TO C (mm)	Pressure (-)	A (mm)	L (mm)	R (mm)
<b>5000002848</b>	200	3.3	1.785	9.871	206.6	324.53	117	16	166	160	200
<b>5000002849</b>	250	3.3	2.62	19.278	256.6	403.07	146	12.5	207	200	250
<b>5000002910</b>	300	3.8	3.865	33.312	307.6	483.18	176	12.5	249	239	300
<b>5000002911</b>	350	4.3	6.196	52.894	358.6	563.29	205	12.5	290	279	350

Référence Objet	DN1 (mm)	TH1 (mm)	Weight (kg)	Water Weight (kg)	Work Diam 1 WD1 (mm)	Pipe Length (mm)	F1 TO C (mm)	Pressure (-)	A (mm)	L (mm)	R (mm)
5000002912	400	4.8	9.651	78.955	409.6	643.4	234	12.5	331	319	400
5000002913	450	5.3	12.3	112.419	460.6	723.51	264	12.5	373	359	450
5000002914	500	5.9	16.079	154.213	511.8	803.93	293	12.5	414	399	500
5000002915	600	6.9	27.96	266.477	613.8	964.15	351	12.5	497	479	600
5000002916	700	7.9	46.1	423.166	715.8	1124.38	410	12.5	580	558	700
5000002917	800	8.9	64.23	631.65	817.8	1284.6	468	12.5	663	638	800
5000002918	900	9.9	92.468	899.366	919.8	1444.82	527	12.5	746	718	900