

STANDARD ELEMENTAIRE **ELEMENT STANDARD**

MANCHON A EMMANCHEMENT A SOUDER - PN100 EN **ACIER FORGE**

SOCKET WELDING SLEEVE - NP 100 FORGED STEEL

B.52.51.A2.02

REV C

Page 1 sur 2

PRINCIPALES UTILISATIONS

Sur circuits hydrauliques; PMS 100 bar

MAIN USES

On hydraulic system; WMP 100 bar

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

REFERENCE DOCUMENTS - B.52.51.A2.03 : Manchon PN 250 - B.52.51.A2.03 : Sleeve NP 250

- TU.X007.A6 - TU.X007.A6

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Acier forgé

Forged steel - XC 18 suivant NF A 35 551 - XC 18 as per NF A 35 551

- ou **ASTM A 105** (avec C 0,25% imposé


- or **ASTM** A 105 (C 0,25% imposed by CA)

CARACTERISTIQUES

Les dimensions sont extrapolées de, et suivant le plus près possible, la Norme ANSI B 16-11

CHARACTERISTICS

These dimensions have extrapolated basing on Standard ANSI B 16.11 and are as near as possible by it.



DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier - Sans:/ Without

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH **APPROVAL**

Approbation de type / type approbation

- Sans/ Without

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE

- Non imposé / No imposed

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM ANSI / ASME B 16.11 1980 NF A 35 551

ASTM A 105

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS Traitement de phosphatation / Phosphatzing process

COLISAGE I PACKAGING

Resp. Standardisation: J.BELLANGER Le: 01 - 04 - 2005

Resp.Fonction Technique: **C.VATTIER** Le: 01 - 04 - 2005

Rév. 2: (L.ANDRE) mise a jour du standard pour les pressions 100 bar et inférieur en fonction des nouveaux points de tubes du standard A1112A115

Rév. B : Modification du logo + copyright

(L.ANDRE le 7/12/09) changement de logo et copyright



ELEMENT STANDARD

MANCHON A EMMANCHEMENT A SOUDER - PN100 EN ACIER FORGE

SOCKET WELDING SLEEVE - NP 100 FORGED STEEL

B.52.51.A2.02

REV C

Page 2 sur 2

	Tube					
	A.11.12.A1.15					
	Ø ext.	Ep.				
1/8	8	1				
	10	1,5				
1/4	12	1,5				
3/8	15	1,5				
	18	2				
1/2	22	2 2,5				
3/4	28					
1"	35	2,5				
1" 1/4	42	3				
1" 1/2	48,25	4,05				
2"	60	5				
2" 1/2	70	5				
	80	6				

B (2)		C (3)		D (4)		E		J mini		REFERENCE ARTICLE
Maxi	Mini	Moy	Mini	maxi	mini	maxi	mini	1111111	(kg)	ARTICLE
8,3	8,1	3,2	3,2	6,1	5,9	8	5	10	0,030	SA036486
10,3	10,1	3,2	3,2	7,12	6,88	8	5	10	0,035	SA036487
12,3	12,1	3,8	3,3	9,12	8,88	8	5	10	0,040	SA036488
15,3	15,1	4	3,5	12,12	11,88	9	3	10	0,070	SA036489
18,3	18,1	4	3,5	14,08	13,92	13	6	10	0,100	SA036490
22,3	22,1	4,65	4,1	18,08	17,92	13	6	10	0,120	SA036491
28,3	28,1	4,9	4,25	24,08	23,92	13	6	13	0,200	SA036492
35,35	35,05	5,7	5	30,15	29,85	17	9	13	0,240	SA036493
42,4	42	6,05	5,3	36,2	35,8	17	9	13	0,320	SA036494
48,65	48,25	6,35	5,55	40,27	40,03	17	9	13	0,500	SA036495
60,45	59,95	6,95	6,05	50,25	49,75	23	15	16	0,680	SA036496
70,5	69,9	8,75	7,65	60,3	59,7	24	14	16	0,800	SA036497
80,55	79,85	9,5	8,3	68,35	67,65	24	14	16	1,000	SA036498

(2) : Valeur maxi égales au diamètre extérieur maxi des tubes +0,2

(3) : Valeur moyennes égales à 1,5 fois l'épaisseur des tubes du circuit; dimensions à respecter.

Les valeurs minimales sont autorisées localement.

(4) : Valeurs égales au diamètre intérieur mini des tubes

NOTA : Pour les autres tolérances, notamment celles de coaxialité, voir norme ANSI B - 16 - 11

Marquage (ANSI B 16-11): Identification du fabricant Matiére PN Ex : XXXX XC 18 PN 100 Marking (ANSI B 16-11): Manufacturer's name Material Nominal Pressure E.g : XXXX XC 18 PN 100