

Té égal à 45° en GRP FPI-Femelle Conique Resine-- Norme : Cylindrique FPI- Pour classe PN10

BR1LC201P6ID7	02EI
	Rév A

STANDARD ELEMENTAIRE

ELEMENT STANDARD

Equal Tee 45°-GRP FPI-Female Resined Conic--Cylindric FPI- For class PN10

Page 1 sur 2

PRINCIPALES UTILISATIONS

Eau de mer dans zone non immergée et zone non explosive

DOCUMENTS DE REFERENCE

-

FOURNISSEUR FABRICANT

FUTURE PIPE INDUSTRIES Gamme Wavistrong Pipes systems

ETAT DE LIVRAISON

_

DOCUMENTS DE CONTROLE

Document de controle suivant NF EN 10-204 type 2.1, type 2.2, type 3.1, type 3.2 si specifie sur la commande.

MATERIEL AVEC APPROBATION

BV Type de certificat d'approbation n $^{\circ}$ 05583 / C1 BV DNV Type de certificat d'approbation N $^{\circ}$ K-2537 et K-2175

MATIERE TRAITEMENT DE SURFACE

STRATIFIE VERRE RESINE

Paroi interne riche en résine époxy renforcée par un voile de verre ou de polyester 0,5mm. Paroi effective:fibres de verre imprégné de résine époxy, épaisseur en fonction de la pression Paroi extérieure:couche de résine époxy 0,3mm

CARACTERISTIQUES

Tuyauterie en GRP répondant à la résolution IMO A.753(18) L3. Résistance au feu pendant 1/2h à l'état plein

MAIN USES

Sea water pipes in no submerged spaces and no explosive spaces

REFERENCE DOCUMENTS

-

SUPPLIER MANUFACTURER

FUTURE PIPE INDUSTRIES Gamme Wavistrong Pipes systems

DELIVERY STATUS

-

CONTROL DOCUMENTS

Certificate according to NF EN 10204 type 2.1, type 2.2, type 3.1, type 3.2 if specified on the order

MATERIAL WITH APPROVAL

BV Type Approval Certificate N° 05583 / C1 BV DNV Type Approval Certificate N° K-2537 and K-2175


MATERIAL SURFACE TREATMENT

STRATIFY GLASS RESIN

Wall structure:resin-rich inner layer reinforced with glass or linear polyester non-woven Th0,5mm. Reinforced wall:glass reinforcement with amine cured EPOXY resin, Th depends on pressure. Wall has epoxy resin topcoat 0,3mm

CHARACTERISTICS

Pipe in GRP answered resolution A.753(18) L3. Fire endurance for 1/2h full of water



Embouts femelles coniques CB / CB / CB

Pour assemblage conique / cylindrique par collage (CJ)



Té égal à 45° en GRP FPI-Femelle Conique Resine-- Norme : Cylindrique FPI- Pour classe PN10

BR1LC201P6ID702EI					
	Rév A				

STANDARD ELEMENTAIRE

ELEMENT STANDARD

Equal Tee 45°-GRP FPI-Female Resined Conic--Cylindric FPI- For class PN10

Page	2	sur	2

Référence Objet	DN1 (mm)	DN3 (mm)	TH1 (mm)	TH3 (mm)	Weight (kg)	Water Weight (kg)	Diam 1 WD1 (mm)	Diam 3 WD3 (mm)	Pipe Length (mm)	F1 TO C (mm)	F2 TO C (mm)	F3 TO C (mm)	F1 TO F2 (mm)	Pressure (-)	L (mm)	Length emb (mm)
SA036227	200	200	3.3	3.3	9	27.116	206.6	206.6	506	150	356	356	506	16	305	51
SA036228	250	250	3.3	3.3	13	51.937	256.6	256.6	621	185	436	436	621	12.5	375	61
SA036229	300	300	3.8	3.8	21	87.161	307.6	307.6	722	211	511	511	722	12.5	450	61
SA039261	350	350	4.3	4.3	32	138.35	358.6	358.6	842	246	596	596	842	12.5	525	71
SA039262	400	400	4.8	4.8	47	206.459	409.6	409.6	964	282	682	682	964	12.5	600	82