

<b>PRINCIPALES UTILISATIONS</b> Tuyauteries en acier :- de Classe I- de Classe II- de Classe III	<b>MAIN USES</b> Steel pipings of :- Class I- Class II- Class III
<b>DOCUMENTS DE REFERENCE</b> -	<b>REFERENCE DOCUMENTS</b> -
<b>FOURNISSEUR FABRICANT</b> Non imposé	<b>SUPPLIER MANUFACTURER</b> No imposed
<b>ETAT DE LIVRAISON</b> -	<b>DELIVERY STATUS</b> -
<b>DOCUMENTS DE CONTROLE</b> Document de contrôle suivant NF EN 10-204 type 2.1, type 2.2, type 3.1, type 3.2 si spécifié sur la commande.	<b>CONTROL DOCUMENTS</b> Certificate according to NF EN 10204 type 2.1, type 2.2, type 3.1, type 3.2 if specified on the order
<b>MATERIEL AVEC APPROBATION</b> -	<b>MATERIAL WITH APPROVAL</b> -
<b>MATIERE TRAITEMENT DE SURFACE</b> Nuance de livraison possible :  - ASTM A106 Grade B - P265GH NF EN 10216-2 - API 5L Grade B	<b>MATERIAL SURFACE TREATMENT</b> Nuance of delivery possible :  - ASTM A106 Grade B - P265GH NF EN 10216-2 - API 5L Grade B
<b>CARACTERISTIQUES</b> -	<b>CHARACTERISTICS</b> -

Composition Chimique

Qualité	C≤	MN	P≤	S≤	Si≤	Cr≤	Cu≤	Mo≤	Ni≤	V≤
Grade B	0.30	0.29-1.06	0.035	0.035	0.10	0.40	0.40	0.15	0.40	0.08
P265GH	0.20	≤1.40	0.025	0.020	0.40	0.30	0.30	0.08	0.30	0.02
API 5L	0.28	≤1.20	0.030	0.030	-	-	-	-	-	-

Caractéristique Mécanique

Résistance à la traction (MPa) min	Limite d'élasticité (MPa) min	Allongement (%)	Condition de livraison
415	240	20	Recuit
410 à 570	265	23	Normalisé
414	241	-	Normalisé

Référence Objet	DN1 (mm)	TH1 (mm)	Linear Weight (kg/m)	Linear Water Weight (kg/m)	Work Diam 1 Out D1 (mm)
5000015105	200	15.09	75.92	28.03	219.1
5000015106	250	15.09	95.98	46.31	273
5000015107	300	14.27	108.96	68.52	323.9
5000015108	350	15.09	126.72	83.17	355.6
5000015109	400	16.66	160.13	109.32	406.4
5000015270	450	14.27	155.81	144.18	457
5000015271	500	15.09	183.43	179.32	508

Rév. A : (L.ANDRE le 25/04/19) création du std pour les manchettes au bordé suivant AE0000189449-W34