

STANDARD ELEMENTAIRE **ELEMENT STANDARD** 

# **TUBES SANS SOUDURE EN ACIER (ASTM A33** GRADE 6) pour service à basse température

SEAMLESS STEEL TUBES For low temperature device

A.11.12.A2.02 REV C

Page 1 sur 1

#### PRINCIPALES UTILISATIONS

Azote gazeux : – Ventilation et assèchement des espaces isolés

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

**DOCUMENTS DE REFERENCE** 

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE Grade 6 suivant: ASTM A 333/A 333 M

Essai de résilience à 50° C : > 27 J - Code IMCO

**CARACTERISTIQUES** 

Dimensions suivant: ASME/ANSI B36.10 M Tolérances suivant : ASTM A530/A530 M

MA	W	US	F.S

Gas nitrogen: - ventilation and drain insulated spaces

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

REFERENCE DOCUMENTS

MATERIAL / TREATMENT SURFACE Grade 6 as per: ASTM A333/A333 M Impact test at -50°C: > 27 J - Code IMCO

**CHARACTERISTICS** 

Dimensions as per : ASME/ANSI B36.10 M Allowances as per: ASTM A530/A530 M

٠	COMPOSITION CHIMIQUE % Chemical composition					
	С	Mn	Р	S	Si	
	maxi.	IVIII	maxi.	maxi.	Mini.	
•	0.30	0,29-1,06	0.025	0.025	0.10	

CARACTERISTIQUES MECANIQUES			
Mecanical properties			
Dn 0.2 mini (Mna)	Rm	A mini	
Rp. 0,2 mini (Mpa)	al properties	(%)	
240	415	16,5	

Dimensions en mm

Dimensions en min						
NPS	Dia. Ext.	Epaisseur	Identification		Masse	REFERENCE
(Nominal Pipe Size)	O. <i>D</i> . (mm)	Thickness.			Weight (Kg/m)	OBJET
1/2	21,3	3,73	XS	SCH 80	1,62	SA019741
3/4	26,7	3,91	XS	SCH 80	2,20	SA019742
1	33,4	4,55	XS	SCH 80	3,24	SA019743
1 1/4	42,2	4,85	XS	SCH 80	4,47	SA019744
1 1/2	48,3	5,08	XS	SCH 80	5,41	SA019778
2	60,3	5,54	XS	SCH 80	7,48	SA019781
2 1/2	73,0	7,01	XS	SCH 80	11,41	SA019783
3	88,9	5,49	STD	SCH 40	11,29	SA019787
4	114,3	6,02	STD	SCH 40	16,07	SA019789
5	141,3	6,55	STD	SCH 40	21,77	SA019790
6	168,3	7,11	STD	SCH 40	28,26	SA019791
8	219,1	8,18	STD	SCH 40	42,55	SA019792
10	273,0	9,27	STD	SCH 40	60,29	SA019793
10	273,0	12,7	XS	SCH 60	81,53	SA019794
12	323,9	9,53	STD		73,88	SA019795
12	323,9	12,7	XS		97,47	SA019796
14	355,6	9,53	STD	SCH 30	81,33	SA019797
14	355,6	12,7	XS		107,4	SA019798
16	406,4	9,53	STD	SCH 30	93,27	SA019799
16	406,4	12,7	XS	SCH 40	123,31	SA019800

## MARQUAGE

Suivant: ASTM A 333 / A 333 M

MARKING

As per: ASTM A 333 / A 333 M

+ n° de commande STX + n° STX order

+ poinçon de la Société de Classification

+ Classification Society identification punching

### DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier - Procès verbal de réception par Société de classification, selon son

règlement (La Société de classification sera précisée sur la commande, ainsi que la classe d'essai si DNV). Acceptance report in compliance with Classification Society rules (The Classification Society will be specified in the P.O.

### MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL Approbation de type / type approbation

- Sans / No agreement

**FOURNISSEURS / TYPE** 

SUPPLIER / TYPE

- Non imposé / Non imposed

#### **NORME DE REFERENCE**

REFERENCE NORM ASTM A333 / A333 M 1988 ASTM A530 / A530 M 1996 ASME / ANSI B 36.10 M 1985

#### ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

**DELIVERY AND** CONDITIONNING STATUS Traitement thermique suivant : (ASTM A333 / A333 M) - Longueur livraison 6m (Tol + 10mm). Heat treatment as per (ASTM A 333 / A33 M) -Delivery Length 6m (o + 10mm)

Resp.Standardisation:

Le:

Resp.Fonction Technique: Y. LE GALL

Le:

Rév. 0 : (JMT) Création du standard pour les méthaniers

Rév. B : Modification du logo + copyright Rév. C: (CLF) Changement de logo + copyright