

 STANDARD ELEMENTAIRE ELEMENT STANDARD	PLATEAUX BOIS : QUALITE MENUISERIE BOIS DE CONIFERES SQUARE EDGED WOOD : JOINERY WORK CONIFEROUS WOOD			A.43.12.B1.02	REV B
				Page 1 sur 1	

PRINCIPALES UTILISATIONS Débit de lambourdes pour travaux menuiserie	MAIN USES Joist sawing for joinery work
--	---

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Passagers</td> <td style="padding: 2px;">Militaire</td> <td style="padding: 2px;">Méthanier</td> <td style="padding: 2px;">Rapide</td> </tr> </table>	Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide	POTENTIAL SHIP APPLICABILITY <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Passengers</td> <td style="padding: 2px;">Military</td> <td style="padding: 2px;">LNG Tanker</td> <td style="padding: 2px;">High speed craft</td> </tr> </table>	Passengers	Military	LNG Tanker	High speed craft
Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide						
Passengers	Military	LNG Tanker	High speed craft						

DOCUMENTS DE REFERENCE	REFERENCE DOCUMENTS
-------------------------------	----------------------------

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE ESSENCES : épicéa	MATERIAL / TREATMENT SURFACE SPECIES : Spruce
---	---

CARACTERISTIQUES Bois sain exempt de défauts. Cœur enfermé ou coupé, sain, exempt de roulures ou fentes profondes. Brut de sciage possédant 4 faces parallèles	CHARACTERISTICS Sound wood, exempt of faults. Embodied on the whole length or cut heart, sound free from cup shakes or cracks. Sawing to parallel sharp edges
--	---

DIMENSIONS		TOLERANCES			PRODUIT	
Epaisseur mm	Largeur mm	Produit	Générales	Physiques et mécaniques	Masse (1) kg/dm3	REFERENCE OBJET
45	150 à 380	NF B 50 001	NF B 50 002	NF B 51 002	0,560	SA006572
65	150 à 380	NF B 50 001	NF B 50 002	NF B 51 002	0,560	SA006573

Longueur comprise entre 3 et 5 mètres
 (1) Masse volumique à 15% d'humidité moyenne (sec à l'air) – Valeur moyenne approximative

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur / CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier - Sans / No document MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL Approbation de type / type approbation - Sans / No agreement	FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE - Non imposé / No imposed NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM NF B 50 001 NF B 50 002 NF B 51 002
--	--

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS - Sec à l'air (13 à 17% d'humidité). Fil droit (pente 7% maxi) sans trace d'échauffure, pourriture ou dégâts d'insectes. Nœuds sains et adhérents clairs non groupés Ø 15mm maxi en nombre limité. - Natural seasoned (13 to 17% of humidity) straight grain (7% max. slope) without any trace of wood suffocation, rotting or damage due to insects. - Cerclé/Hooped - Par longueur identique (maxi 2 T)/ By identical length (max. 2 T)

Resp.Standardisation : J. HUBERTY Le : 14/06/96	Resp.Fonction Technique : Le :	Rév. 3 (MGD) : Supprimer et recréer les références objet pour modifier l'UBE et l'UC Rév. B (CLF) : Modification du logo et du copyright
---	-----------------------------------	---