

PRINCIPALES UTILISATIONS

Tuyauterie en acier inox 316 L (hors cryogénie)

MAIN USES

Stainless steel pipings (except cryogenic)

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passager Militaire Méthanier Rapide

SHIP POTENTIAL APPLICABILITY

Passenger Military Methanier Speed

MATIERE

Grade **WP 316L** suivant :

ASTM A 403 / A 403 M

MATERIAL

Grade **WP 316L** as per :

ASTM A 403 / A 403 M

CARACTERISTIQUES

Courbes conformes à :

ANSI / ASME B 16.9

Sauf :

Extérieur et épaisseur suivant :

ANSI / ASME B 36.19 M

Tolérances sur ext. Et épaisseur suivant :

ASTM A 530 / A 530 M

CHARACTERISTICS

Bends as per

ANSI / ASME B 16.9

Excepted :

Outside diameter and thickness as per :


ANSI / ASME B 36.19 M

O.D. and thickness allowances as per :

ASTM A 530 / A 530 M

Dimensions en mm

DN ND	NPS (Nominal Pipe Size)	Dia. Ext. au chamfrein O.D. at bevel	e Thick	B Nominal	A	Masse Weight (Kg)	REFERENCE OBJET
15	1/2	21,3	2,11	16	38	0,03	3459683
20	3/4	26,7	2,11	19	38	0,03	3459691
25	1	33,4	2,77	22	38	0,09	3459705
32	1 1/4	42,2	2,77	25	48	0,12	3459713
40	1 1/2	48,3	2,77	28	57	0,17	3459721
50	2	60,3	2,77	35	76	0,25	3459739
65	2 1/2	73	3,05	44	95	0,48	3459748
80	3	88,9	3,05	51	114	0,62	3459756
100	4	114,3	3,05	64	152	1,1	3459764
125	5	141,3	3,40	79	190	1,8	3459772
150	6	168,3	3,40	95	229	2,75	3459780
200	8	219,1	3,76	127	305	5,3	3459799
250	10	273	4,19	159	381	9,8	3459802
300	12	323,9	4,57	190	457	13,6	3459810
350	14	355,6	4,78	222	533	18,1	3459829
400	16	406,4	4,78	254	610	23,8	3459837
450	18	457,2	4,78	286	686	30	3459845
500	20	508,0	5,54	318	762	50	3459853
600	24	609,6	6,35	381	914	71	3459861



Annule et remplace
Y51221 et Y52183

Marquage : suivant ASME / ANSI B 16-9 MARKING : as per ASME / ANSI B 16-9

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

Commande sans recette :

- Certificat de réception par l'usine (3.1.B.ex CCPU)

suivant : NF EN 10 204

- Document 3.1. B suivant : NF A 49 001

Commande avec recette :

La Société de Classification sera précisée sur la commande.

CONTROL DOCUMENTS :

To be delivered by the supplier :

Order without acceptance :

- Inspection certificate (CCPU) according to

NF EN 10 204

- Document 3.1.B as per : NF A 49 001

Order with acceptance :

The classification Society will be specified in the P.O

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Suivant spécification technique de commande

Following technical specification of command

FOURNISSEUR :

Non imposé

**LISTE DES FOURNISSEURS
ET REFERENCES AGREES**

**CAT / SUPPLIER AND
REFERENCE LIST CAT
REGISTER**

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

ASTM A 403 / A 403 M 1990

ASME / ANSI B 16.9 1986

ASME / ANSI B 36.19 M 1985

ASTM A 530 / A 530 M 1990

NF A 49 0001 Août.96

NF EN 10 204 Dec.85

ETAT DE LIVRAISON et DE

CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND

CONDITIONNING

- Traitement thermique : Hypertrempe

(ASTM A 403 / A 403 M)

- Passivation

Resp. Standardisation :

J. BELLANGER

Le : 01-06-04

Resp. Fonction Technique :

L. PERIO

Le : 01-06-04

Rév. : 3 (G.DAVID) [modification de la cotation.](#)

Rév. B et C : Modification du logo + copyright