CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

TUBE SOUDE

en acier inoxydable (TP 316L), schedule 10S WELDED STAINLESS STEEL PIPES

(TP 316L), schedule 10S

A.11.20.A5.02

PILWA503BEID10300

REV D

STANDARD ELEMENTAIRE **ELEMENT STANDARD**

PRINCIPALES UTILISATIONS: Tuyauteries en inox (hors cryogénie) MAIN USES :

Stainless steel pipings (except cryogenic)

Military

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE Rapide SHIP POTENTIAL APPLICABILITY

Passager Militaire Méthanier Passenger

MATERIAL

Speed

MATIERE:

Grade TP 316 L suivant : ASTM A 312 / A 312 M

Grade TP 316 L as per : ASTM A 312 / A 312 M

CARACTERISTIQUES: - Fabrication : Soudure longitudinale sans apport de métal (par rapprochement et forgeage) + martelage du cordon

de soudure ou autre méthode équivalente - Dimensions suivant : ASME / ANSI B 36.19 M

- Tolérances suivant : ASTM A 530 / A 530 M

ou **ASTM A 409 / A 409 M** (NPS ≥ 14)

CHARACTERISTICS:

- Manufacturing: Longitudinal welding without metal addition (by approximation and forging) + hammering of the bead welding or other equivalent method

- Dimension: as per : ASME / ANSI B 36.19 M - Allowances as per: ASTM A 530 / A 530 M

or **ASTM A 409 / A 409 M** (NPS ≥ 14)

Methanier

· Surépaisseur interne du cordon de soudure ≤ 0.15mm

Dimensions en mm

DN	NPS	Dia. Ext.	Epais.	Masse	REFERENCE
NP	(Nominal Pipe Size)	O.D. at bevel	Thick.	Weight (Kg/m)	OBJET
8	1/4	13,7	1,65	0,55	3459136
10	3/8	17,1	1,65	0,63	3459144
15	1/2	21,3	2,11	1	3459152
20	3/4	26,7	2,11	1,28	3459160
25	1	33,4	2,77	2,09	3459179
32	1 1/4	42,2	2,77	2,70	3459187
40	1 1/2	48,3	2,77	3,11	3459195
50	2	60,3	2,77	3,93	3459209
65	2 1/2	73	3,05	5,26	3459217
80	3	88,9	3,05	6,45	3459225
100	4	114,3	3,05	8,40	3459233
125	5	141,3	3,40	11,60	3459241
150	6	168,3	3,40	13,90	3459259
200	8	219,3	3,76	20	3459268
250	10	273	4,19	27,8	3459276
300	12	323,9	4,57	36	3459284
350	14	355,6	4,78	41,3	3459292
400	16	406,4	4,78	47,3	3459306
450	18	457,2	4,78	53,3	3459314
500	20	508	5,54	68,6	3459322
600	24	609,6	6,35	94,5	3459330
700	28	711	7,92	137,32	5000020793
800	32	813	7,92	157,25	5000020794
900	36	914	7,92	176,97	5000020795

MARQUAGE: suivant: ASTM A 312 / 312 M MARKING: as per: ASTM A 312 / 312 M

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Avec document défini par le B.E.(dans ce cas, le document désiré sera indiqué sur la commande).

- With document defined by the design office.(In this case, the required document will be indicated on the order.)

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH **APPROVAL**

Suivant spécification technique de commande Following technical specification of command

Resp. Standardisation:

Le : 8 - 11 - 2021

A.SURIN

Resp. Fonction Technique: **B.ABGUILLERM**

Le:8-11-2021

FOURNISSEUR: NORME DE REFERENCE Non imposé REFERENCE NORM

LISTE DES FOURNISSEURS

ET REFERENCES AGREES

CAT / SUPPLIER AND REFERENCE LIST CAT

ASTM A 312 / 312M ASTM A 409 / A 409 M 1989 1990 ASTM A 530 / A 530 M ASME / ANSI B 36.19 M 1986

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS - Traitement thermique : Hypertrempe

- Traitement de surface : Décapage + passivation - En longueur courante du commerce (3 à 8 m avec 85% de la commande \geq 5 m)

Rév. D: (L.ANDRE le 15/10/2021) Ajouté DN700 à DN900 AE0000399826-W34

COPYRIGHT CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE ALL RIGHTS RESERVED.
NO PART THEREOF MAY BE DISCLOSED, COPIED, DUPLICATED OR IN ANY OTHER WAY MADE USE OF, EXCEPT WITH THE PRIOR APPROVAL CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

REGISTER