
ENDF/B-VIII.0
JEFF-3.3
Measured, EXFOR independent yields
SPA or DERIV
This model
^{235}U(nth,f)
Kr, $Z = 36$
Sr, $Z = 38$
Y, $Z = 39$
Zr, $Z = 40$
Te, $Z = 52$
I, $Z = 53$
Xe, $Z = 54$
Ba, $Z = 56$
$Y(Z, A_p)$ [%]
Product mass A_p