
ENDF/B-VIII.0
JEFF-3.3
Measured, EXFOR independent yields
SPA or DERIV
This model
^{239}Pu(nth,f)
Sr, $Z = 38$
Zr, $Z = 40$
Nb, $Z = 41$
Mo, $Z = 42$
Te, $Z = 52$
I, $Z = 53$
Xe, $Z = 54$
Ba, $Z = 56$
$Y(Z,A_p)$ [%]
Product mass A_p