
ENDF/B-VIII.0
JEFF-3.3
Measured, EXFOR independent yields
SPA or DERIV
This model
^{233}U(nth,f)
Kr, $Z = 36$
Rb, $Z = 37$
Sr, $Z = 38$
Zr, $Z = 40$
Te, $Z = 52$
Xe, $Z = 54$
Cs, $Z = 55$
Ba, $Z = 56$
$Y(Z, A_p)$ [%]
Product mass A_p