

申請單位	品名		內側彈簧帶動板					品號	G05-1-L01543		
	緣由		☐ 客戶要求 ☒ 品質改善 ☐ 製程變更 ☐ 設計合理化 ☐ 尺寸放寬 ☐ 材質/材規變更 ☐ 規範編號： ☐ RD、R或PD案號： ☐ 客訴單號： ☐ 其他						附圖面1份		
	項目	設變前		設變後			說明				
	製程	NA		增加滲碳處理			因為客訴鎖體上鎖後能從外側把手輕易解鎖，修改內側彈簧帶動板 改善此客訴				
	庫存處理 ☐ 無庫存 ☒ 有庫存 (請填右表)		品號	數量	儲位	使用完畢	直接報廢	整修後續用	搭配後餘數報廢	報廢責任單位	其他說明
			G05-1-L01543			☐ 可 ☒ 不可	☐	☐	☐ 整箱 ☐ 整張訂單	工程課	待有滲碳樣品，無滲碳樣品報廢
	設變執行		☒ 適用規範：ALL ☐ 不適用規範：								
			☐ 庫存使用完畢 ☐ 自生產單號： ☐ 自生產日期： ☒ 其他：即日起								
	產品成本(NTD)		☐ 同現有成本 ☒ 設變後成本： 成本差異：(年度不利差時需檢附權限主管簽核文件)								
	設變成本(NTD)		☐ 整修/報廢： ☐ 模具/刀具： ☐ 印刷版： ☐ 其他：								
共計：(需檢附權限主管簽核文件)											
檢附文件		☐ 聯絡單 ☐ 樣品檢查紀錄 ☐ 測試報告									
會簽單位部主管：		部主管：			課主管：吳文發			承辦：李清萬			
研發單位	審查意見	收件日期：2024/4/8 會議日期：2024/4/10 會議建議： ☒ 直接設變 ☐ 間接設變(☐ 須送樣單位驗證 ☐ 供應商附零件提交保證書) ☐ 不同意設變 ☐ 下次再議 說明： 附件測試報告強度測試NG為測試零件最大承受力，故針對內側彈簧帶動板增加滲碳處理，直接 單位主管：林淑濤 專案負責人：陳顥中									
	核決	☒ 同意設變 ☐ 不同意設變 中心主管：薛江林 部主管：吳文發									

QP-K-RD-02-A04

簽核人員	簽核內容	簽核時間
產品工程課/二等工程師：李清萬	申請：	2024/04/02 14:05:36
產品工程課/課長：林淑濤	核可：改善LP機構上鎖後從外側鎖解品質議題，彈簧帶動板增加滲碳後驗證可符合G3等級上鎖扭力，增加成本已會業務及權限主管同意，庫存採報廢處理	2024/04/02 15:15:29
產品研發部/副經理：吳文發	核可：	2024/04/02 19:56:18
產品工程課/二等副工程師：陳顥中	核可：	2024/04/08 08:56:32

產品工程課/二等 副工程師：陳顥 中	核可：	2024/04/15 14:18:57
產品工程課/課 長：林淑滢	核可：採直接, 因有訂單需求, 結構須配合盡快修改	2024/04/16 13:20:22
產品研發部/副經 理：吳文發	核可：產品優化, 彈簧帶動板增加滲碳, 依直接設變執行	2024/04/16 17:28:58
前瞻技術室/資深 經理：薛江林	核可：	2024/04/16 18:01:46
產品工程課/二等 副工程師：陳顥 中	結案：L113143	2024/04/18 10:21:26