


Company	cebb	Measuring device	MARS iQ Air	121003532001	
Operator	Rhéomètre	Temperature device	MTMC-iQ (MARS iQ Air)		
Date/Time	07.11.2024 / 11:37:10	Measuring geometry	P35/Ti/SE - 02220632	Gap	159,254 mm
Sample name	kC CL 21	A-factor	1,188e+05 Pa/Nm		
Sample no		M-factor	0,1099 (1/s)/(rad/s)		
Description					

Comment



HAAKE RheoWin 4.92.0007

Filename: C:\Users\Rhéomètre\Desktop\Data\Petrus\071124\kC\_CL\_21\kC\_CL\_21-viscoelasticRecovery-3.rwd  
Job: C:\Users\Rhéomètre\Desktop\job\Petrus\automatized\viscoelastic\_recovery.rwj

Element definition / Notes
ID 42: Set Temperature; CS; Tau 0,000 Pa; t 5,00 s; ; T 37,00 °C ;
ID 30: Rotor is going to reach the sample
ID 59: Ax Ramp; CG; h cur - 10,00 mm lin; t 5,00 s; #30; T prev °C; CS 0,000 PaBreak crit.(#1); Do not save
ID 36: Ax Ramp; CG; h cur - 0,5000 mm lin; v 0,50 mm/s; #30; T prev °C; CS 0,000 PaBreak crit.(#1);
ID 2: Set Temperature; CS; Tau 0,000 Pa; t < 180,00 s; ; T 37,00 °C <± 1,00 °C;
ID 9: Osc Freq Sweep; CS; Tau <sub>0</sub> 5,000 Pa; f 0,1000 Hz - 100,0 Hz log; t >≈ 25 s; #10; T prev °C;
ID 35: Rot Time; CR; GP 300,0 1/s; t 200,00 s; #100; T prev °C;
ID 46: Rot Steps; CR; GP prev 1/s - 0,1000 1/s lin; t 495,00 s; #15; T prev °C;
ID 10: Set Temperature; CS; Tau 0,000 Pa; t 180,00 s; ; T prev °C ;
ID 7: Osc Freq Sweep; CS; Tau <sub>0</sub> 5,000 Pa; f 0,1000 Hz - 100,0 Hz log; t >≈ 25 s; #10; T prev °C;