МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали

ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ТИПА 2D ($R \approx DN$)

Конструкция

Carbon and low-alloy steel butt-weldings fittings. Sharply curved bends type 2D ($R \approx DN$). Design

Дата введения 2003-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа 2D с $R \approx$ DN и $\theta = 45^\circ$, $\theta = 60^\circ$, $\theta = 90^\circ$ и $\theta = 180^\circ$, изготавливаемые из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику.

Область применения отводов — в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380.

Требования пункта 4.1 и раздела 5 являются обязательными, остальные требования — рекомендуемыми.

2 Нормативные ссылки


В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 17380—2001. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия

3 Определения, обозначения и сокращения

Термины, их определения, обозначения и сокращения — по ГОСТ 17380.

4 Конструкция и размеры

4.1 Конструкция и размеры отводов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.



ГОСТ 30753—2001

Таблица 1 — Отводы исполнения 1

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F	С	В	Масса отвода с θ = 90°, кг
50	60,3	4,0 5,6	51	102	81	0,44 0,60
65	76,1	5,0 7,1	63	127	102	0,87 1,20
80	88,9	5,6 8,0	76	152	121	1,40 1,90
100	114,3	6,3 8,8	102	203	159	2,60 3,60
125	139,7	6,3 10,0	127	254	197	4,10 6,40
150	168,3	7,1 11,0	152	305	237	6,70 10,00
200	219,1	8,0 12,5	203	406	313	13,00 20,00
250	273,0	10,0	254	508	391	26,00
300	323,9	10,0	305	610	467	37,00
350	355,6	11,0	356	711	533	52,00
400	406,4	12,5	406	813	610	77,00
450	457,0	_	457	914	686	_
500	508,0	_	508	1016	762	_
600	610,0	_	610	1220	914	_
				1	1	

Примечания

Таблица 2 — Отводы исполнения 2

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F = R	W	Н	С	В	Масса отвода с θ = 90°, кг
50	57	4 5 6	50	29	21	100	79	0,4 0,5 0,6
65	76	5 6 7	65	37	27	130	103	0,9 1,1 1,2
80	89	5 6 7 8	80	46	33	160	125	1,3 1,6 1,8 2,1

¹ Масса приведена для справок. 2 Отводы с $\theta = 45^{\circ}$ и $\theta = 60^{\circ}$ исполнения 1 не предусматриваются.

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F = R	W	Н	С	B	Масса отвода
211	102	5 6 8 10	2 1	58		200	151	c θ = 90°, κΓ 1,9 2,3 3,0 3,7
100	108	5 6 8 10	100		41		154	2,1 2,4 3,1 3,9
	114	5 6 8 10				203	203 159	2,2 2,5 3,3 4,1
125	133	5 6 8 10 12	125	72	52	250	192	3,0 3,6 4,9 6,1 7,3
150	159	5 6 8 10 12 14					230	4,5 5,4 7,1 8,7 11,0 12,0
150	168	5 6 8 10 12 14	150	87	62	300	234	4,7 5,6 7,5 9,4 11,0 13,0
200	219	7 8 10 12 16 18	200	115	83	400	310	12,0 13,0 16,0 19,0 25,0 29,0
250	273	9 10 12 16 18 20 22 24	250	158	103	500	387	24,0 26,0 31,0 42,0 47,0 52,0 57,0 60,0
300	325	9 10 12 14 16	300	173	124	600	463	34,0 37,0 45,0 52,0 59,0

ГОСТ 30753—2001

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

	1						т азмер	ы в миллиметрах
DN	D	T	F = R	W	Н	С	В	Масса отвода с θ = 90°, кг
300	325	18 20 22 24 26 28	300	173	124	600	463	67,0 74,0 81,0 89,0 96,0 102,0
350	377	10 12 16 18 20 24 26 30	350	202	145	700	539	47,0 57,0 76,0 85,0 94,0 113,0 122,0 141,0
400	426	10 12 16 18 22 24 26 28 32 34 36	400	231	166	800	613	64,0 77,0 103,0 116,0 142,0 155,0 167,0 180,0 206,0 219,0 130,0
500	530	9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36	500	289	207	1000	765	92,0 102,0 122,0 143,0 161,0 184,0 204,0 223,0 243,0 262,0 282,0 300,0 320,0 340,0 365,0
600	630	9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30	600	346	248	1200	915	131,0 146,0 174,0 200,0 230,0 261,0 290,0 319,0 346,0 371,0 400,0 428,0

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F = R	W	Н	С	В	Масса отвода с θ = 90°, кг
600	630	32 34 36	600	346	248	1200	915	460,0 489,0 518,0
700	720	9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36	700	405	283	1400	1060	174,0 193,0 230,0 268,0 306,0 343,0 380,0 416,0 453,0 489,0 525,0 561,0 596,0 632,0 667,0
800	820	9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36	800	462	324	1600	1220	226,0 251,0 301,0 350,0 399,0 447,0 496,0 544,0 592,0 640,0 687,0 734,0 781,0 828,0 874,0

Примечания

Примеры условных обозначений:

- отвода с $\theta=90^\circ$, исполнения 1, D=168,3 мм, T=11,0 мм из стали марки TS4: *Отвод 90-1-168,3 · 11-TS4 ГОСТ 30753—2001*
- отвода с $\theta=45^\circ$, исполнения 2, D=219 мм, T=8,0 мм, T=10 мм из стали марки 20: *Отвод 45-219 · 8/10 ГОСТ 30753—2001*
- отвода с $\theta=90^\circ$, исполнения 2, D=89 мм, T=5.0 мм из стали марки $09\Gamma 2C$: Отвод $90-89\cdot 5-09\Gamma 2C$ ΓOCT 30753-2001

то же, для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:

Отвод П90-89 .5-09Г2С ГОСТ 30753—2001

4.2. По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление отводов исполнения 2 с другими размерами и углами θ.

¹ Масса приведена для справок.

² Масса отводов с $\theta = 60^\circ$ и $\theta = 45^\circ$ соответственно в 1,5 и 2 раза меньше, а отводов с $\theta = 180^\circ$ в 2 раза больше указанной.

ГОСТ 30753—2001

4.3 Допускается изготовление о	отводов исполнения 2 с у	величенной толщиной (стенки в неторце-
вых сечениях T_n .			

5 Технические условия

Технические условия — по ГОСТ 17380.

УДК 621.643.4:006.354 MKC 23.040.40 Г18 ОКП 14 6800