

## Versuch 1: Molare Wärmekapazität von Festkörpern

---

Durchführende: Isaac Maksso, Julia Stachowiak  
Assistent: Christoph  
Versuchsdatum: 3.11.2016  
Datum der ersten Abgabe: 10.11.2017

TestGithub

Messwerte:

Literaturwerte:

$$M_{\text{Campher}} = 152,23 \text{ g mol}^{-11}$$

$$M_{\text{KCl}} = 74,55 \text{ g mol}^{-12}$$

---

<sup>2</sup>Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Campher>, aufgerufen am 31.12.16


<sup>2</sup>Quelle: <http://www.chemie.de/lexikon/Kaliumchlorid.html>, aufgerufen am 31.12.16

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Experimentelles</b>	<b>3</b>
1.1	Experimenteller Aufbau . . . . .	3
1.2	Durchführung . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Auswertung</b>	<b>4</b>
2.1	Messergebnisse . . . . .	4
2.2	Bestimmung von $f$ . . . . .	4
2.3	Berechnung von $c_V(T)$ nach Debye . . . . .	10
2.4	Berechnung der zugehörigen $\langle \Theta_D \rangle$ -Werte . . . . .	10
2.5	Auftragung $\frac{T}{\Theta_D}$ . . . . .	11
<b>3</b>	<b>Diskussion</b>	<b>11</b>
3.1	Literaturverzeichnis . . . . .	13

# 1 Experimentelles

## 1.1 Experimenteller Aufbau



**Abbildung 1:** Versuchsaufbau.

- a) Dewergefäß
- b) Vergleichstemperaturbad ( $T_{Soll} = 273,15 \text{ K}$ )
- c) Druckanzeige
- d) Thermoelement
- e) PC mit Labview
- f) Heizsteuerung
- g) Gasauffang

## 1.2 Durchführung

Die Messung erfolgte für jeden Stoff bei Zimmertemperatur, in einem Stickstoffbad und in einem Stickstoff/Ethanolbad und einem Heizstrom von 750 mA. Damit überall die gleiche Temperatur herrscht, wurde zunächst Helium durch die Apparatur geleitet und anschließend mittels Vakuum wieder abgezogen. Die Messung war in Vorlaufphase (60 s), Heizphase (20 s) und Endphase (200 s) unterteilt. Während der Heizphase wurde die auftretende Thermospannung inklusive Änderung (Fehler) notiert. Die Temperatur wurde mit einem Eisbad als Referenz mit dem Programm "Labview" aufgezeichnet.

## 2 Auswertung

### 2.1 Messergebnisse

In der Tabelle 1 sind die Messergebnisse der Heizspannung sowie der Temperaturdifferenz dargestellt.

**Tabelle 1:** Messergebnisse des Versuchs.

T	Zimmertemperatur U[V]	Zimmertemperatur $\Delta T$ [K]	$N_2$ /EtOH U[V]	$N_2$ /EtOH $\Delta T$ [K]	$N_2$ U[V]	$N_2$ $\Delta T$ [K]
Graphit	4	$3,22 \pm 0,01$	4,1	$3,20 \pm 0,03$	4,6	$3,16 \pm 0,05$
Kupfer	1,2	$3,72 \pm 0,02$	1	$3,68 \pm 0,01$	0,8	$3,61 \pm 0,03$
Zink	1,4	$3,61 \pm 0,02$		$3,53 \pm 0,04$	0,8	$3,53 \pm 0,09$

### 2.2 Bestimmung von $f$

Die experimentell ermittelte molare Wärmekapazität bei konstantem Druck errechnet sich folgendermaßen:

$$c_{m,p} = \frac{UI\Delta t}{n\Delta T} \quad (1)$$

Hierbei wurde ein Heizstrom  $I$  von 750 mA und eine Heizzeit  $\Delta t$  von 20 s eingestellt. Die Auswertungsergebnisse sind in der Tabelle 2 aufgelistet.

**Tabelle 2:** Ergebnisse für  $c_P^{\text{Exp.}}$ .

Probe	Spannungsabfall [V]	$\Delta T$ [K]	Stoffmenge [mol]	$c_P^{\text{Exp.}}$ [ $\frac{\text{J}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$ ]
Graphit	3,22	4	2,67	4,52
Zink	3,72	1,2	0,900	51,7
Kupfer	3,61	1,4	0,692	55,9

Der Korrekturfaktor  $f$  ergibt sich aus dem Verhältnis von  $c_P^{\text{Lit.}}$  und  $c_P^{\text{Exp.}}$ . Die Korrekturfaktoren für Graphit, Kupfer und Zink sind in Tabelle 3 dargestellt.

$$f = \frac{c_P^{\text{Lit.}}}{c_P^{\text{Exp.}}} \quad (2)$$

**Tabelle 3:** Ergebnisse für  $f$ .

Probe	$c_P^{\text{Lit.}} [\frac{\text{J}}{\text{mol}\cdot\text{K}}]$	$f$
Graphit	8,517	1,88
Zink	24,47	0,474
Kupfer	25,330	0,453

Da die Messung des Spannungsabfalls fehlerbehaftet ist, wurde eine Gaussische Fehlerfortpflanzung aufgestellt um  $\Delta c_P^{\text{Exp.}}$  und  $\Delta f$  zu bestimmen:

$$\Delta c_P^{\text{Exp.}} = \sqrt{\left(\frac{I \Delta t}{n \Delta T} \cdot \Delta U\right)^2} \quad (3)$$

$$\Delta c_P^{\text{Exp.}}(\text{Graphit bei ZT}) = \sqrt{\left(\frac{750 \cdot 10^{-3} \text{ A} \cdot 20 \text{ s}}{2,67 \text{ mol} \cdot 4 \text{ K}} \cdot 0,01 \text{ V}\right)^2} \quad (4)$$

$$= 0,014 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \quad (5)$$

**Tabelle 4:** Ergebnisse für  $\Delta c_P^{\text{Exp.}}$ .

Probe	Temperaturbad	$\Delta U [\text{V}]$	$\Delta c_P^{\text{Exp.}} [\frac{\text{J}}{\text{mol}\cdot\text{K}}]$
Graphit	Zimmertemperatur	0,01	0,014
	Stickstoff	0,01	0,012
	Stickstoff/Ethanol	0,01	0,014
Zink	Zimmertemperatur	0,02	0,309
	Stickstoff	0,01	0,271
	Stickstoff/Ethanol	0,01	0,217
Kupfer	Zimmertemperatur	0,02	0,278
	Stickstoff	0,01	0,208
	Stickstoff/Ethanol	0,01	0,167

Die Ungenauigkeit des Korrekturfaktors  $\Delta f$  ergibt sich ebenfalls aus der Fehlerfortpflan-

zung:

$$\Delta f = \sqrt{\left(-\frac{c_P^{\text{Lit.}}}{(c_P^{\text{Exp.}})^2} \cdot \Delta c_P^{\text{Exp.}}\right)^2} \quad (6)$$

$$\Delta f(\text{Graphit}) = \sqrt{\left(-\frac{8,517 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}}{(4,52 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}})^2} \cdot 0,014 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}\right)^2} \quad (7)$$

$$= 0,006 \quad (8)$$

$$\Delta f(\text{Zink}) = 0,003 \quad (9)$$

$$\Delta f(\text{Kupfer}) = 0,003 \quad (10)$$


$$(11)$$

Die Ergebnisse der experimentell bestimmten Wärmekapazitäten wurden mit den jeweiligen Korrekturfaktoren korrigiert und sind in der Tabelle 5 dargestellt.


**Tabelle 5:** Ergebnisse.

Probe	Temperaturbad	$c_P^{\text{Exp.}} \left[\frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}\right]$
Graphit	ZT	$4,52 \pm 0,014$
	N <sub>2</sub>	$7,27 \pm 0,012$
	N <sub>2</sub> /EtOH	$8,26 \pm 0,014$
Zink	ZT	$51,7 \pm 0,309$
	N <sub>2</sub>	$35,6 \pm 0,271$
	N <sub>2</sub> /EtOH	$29,0 \pm 0,217$
Kupfer	ZT	$55,9 \pm 0,278$
	N <sub>2</sub>	$43,3 \pm 0,208$
	N <sub>2</sub> /EtOH	$34,7 \pm 0,167$

Die berechneten  $c_P^{\text{Exp.}}$ -Werte wurden gegen die Temperatur aufgetragen. Abbildung 3,4 und 5 zeigen den Kurvenverlauf für Graphit, Kupfer und Zink.




**Abbildung 2:**  $c_p(T)$  Graphit, Literaturwert rot



**Abbildung 3:**  $c_p(T)$  Kupfer, Literaturwert rot





**Abbildung 4:**  $c_p(T)$  Zink, Literaturwert rot

Bei Zink und Kupfer wurde der Literaturwert in die lineare Interpolation mit einbezogen; die Abweichung vom Literaturwert bei Graphit war deutlich stärker als die Abweichung der Werte untereinander, sodass hier nur durch die Messwerte interpoliert wurde. Die Steigung und Ordinaten Schnittpunkte finden sich in der nachfolgenden Tabelle.

$$c_p(T) = (m \cdot T + n \cdot K) \cdot \frac{\text{J}}{\text{mol}} \quad (12)$$

**Tabelle 6:** Werte zur linearen Interpolation

	Steigung $m$	Schnittpunkt mit Ordinate $n$
Graphit	0,00512	3,0229
Cu	0,0860	-15,5
Zn	-0,422	169

## 2.3 Berechnung von $c_V(T)$ nach Debye

Die für verschiedene  $\frac{T}{\Theta_D}$ -Verhältnisse theoretischen Wärmekapazitäten der Stoffe können mittels Debye folgendermaßen berechnet werden:

$$c_V(T) = 3R \cdot \left( 4D(x) - \frac{3x}{e^x - 1} \right) \quad (13)$$

mit

$$D(x) = \frac{3}{x^3} \cdot \int_0^x \frac{t^3}{e^t - 1} dt \quad (14)$$

und  $x = \frac{\Theta_D}{T}$ .

**Tabelle 7:** theoretische  $c_V$ -Werte nach Debye

	$\frac{T}{\Theta_D} = \frac{1}{x}$	D(x)	$c_V(T)[J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}]$
Graphit	0,15	0,0596	5,31
	0,2	0,118	9,20
	0,25	0,182	12,5
	0,3	0,244	15,2
Cu/Zn	0,4	0,354	18,6
	0,5	0,441	20,6
	0,6	0,510	21,8
	0,7	0,564	22,6

## 2.4 Berechnung der zugehörigen $\langle \Theta_D \rangle$ -Werte

Für Festkörper gilt:  $c_V = c_p - R$ , so kann die Gleichung auch auf die oben aus den Debye-Temperaturen ermittelten theoretischen  $c_V(T)$ -Werte angewendet werden. Somit können die zu den  $c_V$ -Werten zugehörigen Temperaturwerte ermittelt werden:

$$T = \frac{c_V(T) - n + R}{m} \quad (15)$$

Zu den so errechneten Temperaturen werden die zugehörigen Debye-Temperaturen ermittelt nach:

$$T \cdot x = \Theta_D \quad (16)$$

Letztendlich ergeben sich daraus folgende  $\Theta_D$ -Mittelwerte:

**Tabelle 8:**  $\langle \Theta_D \rangle$  für jeweiliges Material

	$c_V$ [J/mol K]	T [K]	$\Theta_D$ [ $10^2 \cdot K$ ]	$\langle \Theta_D \rangle$ [K]
Graphit	5,31	2071	138	$138 \cdot 10^2$
	9,20	28,3	141	
	12,5	34,8	139	
	15,1	40,0	133	
Cu	18,6	494	$123 \cdot 10^1$	981
	20,6	517	$103 \cdot 10^1$	
	21,8	531	885	
	22,6	540	771	
Zn	18,6	336	841	630
	20,6	332	663	
	21,8	329	548	
	22,6	327	467	

## 2.5 Auftragung $\frac{T}{\Theta_D}$

**Tabelle 9:** Werte zur Auftragung von  $c_V$  nach 2.3 gegen  $\frac{T}{\Theta_D}$

	$\Theta_{D,Lit}$ Literaturwert [K]	$c_V$ [J/mol K] aus 2.3	zugehöriges $\frac{T}{\Theta_{D,Lit}}$
Graphit	$2500950^3$	37,6	0,000122
		32,1	0,0000730
		36,4	0,0000932
Cu	$345^4$	430	0,892
		625	0,510
		510	0,677
Zn	$308^5$	464	0,997
		795	0,572

JULE AUFTRAGUNG MACHEN nd einfügen

## 3 Diskussion

**Tabelle 10:** Ergebnisse.

Probe	Temperaturbad	$c_P^{\text{Exp.}} \left[ \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \right]$	$f$	$c_P^{\text{Th.}} \left[ \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \right]$	$c_P^{\text{Lit.}} \left[ \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \right]$
Graphit	ZT	$4,52 \pm 0,014$	$1,88 \pm 0,006$		8,517
	N <sub>2</sub>	$7,27 \pm 0,012$			
	N <sub>2</sub> /EtOH	$8,26 \pm 0,014$			
Zink	ZT	$51,7 \pm 0,309$	$0,450 \pm 0,003$		24,47
	N <sub>2</sub>	$35,6 \pm 0,271$			
	N <sub>2</sub> /EtOH	$29,0 \pm 0,217$			
Kupfer	ZT	$55,9 \pm 0,278$	$0,474 \pm 0,003$		25,330
	N <sub>2</sub>	$43,3 \pm 0,208$			
	N <sub>2</sub> /EtOH	$34,7 \pm 0,167$			

Temperatur des Vergleichsbades nicht konstant komische Werte für T (10K zu viel) bei letzter Messung iwas schief gelaufen- konnte nicht ausgewertet werden

### 3.1 Literaturverzeichnis

- 1 Eckhold, Götz: *Praktikum I zur Physikalischen Chemie*, Institut für Physikalische Chemie, Uni Göttingen, **2014**.
- 2 Eckhold, Götz: *Statistische Thermodynamik*, Institut für Physikalische Chemie, Uni Göttingen, **2012**.
- 3 Eckhold, Götz: *Chemisches Gleichgewicht*, Institut für Physikalische Chemie, Uni Göttingen, **2015**.