



Hoja de datos técnicos

ADREN AV106

Primer formulado a base de resinas epoxi, recomendado para la decoración y protección exterior de tapas corona.

Sobre el producto

Características

- Viscosidad de aplicación copa Ford 4 @25°C: (40-60)s
- Densidad @ 25°C: $0,98 \pm 0,01 \text{g/cm}^3$.
- Solidos totales 12min @ 200°C: $30 \pm 2\%$.
- Color líquido: Incoloro.

Aplicación

- Método: Barnizadora de rodillos.
- Superficie: Hojalata/cromada/aluminio.
- Peso de película seca: (2-3)g/m².
- Peso de película mojada: (6-9)g/m².
- Color del recubrimiento curado: Incoloro.

Parámetros de curado

- 12 min @ 200°C.

Recomendaciones

- Vida útil del producto: 9 meses.
- Agitación: 30-45 min. antes de usar.
- Condiciones de almacenamiento entre 5-30°C.