



Hoja de datos técnicos

ADREN AV101

Laca adhesiva dorada, formulada a base de resinas de PVC, recomendada para la aplicación interior en tapas corona.

Sobre el producto

Características

- Viscosidad de aplicación copa Ford 4 @25°C: (90-120)s.
- Densidad @ 25°C: $1,00 \pm 0,02\text{g/cm}^3$.
- Solidos totales 12min @ 200°C: $48 \pm 2\%$.
- Color líquido: Crema.

Aplicación

- Método: Barnizadora de rodillos.
- Superficie: Hojalata/cromada/aluminio.
- Peso de película seca: (9-11)g/m².
- Peso de película húmeda: (18-22)g/m².
- Color del recubrimiento curado: Incoloro.

Parámetros de curado

- 12 min @ 200°C.

Recomendaciones

- Vida útil del producto: 6 meses.
- Agitación: 30-45 min. antes de usar.
- Condiciones de almacenamiento entre 5-30°C.