



Hoja de datos técnicos

ADREN AV109

Esmalte blanco externo formulado con resinas de poliéster, recomendado como base para impresión en tapas y envases metálicos.

Sobre el producto

Características

- Viscosidad de aplicación copa Ford 4 @25°C: (160-170)s.
- Densidad @ 25°C: $1,360 \pm 0,025\text{g/cm}^3$.
- Solidos totales 12min @ 200°C: $64 \pm 3\%$.
- Color líquido: Blanco.

Aplicación

- Método: Barnizadora de rodillos.
- Superficie: Hojalata/cromada/aluminio.
- Peso de película seca: (15-19)g/m².
- Peso de película mojada: (23-29)g/m².
- Color del recubrimiento curado: Blanco.

Parámetros de curado

- 12 min @ 190°C.

Recomendaciones

- Vida útil del producto: 5 meses.
- Agitación: 30-45 min. antes de usar.
- Condiciones de almacenamiento entre 5-30°C.