



Hoja de datos técnicos

ADREN AV113

Pasta a base de óxido de zinc destinada a la neutralización de sulfuro de hidrógeno derivado de productos alimenticios de origen proteico.

Sobre el producto

Características

- Densidad @ 25°C: $1,65 \pm 0,05 \text{g/cm}^3$.
- Solidos totales 30min @ 150°C: $75 \pm 2\%$.
- Color líquido: Blanco crema.

Aplicación

- Viscosidad de aplicación Copa Ford 4 @ 25°C: (60-100)s
- Método: Barnizadora de rodillos.
- Superficie: Hojalata/cromada/aluminio libres de aceites, grasa, óxidos e impurezas.
- Peso de película seca: (4-9)g/m².

Parámetros de curado

- 10 min @ 204°C.

Recomendaciones

- Vida útil del producto: 6 meses.
- Agitación: 30-45 min. antes de usar.
- Condiciones de almacenamiento entre 5-30°C.

Nota técnica: Los datos descritos en las secciones de Aplicación y Parámetros de curado corresponden a los resultados obtenidos mediante la aplicación conjunta y el proceso de curado del producto ADREN AV113 en combinación con el barniz epoxi-fenólico dorado ADREN AV111.