

TECHNISCHES DATENBLATT


2K-Kunststoffreparatur-Set REPLAST® ME 38-teilig

Art.-Nr. 5964 089 301

VE: 1

Zur Reparatur von Kunststoffteilen inkl. aller benötigten Zubehörprodukte im praktischem System-Koffer

Geeignet für alle Kunststoffe außer PE (Polyethylen), PP (Polypropylen) und PTFE (Polytetrafluorethylen)



4.4.1

ORSY



Anwendungsgebiet

Zur einfachen Reparatur und Verbindung von Kunststoffteilen wie z. B. Spoiler, Kühlergrill, Verkleidungsclips, Halterungen an Scheinwerfern, Schürzen, Stoßfänger, Radläufe etc. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (NSF P1)

Verarbeitungsinformationen			
	Replast 25sec.	Replast 90sec.	Replast 210sec.
Verarbeitungszeit	25sec*	90sec*	3,5 min*
Schleifbar bei 23 °C nach	6 min	12 min	30 min

*bei 23 °C/ 50% r.F.

Untergrund	Vorbehandlung	Haftung
SMC, BMC, RTM, Holz, HPL, PUR-RIM	Anschleifen	Sehr gute Haftung
CFK (carbonfaserverstärkter Kunststoff)	Anschleifen	Sehr gute Haftung
Beschichtetes, legiertes Metall	Bei blanken Metall sollte das Metall vor Korrosion geschützt werden	Sehr gute Haftung
PP-EPDM/ABS	Siehe gesonderte Anleitung	Gut (keine konstruktiven Verklebungen)

Anwendungsinformationen

Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett und Rost sein. Ebenfalls sollten alte Klebstoffreste entfernt werden. Hierfür die Oberfläche mit dem Kunststoffreiniger reinigen und den Primer auftragen. Die Abluftzeit ist zu beachten. Vor dem Aufschrauben des Statikmischers etwas Klebstoff verwerfen. Die ersten 2 cm Klebstoff aus dem Statikmischer sollten ebenfalls nicht verwendet werden. Beim Klebstoffauftrag sollte der Mischer im Klebstoff bleiben um eine Blasenbildung zu verhindern. Die Verarbeitungsanleitung beachten. Die Verarbeitungstemperatur liegt zwingend zwischen +15°C und +25°C.

Leistungsnachweis

NSF P1 und EMICODE EC1+ zertifiziert

TECHNISCHES DATENBLATT



Hinweis

Nicht geeignet für PE (Polyethylen), PP (Polypropylen) und PTFE (Polytetrafluorethylen). Aufgrund von teilweise bei der Kunststoffherstellung eingesetzten Beschichtungen und Trennmitteln, kann es im Einzelfall zu Haftungsproblemen kommen. Materialverträglichkeit ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen. Die Eigenschaften und Verarbeitungshinweise zu den einzelnen Produkten sind in den jeweiligen Datenblättern der Produkte nachzulesen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.