

TECHNISCHES DATENBLATT

Schraubensicherungslack

Art.-Nr. 0893 741 453

VE: 1 / 12

Lösemittelfreier Sicherungs-, Kennzeichnungs- und Plombierlack mit einer guten Haftung auf nahezu allen Materialien

Geeignet auf Messing, Kupfer, Eisen, Stahl, Bronze, Aluminium, Keramik, Silber und zahlreiche andere Untergründe.

Farbe	Lichtblau RAL 5012
Inhalt	50 ml
Dichte/Bedingung	0,99 g/cm ³ /bei 20 °C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
Handfestigkeit min.	30 min
Endfestigkeit min./max.	12 h-24 h
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 30 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 145 °C
Silikonfrei	Ja
Lösemittelfrei	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/kühle und frostfreie Lagerung, im geschlossenen Originalgebinde



Anwendungsgebiet

Der Schraubensicherungslack ist geeignet um alle eventuellen Bewegungen zwischen verbundenen justierten Teilen visuell zu kontrollieren und dokumentiert dadurch die Qualitätssicherung, Fertigungskontrolle und Produktprüfung durch ein Lacksiegel und schützt vor Eingriffen Fremder. Der Schraubensicherungslack wird an Stehbolzen, Druckverschraubungen, Muttern und anderen Gewindeverbindungen angewendet, nachdem diese ordnungsgemäß vorgespannt und justiert wurden. Zudem kann das Produkt als Abdeckung elektrisch leitender Teile, zum Schutz vor Korrosion und Beeinflussung durch Berührung eingesetzt werden.

Und zur farblichen Kennzeichnung von Werkzeugen. Für Mechaniker die häufig in anderen Werkstätten arbeiten, bzw. zusammen mit mehreren Kollegen in einer Werkstatt arbeiten.

Anwendungsinformationen

Für optimale Haftung muss der Untergrund gründlich von Öl, Fett, Feuchtigkeit und Rost mit Metal Cleaner 7063 (Art.-Nr. 0890 107 063) gereinigt werden.

Direkt auf die zu sichernde Stelle auftragen/auftropfen. Produktreste und Verunreinigungen lassen sich mit Aceton-Reiniger (Art.-Nr. 0893 460) entfernen. Die Flasche sollte nach jedem Gebrauch wieder gut verschlossen werden.

TECHNISCHES DATENBLATT

Entsorgungshinweise

Entsorgung der Lacke und Lackreste entsprechend regionaler Bestimmungen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte Technisches Datenblatt beachten!