

TECHNISCHES DATENBLATT

Karosserieklebstoff Powerbond

Art.-Nr. 0893 450 100

VE: 1 / 6

Hochfestes 2K-Epoxidharzsystem für die Karosseriereparatur




- Durch eine Glaspartikeltechnologie wird eine Klebstoffschichtdicke von 0,25 mm gewährleistet
- Korrosionsschutz
- Durchschweißbar (im nicht durchgehärteten Zustand)
- Schleif- und überlackierbar



Gebinde	Doppelkartusche
Chemische Basis	Epoxidharz
Farbe	Schwarz
Dichte	1,1 g/cm ³
Geruch/Duft	Charakteristisch
Zugfestigkeit min.	30 N/mm ²
Zugscherfestigkeit min.	28 N/mm ²
Zugscherfestigkeit Bedingung	nach 4 Stunden, 23 °C, EN 1465
Zugfestigkeit Bedingung	bei 23 °C, nach ASTM D-638
Härte nach Shore D	80
Härte nach Shore Bedingung	nach DIN 53505
Topfzeit	60 min
Topfzeit Bedingung	bei 23 °C
Aushärtezeit	4 h
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis +120 °C
Verarbeitungstemperatur min./max.	15 bis 25 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.	190 °C
Endfestigkeit max.	24 h
Endfestigkeit Bedingung	bei 23 °C
Beständigkeit gegen	Benzin, Diesel, Kühlflüssigkeit, Motor- und Getriebeöle
VOC frei	Ja
Silikonfrei	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Zusatzartikel	Acetonreiniger, Art. 0893460; Roststop Quattro, Art. 08932141; Druckluft-Stabschleifer, Art. 07032310; Flexi-Disc, Art. 0578705 ...; Nylon-Vliesscheibe, Art. 067322 50/75; Mini-Vliesscheibe, Art. 0673205.../207...; Gripzange, Art. 071409...

TECHNISCHES DATENBLATT

Inhalt	225 ml
--------	--------



Anwendungsgebiet

Konstruktionsklebstoff für Stahl, Aluminium, Edelstahl und faserverstärkte Kunststoffe (GFK, CFK). Verklebung von Karosserieteilen wie Kotflügel, Seitenwände, Radläufen, Dach- und Türbleche.

Anwendungsinformationen

Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett und Rost sein. Ebenfalls sollten alte Klebstoffreste entfernt werden. Die KTL Beschichtung an Karosserieteilen sollte angeraut werden. Die Klebeflächen gründlich mit Aceton oder IPA Reiniger reinigen, anrauen und nochmals reinigen. Stellen, an denen kein Klebstoff aufgetragen wird, mit Metalyt vor Korrosion schützen. Die ersten 3- 5 cm Klebstoff sollten nicht verwendet werden. Danach kann der Klebstoff gleichmäßig auf alle zu verklebenden Teile aufgetragen und mit einer Spachtel verteilt werden (auf blanken Stellen), damit wird der Korrosionsschutz gewährleistet. Eine zweite Klebstoffraupe auf das Karosserieteil mit etwa 5 mm Abstand zur Kante auftragen, um einen kraftschlüssigen Kontakt zu erreichen. Stellen, an denen später punktgeschweißt wird, sind auszusparen.

Karosserieteil mit mäßigem Druck anpressen. Das Neuteil sollte anschließend nicht mehr entfernt werden. An den Eckpunkten der Verklebung und in Bereichen wo Spannungen auftreten können, werden die zusammengefügte Teile etwa alle 20 cm mit einer Gripzangen fixiert. Zum Abdichten der Klebstoffnaht kann der vom Pressen ausgetretene Klebstoff mit einem Kunststoffspachtel verstrichen werden. Die Schweißpunkte können gemäß den Herstellerangaben gesetzt werden. Der Klebstoff muss im nicht ausgehärteten Zustand (innerhalb der Verarbeitungszeit) durchgeschweißt werden.

Hinweis

Nicht für tragende Karosserieteile (A-Säule, Längsträger) geeignet. Beim Teilersatz nicht in Sichtflächen kleben, da „Schattenlinien“ entstehen können. Das Produkt muss frostfrei gelagert werden. Bei Akku- oder Druckluftpistolen sollte die niedrigste Einstellung/Vorschub verwendet werden um eine Verformung der Kartusche auszuschließen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.