Kevlar®

Katalóg výrobkov | Katalog výrobků


nexler®

Obsah

Vrchné asfaltové pásy
Vrchní asfaltové pásy

PREMIUM PYE PV250 S56H — 4
PREMIUM PYE PV250 S53H — 4
PREMIUM PYE PV200 S40H — 4
PJ PYE PV250 S53H — 5
PJ PYE PV250 S52H — 5
PREMIUM PYE PV 40-15H — 5
ULTIMAX PYE PV 45H — 6
ULTIMAX PYE PV 40H — 6
MEDIUM PYE PV250 S52H — 6
MEDIUM PYE PV 40H — 7
STANDARD V60 S42H — 7
STANDARD V S42H — 7
STANDARD V 35H — 8

Podkladové asfaltové pásy
Podkladní asfaltové pásy

PREMIUM PYE PV250 S48 — 8
PREMIUM PYE PV200 S40 — 8
PREMIUM PYE G200 S40 — 9
PREMIUM PYE PV200 S30 FF — 9
PREMIUM PYE PV180 S40 — 9
PREMIUM PYE PV160 S30 — 10
PJ PYE PV200 S40 — 10
PJ PYE PV200 S40 FF — 10
PREMIUM PYE PV 30-15 — 11
MEDIUM PYE PV200 S40 — 11
ULTIMAX PYE PV 50 — 11
ULTIMAX PYE PV 35 — 12
ULTIMAX PYE PV 35 FF — 12
ULTIMAX PYE G200 S25 — 12
ULTIMAX PYE PV 30 — 13
MEDIUM PYE G200 S40 — 13
MEDIUM PYE PV 30 — 13
BIT G200 S4,0 — 14
STANDARD V60 S35 — 14
STANDARD V60 S30 — 14
STANDARD V S30 — 15
STANDARD V 25 — 15

Špeciálne asfaltové pásy
Speciální asfaltové pásy

15 One
Green Roof PYE PV250 S50
16 Green Roof PYE PV200 S42
Most +
Parking+
17 Renovation
Protection
Plan PYE G200 S30 SP
18 Stick
Top S42 SP
Membrana SP
19 Alu Aquastoper SP
Alu S40
Alu S35
20 Thermostick
Optimax PV
PREMIUM PYE PV250 S53H (0,5m)
21 Stick (0,5m)
PJ PYE PV200 S40 (0,5m)
22 Fundament

Tradičné asfaltové pásy
Tradiční asfaltové pásy

22 Super roof 20
Super Roof Stick
23 W400
P 64/1200
P333-I
I333


Minerálno - polymérové výrobky
Minerálně polymerní výrobky

24 Izofol Roof

Asfaltové šindle
Asfaltové šindele

25 Bobrovka / Bobrovka 800mm
Hexagonal / Trapéz 800mm

PREMIUM PYE PV250 S56H



Záruka 17 let ročná

SBS vysoko modifikovaný vrchný natavovací asfaltový pás

Vrchný pás z vysoko modifikovaného asfaltu SBS s nosnou vložkou z polyesteru PV250 g/m2.

Použitie: vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Jednovrstvové použitie pri sanácii striech.

Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** bridlicový posyp, oceľovo šedý

SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás


SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás, s nosnou vložkou z polyesteru PV250 g/m2.

Použití: Ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Jednovrstvá aplikace u sanací střech.

Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** břidliční posyp, ocelově šedý

Rozmery kotúča / Rozměry role	5 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	5,6 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyesterové rúno / rouno	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -25°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	1200 ± 200(N/5cm)	900 ± 200(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(60 ± 15) %	(60 ± 15) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO: B_{roof} (t_1)	

PREMIUM PYE PV250 S53H



Záruka 17 let ročná

SBS vysoko modifikovaný vrchný natavovací asfaltový pás

Vrchný pás z vysoko modifikovaného asfaltu SBS s nosnou vložkou z polyesteru PV250 g/m2.

Použitie: vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Jednovrstvové použitie pri sanácii striech.

Aplikácia: natavením
Vrchná povrchová úprava: bridlicový posyp, oceľovo šedý, tmavo červený, zelený, jesenná hnedá

SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás


SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás, s nosnou vložkou z polyesteru PV250 g/m2.

Použití: Ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Jednovrstvá aplikace u sanací střech.

Aplikace: natavením
Horní povrchová úprava: břidliční posyp; ocelově šedý, tmavě červený, zelený, podzimní hnědá

Rozmery kotúča / Rozměry role	5 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	5,3 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyesterové rúno / rouno	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -25°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	1200 ± 250(N/5cm)	900 ± 250(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 15) %	(50 ± 15) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO: B_{roof} (t_1), B_{roof} (t_2)	

PREMIUM PYE PV200 S40H



Záruka 10 let ročná

BESTSELLER

SBS vysoko modifikovaný vrchný natavovací asfaltový pás

Vrchný pás z vysoko modifikovaného asfaltu SBS s nosnou vložkou z polyesteru vystužený skleným vláknom PV200 g/m2.

Použitie: vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Jednovrstvové použitie pri sanácii striech.

Aplikácia: natavením
Vrchná povrchová úprava: bridlicový posyp, oceľovo šedý

SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás

SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem PV200 g/m2.

Použití: Ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Jednovrstvá aplikace u sanací střech.

Aplikace: natavením
Horní povrchová úprava: břidličí posyp; ocelově šedý

Rozmery kotúča / Rozměry role	6 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	4,0 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	850 ± 250(N/5cm)	600 ± 200(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 15) %	(50 ± 15) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO: B_{roof} (t_1), B_{roof} (t_2)	

Rozmery kotúča / Rozměry role	5 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	5,3 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyesterové rúno / rouno	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	900 ± 250(N/5cm)	700 ± 250(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 15) %	(50 ± 15) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO: B_{roof} (t_1), B_{roof} (t_2)	

PJ PYE PV250 S53H

SBS vysoko modifikovaný vrchný natavovací asfaltový pás

SBS vysoce modifikovaný vrchný asfaltový pás, s nosnou vložkou z polyesteru PV250 g/m2.

Použitie: vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Jednovrstvové použitie pri sanácii striech.


Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** bridlicový posyp, oceľovo šedý

SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás

SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás, s nosnou vložkou z polyesteru PV250 g/m2.

Použití: ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Jednovrstvá aplikace u sanací střech.

Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** břidličný posyp, ocelově šedý



Záruka 11 let ročná

Rozmery kotúča / Rozměry role	6 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	5,2 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	700 + 300, - 200 (N/5cm)	500 + 300, - 200 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 15) %	(50 ± 15) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO: B_{roof} (t_1), B_{roof} (t_2)	

PJ PYE PV250 S52H

SBS vysoko modifikovaný vrchný natavovací asfaltový pás

Modifikovaný vrchný asfaltový pás SBS s kombinovanou vložkou z polyesteru vystužený skleným vláknom.

Použitie: vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Jednovrstvové použitie pri sanácii striech. Na strechách so stabilným podkladom ako vrchná vrstva na podklad s nižšími parametrami.


Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** bridlicový posyp, oceľovo šedý

SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás

SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem.

Použití: ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Jednovrstvá aplikace u sanací střech. Na střechy se stabilním podkladem, jako vrchní vrstva na podkladní pás s nižšími parametry.

Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** břidličný posyp, ocelově šedý



Záruka 10 let ročná

Rozmery kotúča / Rozměry role	7,5 x 1 m	
Gramáž / Gramáž	4,0 kg/m²	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -15°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	600 ± 200(N/5cm)	400 ± 200(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 20) %	(50 ± 20) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

PREMIUM PYE PV 40-15H

SBS vysoko modifikovaný vrchný natavovací asfaltový pás

Modifikovaný vrchný asfaltový pás SBS s kombinovanou vložkou z polyesteru vystužený skleným vláknom.

Použitie: vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Jednovrstvové použitie pri sanácii striech. Môže sa použiť v jednej vrstve.


Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** bridlicový posypo, ceľovo šedý

SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás

SBS modifikovaný vrchní asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem.


Použití: ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Jednovrstvá aplikace u sanací střech. Možné použití v jedné vrstvě.

Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** břidličný posyp, ocelově šedý



Záruka 8 let ročná

ULTIMAX PYE PV 45H



Záruka 6 let ročná

SBS modifikovaný vrchný natavovací asfaltový pás

Modifikovaný vrchný asfaltový pás SBS s kombinovanou vložkou z polyesteru vystužený skleným vláknom.

Použitie: vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Jednovrstvové použitie pri sanácii striech. Môže sa použiť v jednej vrstve. Montáž na tepelnoizolačné dosky sa neodporúča.

Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** bridlicový posyp, oceľovo šedý

SBS modifikovaný vrchní asfaltový pás


SBS modifikovaný vrchní asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem.

Použití: ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Jednovrstvá aplikace u sanací střech. Možné použití v jedné vrstvě. Nedoporučuje se pokládka na tepelně izolační desky.

Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** břidličný posyp, ocelově šedý

Rozmery kotúča / Rozměry role	7,5 x 1 m	
Gramáž / Gramáž	4,5 kg/m²	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -10°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	600 ± 250 (N/5cm)	400 ± 200 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 20) %	(50 ± 20) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

ULTIMAX PYE PV 40H



Záruka 6 let ročná

SBS modifikovaný vrchný natavovací asfaltový pás

Modifikovaný vrchný asfaltový pás SBS s kombinovanou vložkou z polyesteru vystužený skleným vláknom.

Použitie: vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Jednovrstvové použitie pri sanácii striech. Môže sa použiť v jednej vrstve. Montáž na tepelnoizolačné dosky sa neodporúča.

Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** bridlicový posyp

SBS modifikovaný vrchní asfaltový pás


SBS modifikovaný vrchní asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem.

Použití: ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Jednovrstvá aplikace u sanací střech. Možné použití v jedné vrstvě. Nedoporučuje se pokládka na tepelně izolační desky.

Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** břidličný posyp

Rozmery kotúča / Rozměry role	10 x 1 m	
Gramáž / Gramáž	4,0 kg/m²	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -10°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	600 ± 250 (N/5cm)	400 ± 200 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 20) %	(50 ± 20) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

MEDIUM PYE PV250 S52H



Záruka 8 let ročná

SBS modifikovaný vrchný natavovací asfaltový pás

Modifikovaný vrchný asfaltový pás SBS s kombinovanou vložkou z polyesteru vystužený skleným vláknom.

Použitie: vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Jednovrstvové použitie pri sanácii striech. Môže sa použiť v jednej vrstve. Neodporúča sa na detaily, neodporúča sa na kladenie na tepelnoizolačné dosky.

Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** bridlicový posyp, oceľovo šedý

SBS modifikovaný vrchní asfaltový pás

SBS modifikovaný vrchní asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem,

Použití: ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Jednovrstvá aplikace u sanací střech. Možné použití v jedné vrstvě. Nedoporučuje se použít na zpracování detailů, nedoporučuje se pokládka na tepelně izolační desky.

Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** břidličný posyp, ocelově šedý

Rozmery kotúča / Rozměry role	6 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	5,2 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -5°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	700 + 300, - 250 (N/5cm)	500 + 300, - 250 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(20 + 35, - 16) %	(20 + 35, - 16) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

MEDIUM PYE PV 40H

Rozmery kotúča / Rozměry role	7,5 x 1 m	
Gramáž / Gramáž	4,0 kg/m²	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -5°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	600 ± 250(N/5cm)	400 ± 200(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 20) %	(50 ± 20) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

SBS modifikovaný vrchný natavovací asfaltový pás

Modifikovaný vrchný asfaltový pás SBS s kombinovanou vložkou z polyesteru vystužený skleným vláknom.

Použitie: vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Jednovrstvové použitie pri sanácii striech. Môže sa použiť v jednej vrstve. Montáž na tepelnoizolačné dosky sa neodporúča.


Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** bridlicový posyp, šedý

SBS modifikovaný vrchní asfaltový pás

SBS modifikovaný vrchní asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem.

Použití: ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Jednovrstvá aplikace u sanací střech. Možné použití v jedné vrstvě. Nedoporučuje se pokládka na tepelně izolační desky.

Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** břidličí posyp, šedý



Záruka 6 let ročná

STANDARD V60 S42H

Rozmery kotúča / Rozměry role	7,5 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	4,2 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	sklená rohož / skelná rohož	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	oxidovaný, 0°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	550 ± 150(N/5cm)	300 ± 150(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(4 ± 2) %	(4 ± 2) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

Vrchný oxidovaný natavovací asfaltový pás

Oxidovaný vrchný asfaltový pás s nosnou vložkou zo sklenenej rohože V60 g/m2.

Použitie: vo viacvrstvových hydroizolačných skladbách pre menšie strechy. Odporúčame kombinovať s asfaltovým základným pásom. Neodporúča sa používať na detaily, neodporúča sa klásť na tepelnoizolačné dosky.


Aplikácia: natavením
Vrchná povrchová úprava: bridlicový posyp, šedý

Oxidovaný vrchní asfaltový pás

Oxidovaný vrchní asfaltový pás, s nosnou vložkou ze skelné rohože V60 g/m2.

Použití: ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech menších rozměrů. Doporučujeme kombinovat s podkladním asfaltovým pásem. Nedoporučuje se použít na zpracování detailů, nedoporučuje se pokládka na tepelně izolační desky.

Aplikace: natavením
Horní povrchová úprava: břidličí posyp; šedý



Záruka 4 roky roky

BESTSELLER

STANDARD V S42H

Rozmery kotúča / Rozměry role	7,5 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	4,2 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	sklená rohož / skelná rohož	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	oxidovaný, 0°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	500 ± 200(N/5cm)	300 ± 150(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(4 ± 2) %	(4 ± 2) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

Vrchný oxidovaný natavovací asfaltový pás

Vrchný pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou zo sklenej rohože.

Použitie: vo viacvrstvových hydroizolačných skladbách pre menšie strechy. Odporúčame kombinovať s asfaltovým základným pásom. Neodporúča sa používať na detaily, neodporúča sa klásť na tepelnoizolačné dosky.


Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** bridlicový posyp, oceľovo šedý

Oxidovaný vrchní asfaltový pás

Oxidovaný vrchní asfaltový pás, s nosnou vložkou ze skelné rohože.

Použití: ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech menších rozměrů. Doporučujeme kombinovat s podkladním asfaltovým pásem. Nedoporučuje se použít na zpracování detailů, nedoporučuje se pokládka na tepelně izolační desky.


Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** břidličí posyp, ocelově šedý



Záruka 2 roky roky

Vrchné asfaltové pásy
Vrchní asfaltové pásy

STANDARD V 35H



Vrchný oxidovaný natavovací asfaltový pás

Vrchný pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou zo sklenej rohože.

Použitie: vo viacvrstvových hydroizolačných skladbách pre menšie strechy. Odporúčame kombinovať s asfaltovým základným pásom. Neodporúča sa používať na detaily, neodporúča sa klásť na tepelnoizolačné dosky.

Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** bridlicový posyp, oceľovo šedý

Oxidovaný vrchní asfaltový pás

Oxidovaný vrchní asfaltový pás, s nosnou vložkou ze skelné rohože.

Použití: ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech menších rozměrů. Doporučujeme kombinovat s podkladním asfaltovým pásem. Nedoporučuje se použít na zpracování detailů, nedoporučuje se pokládka na tepelně izolační desky.

Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** břidličný posyp, ocelově šedý

Rozmery kotúča / Rozměry role	10 x 1 m		
Hrúbka / Tloušťka	3,5 mm		
Nosná vložka / Nosná vložka	sklená rohož / skelná rohož		
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	oxidovaný, 0°C		
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně	
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	500 ± 250(N/5cm)	300 ± 150(N/5cm)	
Ťažnosť / Tažnost	(4 ± 2) %	(4 ± 2) %	
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO		

Záruka 2 roky roky

Podkladové asfaltové pásy
Podkladní asfaltové pásy

PREMIUM PYE PV250 S48



SBS vysoko modifikovaný podkladový natavovací asfaltový pás

Vysoko modifikovaný asfaltový podkladový pás SBS s polyesterovou nosnou vložkou PV250 g/m² z polyesteru.

Použitie: ako podkladový pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Hydroizolácia proti vlhkosti, na izoláciu balkónov, na viacvrstvovú izoláciu terás a ako parozábrana.

Aplikácia: natavením, mechanickým kotvením
Vrchná povrchová úprava: jemnozrnný minerálny posyp

SBS vysoce modifikovaný podkladní asfaltový pás

SBS vysoce modifikovaný podkladní asfaltový pás, s nosnou vložkou z polyesteru PV250 g/m2.

Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Hydroizolace proti vlhkosti, pro izolaci balkonů, pro vícevrstvou izolaci teras, a také jako parotěsná vrstva.

Aplikace: natavením, mechanickým kotvením
Horní povrchová úprava: jemnozrnný minerální posyp

Rozmery kotúča / Rozměry role	5 x 1 m		
Hrúbka / Tloušťka	4,8 mm		
Nosná vložka / Nosná vložka	polyesterové rúno / rouno		
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -25°C		
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně	
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	1200 ± 200(N/5cm)	900 ± 200(N/5cm)	
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 15) %	(50 ± 15) %	
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO		

Záruka 16 let ročná

PREMIUM PYE PV200 S40



SBS vysoko modifikovaný podkladový natavovací asfaltový pás

Vysoko modifikovaný podkladový asfaltový pás SBS s kombinovanou vložkou z polyesteru vystužená skleným vláknom.

Použitie: ako podkladový pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Hydroizolácia podzemnej stavby proti zemnej vlhkosti, na izoláciu balkónov, na viacvrstvovú izoláciu terás a tiež ako parozábrana.

Aplikácia: natavením, mechanickým kotvením
Vrchná povrchová úprava: jemnozrnný minerálny posyp

SBS vysoce modifikovaný podkladní asfaltový pás

SBS vysoce modifikovaný podkladní asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem.

Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, pro izolaci balkonů, pro vícevrstvou izolaci teras, a také jako parotěsná vrstva.


Aplikace: natavením, mechanickým kotvením
Horní povrchová úprava: jemnozrnný minerální posyp

Rozmery kotúča / Rozměry role	7,5 x 1 m		
Hrúbka / Tloušťka	4,0 mm		
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny		
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -25°C		
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně	
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	900 ± 300(N/5cm)	700 ± 350(N/5cm)	
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 15)%	(50 ± 15) %	
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO		

Záruka 16 let ročná

PREMIUM PYE G200 S40

Rozmery kotúča / Rozměry role	7,5 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	4,0 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	sklená tkanina / skelná tkanina	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	1500 ± 500(N/5cm)	2900 ± 900(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(12 ± 7) %	(12 ± 7) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	



Záruka 13 let ročná

SBS vysoko modifikovaný podkladový natavovací asfaltový pás

SBS vysoko modifikovaný podkladový asfaltový pás s vložkou zo sklenenej tkaniny G200 g/m2.

Použitie: ako podkladový pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode, ako ochrana proti strednému radónu, na izoláciu terás a tiež ako parotesná vrstva. Pás svojimi parametrami spĺňa vysoké požiadavky na spoľahlivosť hydroizolácie spodnej stavby.

Aplikácia: natavením, mechanickým kotvením
Vrchná povrchová úprava: jemnozrnný minerálny posyp

SBS vysoce modifikovaný podkladní asfaltový pás

SBS vysoce modifikovaný podkladní asfaltový pás, s nosnou vložkou ze skelné tkaniny G200 g/m2


Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Hydroizolace proti zemní vlhkosti a tlakové vodě, jako ochrana proti střednímu radonu, pro izolaci teras a také jako parotěsná vrstva. Pás svými parametry odpovídá vysokým nárokům na spolehlivost hydroizolace spodní stavby.

Aplikace: natavením, mechanickým kotvením
Horní povrchová úprava: jemnozrnný minerální posyp

Ochrana proti radonu
Protiradonová bariéra

PREMIUM PYE PV200 S30 FF

Rozmery kotúča / Rozměry role	10 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	3,0 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyesterové rúno / rouno	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	850 ± 200(N/5cm)	600 ± 200(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(45 ± 15) %	(45 ± 15) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	



Záruka 12 let ročná

SBS vysoko modifikovaný podkladový natavovací asfaltový pás

Vysoko modifikovaný asfaltový podkladový pás SBS s polyesterovou nosnou vložkou PV200 g/m2.

Použitie: ako podkladový pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Hydroizolácia spodných stavieb proti vlhkosti.

Aplikácia: natavením, mechanickým kotvením
Vrchná vrstva: spáliteľná fólia, ktorá uľahčuje čistenie od vlhkosti a nečistôt a urýchľuje tavenie vrchného pásu.

SBS vysoce modifikovaný podkladní asfaltový pás


SBS vysoce modifikovaný podkladní asfaltový pás, s nosnou vložkou z polyesteru PV200 g/m2.

Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Hydroizolace spodních staveb proti vlhkosti.

Aplikace: natavením, mechanickým kotvením
Vrchní vrstva: spalitelná fólie, která ulehčuje očištění od vlhkosti a nečistot, a urychluje natavení vrchního pásu.

PREMIUM PYE PV180 S40

Rozmery kotúča / Rozměry role	7,5 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	4,0 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyesterové rúno / rouno	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -15°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	850 ± 150(N/5cm)	550 ± 150(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 10) %	(50 ± 10) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	



Záruka 10 let ročná

SBS vysoko modifikovaný podkladový natavovací asfaltový pás

Modifikovaný asfaltový podkladový pás SBS s polyesterovou nosnou vložkou PV180 g/m2.

Použitie: ako podkladový pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Hydroizolácia proti vlhkosti, na izoláciu balkónov a terás.

Aplikácia: natavením, mechanickým kotvením
Vrchná povrchová úprava: jemnozrnný minerálny posyp

SBS vysoce modifikovaný podkladní asfaltový pás

SBS modifikovaný podkladní asfaltový pás, s nosnou vložkou z polyesteru PV180g/m2.

Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Hydroizolace proti vlhkosti, pro izolaci balkonů a teras.

Aplikace: natavením, mechanickým kotvením
Horní povrchová úprava: jemnozrnný minerální posyp

PREMIUM PYE PV160 S30



Záruka 9 let ročná

Podkladový natavovací asfaltový pás, vysoko modifikovaný formou SBS

Modifikovaný asfaltový podkladový pás SBS s polyesterovou nosnou vložkou.

Použitie: ako podkladový pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Hydroizolácia proti vlhkosti, na izoláciu balkónov a terás.

Aplikácia: natavením, mechanickým kotvením
Vrchná povrchová úprava: jemnozrnný minerálny posyp

SBS vysoce modifikovaný podkladní asfaltový pás

SBS modifikovaný podkladní asfaltový pás, s nosnou vložkou z polyesteru.

Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Hydroizolace proti vlhkosti, pro izolaci balkonů a teras.

Aplikace: natavením, mechanickým kotvením
Horní povrchová úprava: jemnozrnný minerální posyp

Rozmery kotúča / Rozměry role	7,5 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	3,0 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyesterové rúno / rouno	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -15°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	750 ± 150(N/5cm)	500 ± 150(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(45 ± 15) %	(45 ± 15) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

PJ PYE PV200 S40



Záruka 9 let ročná

Podkladový natavovací asfaltový pás, vysoko modifikovaný formou SBS

Vysoko modifikovaný podkladový asfaltový pás SBS s kombinovanou vložkou z polyesteru vystužený skleným vláknom.

Použitie: ako podkladový pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Hydroizolácia podzemnej stavby proti zemnej vlhkosti, na izoláciu balkónov, na viacvrstvovú izoláciu terás a tiež ako parozábrana.

Aplikácia: natavením, mechanickým kotvením
Vrchná povrchová úprava: jemnozrnný minerálny posyp

SBS vysoce modifikovaný podkladní asfaltový pás


SBS vysoce modifikovaný podkladní asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem.

Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, pro izolaci balkonů, pro vícevrstvou izolaci teras a také jako parotěsná vrstva.

Aplikace: natavením, mechanickým kotvením
Horní povrchová úprava: jemnozrnný minerální posyp

Rozmery kotúča / Rozměry role	7,5 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	4,0 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	700+300,-200 (N/5cm)	500+300,-200 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 15) %	(50 ± 15) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

PJ PYE PV200 S40 FF



Záruka 14 let ročná

SBS vysoko modifikovaný podkladový natavovací asfaltový pás

Vysoko modifikovaný podkladový asfaltový pás SBS s kombinovanou vložkou z polyesteru vystužený skleným vláknom.

Použitie: ako podkladový pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Hydroizolácia podzemnej stavby proti zemnej vlhkosti, na izoláciu balkónov, na viacvrstvovú izoláciu terás.

Vrchná vrstva: spáliteľná fólia, ktorá uľahčuje čistenie od vlhkosti a nečistôt pred položením ďalšej vrstvy a urýchľuje tavenie vrchného pásu.

Aplikácia: natavením, mechanickým kotvením

SBS vysoce modifikovaný podkladní asfaltový pás

SBS vysoce modifikovaný podkladní asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem.

Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, pro izolaci balkonů, pro vícevrstvou izolaci teras.

Vrchní vrstva: spalitelná fólie, která ulehčuje očištění od vlhkosti a nečistot před pokládkou další vrstvy, a urychluje natavení vrchního pásu.

Aplikace: natavením, mechanickým kotvením

Rozmery kotúča / Rozměry role	7,5 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	4,0 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	800 ± 200(N/5cm)	600 ± 300(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 15) %	(50 ± 15) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

PREMIUM PYE PV 30–15


Rozmery kotúča / Rozměry role	10 x 1 m	
Gramáž / Gramáž	3,0 kg/m²	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -15°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	600 ± 200(N/5cm)	400 ± 200(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 20) %	(50 ± 20) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

Podkladový natavovací asfaltový pás, vysoko modifikovaný formou SBS

Hydroizolačný podkladový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesteru vystužený skleným vláknom.

Použitie: ako podkladový pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Hydroizolácia podzemnej stavby proti zemnej vlhkosti, na izoláciu balkónov, na viacvrstvovú izoláciu terás.

Aplikácia: natavením
Vrchná povrchová úprava: jemnozrnný minerálny posyp



Záruka 8 let ročná

SBS vysoce modifikovaný podkladní asfaltový pás

SBS modifikovaný podkladní asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem.

Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, pro izolaci balkonů, pro vícevrstvou izolaci teras.

Aplikace: natavením
Horní povrchová úprava: jemnozrnný minerální posyp

MEDIUM PYE PV200 S40


Rozmery kotúča / Rozměry role	7,5 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	4,0 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyesterové rúno / rouno	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -5°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	850 ± 250(N/5cm)	650 ± 300(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 15) %	(50 ± 15) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

Podkladový asfaltový pás, modifikovaný formou SBS

Modifikovaný asfaltový podkladový pás SBS s polyesterovou nosnou vložkou PV200g/m2.

Použitie: ako podkladový pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Hydroizolácia podzemnej stavby proti zemnej vlhkosti.

Aplikácia: natavením, mechanickým kotvením
Vrchná povrchová úprava: jemnozrnný minerálny posyp



Záruka 7 let ročná

SBS modifikovaný podkladní asfaltový pás

SBS modifikovaný podkladní asfaltový pás, s nosnou vložkou z polyesteru PV200 g/m2.

Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti

Aplikace: natavením, mechanickým kotvením
Horní povrchová úprava: jemnozrnný minerální posyp

ULTIMAX PYE PV 50


Rozmery kotúča / Rozměry role	7,5 x 1 m	
Gramáž / Gramáž	5,0 kg/m²	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -10°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	600 ± 250 (N/5cm)	400 ± 200 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(40 ± 20) %	(50 ± 20) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

Podkladový natavovací asfaltový pás, modifikovaný formou SBS

Modifikovaný podkladový asfaltový pás SBS s kombinovanou vložkou z polyesteru vystužený skleným vláknom.

Použitie: ako podkladový pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách.

Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** jemnozrnný minerálny posyp



Záruka 8 let ročná

SBS modifikovaný podkladní asfaltový pás

SBS modifikovaný podkladní asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem.

Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech.

Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** jemnozrnný minerální posyp

ULTIMAX PYE PV 35



Záruka 6 let ročná

SBS modifikovaný podkladový natavovací asfaltový pás

Modifikovaný podkladový asfaltový pás SBS s nosnou vložkou z polyesteru vystuženou skleným vláknom.

Použitie: ako podkladový pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách.

Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** jemnozrnný minerálny posyp

SBS modifikovaný podkladní asfaltový pás

SBS modifikovaný podkladní asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem.

Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech.

Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** jemnozrnný minerální posyp

Rozmery kotúča / Rozměry role	7,5 x 1 m	
Gramáž / Gramáž	3,5 kg/m²	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -10°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	600 ± 250 (N/5cm)	400 ± 200 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(40 ± 20) %	(50 ± 20) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

ULTIMAX PYE PV 35 FF



Záruka 6 let ročná

Podkladový natavovací asfaltový pás, modifikovaný formou SBS

Modifikovaný podkladový asfaltový pás SBS s nosnou vložkou z polyesteru vystužený skleným vláknom.

Použitie: ako podkladový pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách.

Aplikácia: natavením
Vrchná vrstva: spáliteľná fólia, ktorá uľahčuje čistenie od vlhkosti a nečistôt a urýchľuje natavenie vrchného pásu.

SBS modifikovaný podkladní asfaltový pás


SBS modifikovaný podkladní asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem.

Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech.

Aplikace: natavením
Vrchní vrstva: spalitelná fólie, která ulehčuje očištění od vlhkosti a nečistot před pokládkou další vrstvy, a urychluje natavení vrchního pásu.

Rozmery kotúča / Rozměry role	10 x 1 m	
Gramáž / Gramáž	3,0 kg/m²	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -10°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	600 ± 250 (N/5cm)	400 ± 200 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(40 ± 20) %	(50 ± 20) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

ULTIMAX PYE G200 S25



Záruka 11 let ročná

Podkladový natavovací asfaltový pás, modifikovaný formou SBS

SBS modifikovaný asfaltový podkladový pás s nosnou vložkou zo sklenenej tkaniny G200 g/m2.

Použitie: ako podkladový pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Hydroizolácia spodnej stavby proti zemnej vlhkosti.

Vrchná vrstva: tkanina/rúno, ktoré uľahčuje čistenie od vlhkosti a nečistôt pred položením ďalšej vrstvy a urýchľuje tavenie vrchného pásu.

Aplikácia: natavením, mechanickým kotvením

SBS modifikovaný podkladní asfaltový pás

SBS modifikovaný podkladní asfaltový pás, s nosnou vložkou ze skelné tkaniny G200 g/m2.

Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti.


Vrchní vrstva: tkanina/rouno která ulehčuje očištění od vlhkosti a nečistot před pokládkou další vrstvy, a urychluje natavení vrchního pásu.

Aplikace: natavením, mechanickým kotvením

Rozmery kotúča / Rozměry role	10 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	2,5 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	sklená tkanina / skelná tkanina	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -10°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	1500 ± 500(N/5cm)	2900 ± 900(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(8 ± 4) %	(8 ± 4) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

ULTIMAX PYE PV 30

Podkladový natavovací asfaltový pás, modifikovaný formou SBS



Rozmery kotúča / Rozměry role	10 x 1 m	
Gramáž / Gramáž	3,0 kg/m²	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -10°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	600 ± 250 (N/5cm)	400 ± 200 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 20) %	(50 ± 20) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

Záruka 6 let ročná

Modifikovaný podkladový asfaltový pás SBS s nosnou vložkou z polyesteru vystužený skleným vláknom.

Použitie: ako podkladový pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Hydroizolácia spodnej stavby proti zemnej vlhkosti.

Aplikácia: natavením, mechanickým kotvením

Vrchná vrstva: spáliteľná fólia, ktorá uľahčuje čistenie od vlhkosti a nečistôt a urýchľuje natavenie vrchného pásu.

SBS modifikovaný podkladní asfaltový pás


SBS modifikovaný podkladní asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem.

Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti.

Aplikace: natavením, mechanickým kotvením
Vrchní vrstva: spalitelná fólie, která ulehčuje očištění od vlhkosti a nečistot před pokládkou další vrstvy, a urychluje natavení vrchního pásu.

MEDIUM PYE G200 S40

Podkladový natavovací asfaltový pás, modifikovaný formou SBS



Rozmery kotúča / Rozměry role	7,5 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	4,0 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	sklená tkanina / skelná tkanina	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -5°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	1300 ± 500(N/5cm)	2500 ± 800(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(7 ± 3) %	(7 ± 3) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

Záruka 5 let ročná

BESTSELLER

SBS modifikovaný asfaltový podkladový pás s nosnou vložkou zo sklenenej tkaniny G200 g/m2.

Použitie: ako podkladový pás vo viacvrstvových vodotesných strešných izoláciách, ako parozábrana. Hydroizolácia spodnej stavby proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode.

Aplikace: natavením, mechanickým kotvením
Horní povrchová úprava: jemnozrnný minerální posyp

SBS modifikovaný podkladní asfaltový pás


SBS modifikovaný podkladní asfaltový pás, s nosnou vložkou ze skelné tkaniny G200 g/m2.

Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech, jako parozábrana. Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti a tlakové vodě.

Aplikace: natavením, mechanickým kotvením
Horní povrchová úprava: jemnozrnný minerální posyp

MEDIUM PYE PV 30

Podkladový atavovací asfaltový pás, modifikovaný formou SBS



Rozmery kotúča / Rozměry role	10 x 1 m	
Gramáž / Gramáž	3,0 kg/m²	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -5°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	600 ± 250 (N/5cm)	400 ± 200 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 20) %	(50 ± 20) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

Záruka 6 let ročná

SBS modifikovaný asfaltový podkladový pás s nosnou vložkou z polyesteru vystužený skleným vláknom.

Použitie: ako podkladový pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Hydroizolácia podzemnej stavby proti zemnej vlhkosti, na izoláciu balkónov, na viacvrstvovú izoláciu terás.

Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** jemnozrnný minerálny posyp

SBS modifikovaný podkladní asfaltový pás

SBS modifikovaný podkladní asfaltový pás, z polyesteru vyztužená skelným vláknem.

Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, pro izolaci balkonů, pro vícevrstvou izolaci teras.

Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** jemnozrnný minerální posyp

BIT G200 S4,0



Záruka 11 let ročná

Podkladový oxidovaný natavovací asfaltový pás

Oxidovaný asfaltový podkladový pás s nosnou vložkou zo sklenenej tkaniny G200 g/m2.

Použitie: ako podkladový pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách, ako parozábrana. Hydroizolácia podzemných stavieb proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode..

Aplikácia: natavením, mechanickým kotvením
Vrchná povrchová úprava: jemnozrnný minerálny posyp

Oxidovaný podkladní asfaltový pás

Oxidovaný podkladní asfaltový pás, s nosnou vložkou ze skelné tkaniny G200 g/m2.

Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech, jako parozábrana. Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti a tlakové vodě.

Aplikace: natavením, mechanickým kotvením
Horní povrchová úprava: jemnozrnný minerální posyp

Rozmery kotúča / Rozměry role	5 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	4,0 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	sklená tkanina / skelná tkanina	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	oxidovaný, 0°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	1500 ± 500(N/5cm)	2800 ± 800(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(6 ± 3) %	(6 ± 2) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO: B_{roof} (t_1), B_{roof} (t_2)	

*Výrobek na zakázku

STANDARD V60 S35



Záruka 8 let ročná

BESTSELLER

Podkladový oxidovaný natavovací asfaltový pás

Oxidovaný asfaltový podkladový pás s vložkou zo sklenenej rohože V60 g/m2.

Použitie: ako nosný pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách, ako parozábrana, na rozmerovo stabilných podkladoch, v konštrukciách, ktoré nie sú vystavené vysokým zaťaženiam a namáhaniu. Hydroizolácia spodnej stavby proti zemnej vlhkosti, ako parozábrana.

Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** jemnozrnný minerálny posyp

Oxidovaný podkladní asfaltový pás

Oxidovaný podkladní asfaltový pás, s nosnou vložkou ze skelné rohože V60 g/m2.


Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech, na rozměrově stabilních podkladech, v konstrukcích, které nejsou vystaveny velkému zatížení a namáhání. Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, jako parozábrana.

Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** jemnozrnný minerální posyp

Rozmery kotúča / Rozměry role	10 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	3,5 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	sklená rohož / skelná rohož	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	oxidovaný, 0°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	550 ± 150 (N/5cm)	300 ± 150 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(4 ± 2) %	(4 ± 2) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

Ochrana proti radonu
Protiradonová bariéra

STANDARD V60 S30



Záruka 3 roky roky

Podkladový oxidovaný natavovací asfaltový pás

Oxidovaný asfaltový podkladový pás s vložkou zo sklenenej rohože V60 g/m2.

Použitie: ako nosný pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách, na rozmerovo stabilných podkladoch, v konštrukciách, ktoré nie sú vystavené vysokým zaťaženiam a namáhaniu. Hydroizolácia spodnej stavby proti zemnej vlhkosti, ako parozábrana.

Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** jemnozrnný minerálny posyp

Oxidovaný podkladní asfaltový pás

Oxidovaný podkladní asfaltový pás, s nosnou vložkou ze skelné rohože V60 g/m2.

Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech, na rozměrově stabilních podkladech, v konstrukcích, které nejsou vystaveny velkému zatížení a namáhání. Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, jako parozábrana.


Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** jemnozrnný minerální posyp

Rozmery kotúča / Rozměry role	10 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	3,0 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	sklená rohož / skelná rohož	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	oxidovaný, 0°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	550 ± 150 (N/5cm)	300 ± 150 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(4 ± 2) %	(4 ± 2) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

STANDARD V S30

Podkladový oxidovaný asfaltový pás

Rozmery kotúča / Rozměry role	10 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	3,0 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	sklená rohož / skelná rohož	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	oxidovaný, 0°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	500 ± 200 (N/5cm)	300 ± 150 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(4 ± 2) %	(4 ± 2) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	



Záruka 2 roky roky

Oxidovaný asfaltový podkladový pás s vložkou zo sklenenej rohože.

Použitie: ako nosný pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách na rozmerovo stabilných podkladoch, v konštrukciách, ktoré nie sú vystavené vysokým zaťaženiam a namáhaniu. Hydroizolácia spodnej stavby proti zemnej vlhkosti, ako parozábrana.

Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** minerálny posyp

Oxidovaný podkladní asfaltový pás

Oxidovaný podkladní asfaltový pás, s nosnou vložkou ze skelné rohože V.


Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech, na rozměrově stabilních podkladech, v konstrukcích, které nejsou vystaveny velkému zatížení a namáhání. Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, jako parozábrana.

Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** minerální posyp

STANDARD V 25

Podkladový oxidovaný asfaltový pás

Rozmery kotúča / Rozměry role	15 x 1 m	
Gramáž / Gramáž	2,5 kg/m²	
Nosná vložka / Nosná vložka	sklená rohož / skelná rohož	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	oxidovaný, 0°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	500 ± 250 (N/5cm)	300 ± 150 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(4 ± 2) %	(4 ± 2) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	



Záruka 2 roky roky

Oxidovaný asfaltový podkladový pás s vložkou zo sklenenej rohože.

Použitie: ako nosný pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách, na rozmerovo stabilných podkladoch, v konštrukciách, ktoré nie sú vystavené vysokým zaťaženiam a namáhaniu. Hydroizolácia spodnej stavby proti zemnej vlhkosti, ako parozábrana.

Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** minerálny posyp

Oxidovaný podkladní asfaltový pás

Oxidovaný podkladní asfaltový pás, s nosnou vložkou ze skelné rohože V.

Použití: jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech, na rozměrově stabilních podkladech, v konstrukcích, které nejsou vystaveny velkému zatížení a namáhání. Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, jako parozábrana.


Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** minerální posyp

Špeciálne asfaltové pásy
Speciální asfaltové pásy

One

Jednovrstvový natavovací asfaltový pás, vysoko modifikovaný formou SBS

Rozmery kotúča / Rozměry role	5 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	5,3 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	1200 ± 300(N/5cm)	850 ± 250(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 15) %	(50 ± 15) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO: B_{roof} (t_1), B_{roof} (t_2)	



Záruka 15 let ročná

Vrchný vysoko modifikovaný asfaltový pás SBS s kombinovanou vložkou z polyesteru vystužený skleným vláknom

Použitie: v jednovrstvovej skladbe – spáliteľná fólia na hornom povrchu široká 12 cm. Na renováciu striech, viacvrstvovú vodotesnú izoláciu striech, izoláciu terás a balkónov.

Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** bridlicový posyp, oceľovo šedý


SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás

SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem.

Použití: ve skladbách jednovrstvých – spalitelná fólie na horním povrchu o šířce 12 cm. Na na renovaci střech, vícevrstvé vodotěsné izolace střech, na izolace teras i balkonů.

Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** břidličný posyp, ocelově šedý

Green Roof PYE PV250 S50



Záruka 25 let ročná

SBS vysoko modifikovaný vrchný natavovací asfaltový pás

Vrchný pás z vysoko modifikovaného asfaltu SBS s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru PV250 g/m2.

Použitie: vrchný asfaltový pás vo viacvrstvových hydroizoláciách striech s vegetačnými vrstvami (zelené strechy), alebo pod stabilizačné vrstvy (násypy z kameniva, chodníky). Obsahuje prísady na zabezpečenie odolnosti pásu proti prerastaniu koreňov.

Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** bridlicový posyp, oceľovo šedý

SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás


SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru PV250 g/m2.

Použití: vrchní asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech s vegetačním souvrstvím (zelené střechy), nebo pod stabilizační vrstvy (násypy z kameniva, dlažby). Obsahuje aditiva zajišťující odolnost pásu proti prorůstání kořenů.

Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** břidličný posyp, ocelově šedý

Rozmery kotúča / Rozměry role	5,5 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	5,0 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyesterové rúno / rouno	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	1100 ± 200(N/5cm)	900 ± 250(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 15) %	(50 ± 15) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

Green Roof PYE PV200 S42



Záruka 20 let ročná

SBS vysoko modifikovaný vrchný natavovací asfaltový pás

Vrchný pás vysoko modifikovaný asfalt SBS s kombinovanou vložkou z polyesteru vystužený skleným vláknom

Použitie: vrchný asfaltový pás vo viacvrstvových hydroizoláciách striech s vegetačnými vrstvami (zelené strechy) alebo pod stabilizačné vrstvy (násypy z kameniva, chodníky). Obsahuje prísady na zabezpečenie odolnosti pásu proti prerastaniu koreňov.

Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** bridlicový posyp, oceľovo šedý

SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás


SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem.

Použití: vrchní asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech s vegetačním souvrstvím (zelené střechy), nebo pod stabilizační vrstvy (násypy z kameniva, dlažby). Obsahuje aditiva zajišťující odolnost pásu proti prorůstání kořenů.

Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** břidličný posyp, ocelově šedý

Rozmery kotúča / Rozměry role	5,5 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	4,2 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	850 ± 250 (N/5cm)	550 ± 250 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 15) %	(50 ± 15) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

Most+



Záruka 12 let ročná

SBS vysoko modifikovaný mostný asfaltový pás

Vysoko modifikovaný asfaltový pás SBS s nosnou vložkou z polyesteru PV200 g/m2.

Použitie: je určený na jednovrstvovú hydroizoláciu na betónových mostných konštrukciách: cestných a železničných, najmä na mostoch. Finálna vrstva hydroizolácie strešných krytín, pojazdných striech a parkovísk. Používa sa na tepelne viac namáhaných strešných plochách s vysokými požiadavkami na ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť.

Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** bridlicový posyp, oceľovo šedý

SBS vysoce modifikovaný asfaltový pás mostní

SBS vysoce modifikovaný asfaltový pás, s nosnou vložkou z polyesteru PV200 g/m2.


Použití: je určena pro jednovrstvou hydroizolaci na betonových mostních konstrukcích: silničních a železničních. Finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště, pojízdných střech a parkovišť. Používá se na více tepelně namáhané plochy střech s vysokými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost.

Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** břidličný posyp, ocelově šedý

Rozmery kotúča / Rozměry role	10 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	5,0 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyesterové rúno / rouno	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	1250 ± 150(N/5cm)	950 ± 150(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(55 ± 15) %	(60 ± 15) %

Parking+

Rozmery kotúča / Rozměry role	10 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	5,5 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyesterové rúno / rouno	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	1250 ± 150(N/5cm)	950 ± 150(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(55 ± 15) %	(60 ± 15) %



Záruka 12 let ročná

Asfaltový pás pre parkovacie plochy

Vysoko modifikovaný asfaltový pás SBS s nosnou vložkou z polyesteru PV250 g/m2.

Použitie: je určený na jednovrstvovú hydroizoláciu betónových plôch určených na prevádzku vozidiel, ako sú parkoviská a garáže. Používa sa na viac namáhané povrchy s vysokými požiadavkami na ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť.

Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** bridlicový posyp

SBS vysoce modifikovaný asfaltový pás


SBS vysoce modifikovaný asfaltový pás, s nosnou vložkou z polyesteru PV250 g/m2.

Použití: je určena pro jednovrstvou hydroizolaci na betonových plochách určených pro provoz vozidel, jako jsou parkoviště a garáže .Používá se na více namáhané plochy s vysokými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost.

Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** břidličný posyp, ocelově šedý

Renovation

Rozmery kotúča / Rozměry role	5 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	5,3 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyesterové rúno / rouno	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	1100 ± 200(N/5cm)	900 ± 200(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 15) %	(50 ± 15) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO: B_{roof} (t_1), B_{roof} (t_2)	



Záruka 10 let ročná

SBS vysoko modifikovaný vrchný asfaltový ventilačný pás určený na renováciu

Vrchný pás z vysoko modifikovaného asfaltu SBS s nosnou vložkou z polyesteru PV250 g/m2.

Použitie: vrchný asfaltový pás na renováciu striech a odvetrávanie podkladu. Špeciálne tvarovaná spodná úprava vytvárajúca vetracie kanáliky pre vlhké podklady.

Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** bridlicový posyp, oceľovo šedý

SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás ventilační


SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás, s nosnou vložkou z polyesteru PV250 g/m2.

Použití: vrchní asfaltový pás pro renovaci střech a odvětrání podkladu. Speciálně tvarovaná spodní úprava umožňující vytvoření větracích kanálků pro vlhké podklady.

Aplikece: natavením | **Horní povrchová úprava:** břidličný posyp, ocelově šedý

Protection

Rozmery kotúča / Rozměry role	5 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	5,2 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyesterové rúno / rouno	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -25°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	1100 ± 200(N/5cm)	900 ± 200(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 10) %	(50 ± 10) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO: B_{roof} (t_1), B_{roof} (t_2)	



Záruka 18 let ročná

SBS vysoko modifikovaný nataviteľný asfaltový pás s protipožiarnou prísadou

Vysoko modifikovaný vrchný asfaltový pás SBS s grafitom v asfaltovej hmote, s nosnou vložkou z polyesteru PV

Použitie: vo viacvrstvových hydroizoláciách striech, kde je cieľom sťaženie vznietenia v prípade vonkajšieho požiaru a zabránenie šíreniu požiaru, čím sa zabezpečí preventívna protipožiarna ochrana. Je určený na ploché strechy pre fotovoltaiku.

Aplikácia: natavením | **Vrchná povrchová úprava:** bridlicový posyp, tmavo šedý


SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás s protipožární přísadou

SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás s obsahem grafitu v asfaltové hmotě, s nosnou vložkou z polyesteru PV.

Použití: ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech, ztěžuje vznícení v případě vnějšího požáru a zamezení šíření požáru, a tím zajišťuje preventivní požární ochranu. Je určený na ploché střechy pro fotovoltaiku.

Aplikace: natavením | **Horní povrchová úprava:** břidličný posyp tmavě šedý

Plan PYE G200 S30 SP



Záruka 16 let ročná

SBS vysoko modifikovaný samolepiaci asfaltový pás

Samolepiaci vysoko modifikovaný SBS asfaltový podkladový pás s nosnou vložkou zo sklenenej tkaniny G200 g/m2.

Použitie: spodný asfaltový pás vo viacvrstvových hydroizoláciách striech a terás, parozábrana ako podkladová vrstva pre tepelnú izoláciu a pre drevené konštrukcie. Výhoda - možnosť použitia aj na miestach, kde nie je možné použiť otvorený oheň.

Aplikácia: samolepiaca snímateľná fólia, mechanické kotvenie
Vrchná povrchová úprava: fólia

SBS vysoce modifikovaný samolepící asfaltový pás


Samolepící SBS vysoce modifikovaný podkladní asfaltový pás, s nosnou vložkou ze skelné tkaniny G200 g/m2.

Použití: spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech a teras, parozábrana, jako podkladní vrstva na tepelné izolace a na dřevěné konstrukce. Výhoda - možnost aplikace i v místech, kde není možné použití otevřeného ohně.

Aplikace: samolepící snímatelná fólie, mechanickým kotvením
Horní povrchová úprava: fólie

Rozmery kotúča / Rozměry role	10 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	3,0 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	sklená tkanina / skelná tkanina	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	1500 ± 500(N/5cm)	2900 ± 900(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(12 ± 7) %	(12 ± 7) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

Stick



Záruka 12 let ročná

BESTSELLER

SBS vysoko modifikovaný samolepiaci podkladový asfaltový pás

Samolepiaci vysoko modifikovaný SBS asfaltový podkladový pás s nosnou vložkou zo sklenenej rohože V60 g/m2.

Použitie: spodný asfaltový pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách, ako základná vrstva na izoláciu proti vlhkosti na vodorovných plochách. Výhoda - možnosť použitia aj na miestach, kde nie je možné použiť otvorený oheň.

Aplikácia: samolepiaca snímateľná fólia, mechanické kotvenie
Vrchná povrchová úprava: fólia

SBS vysoce modifikovaný samolepící asfaltový pás


Samolepící SBS vysoce modifikovaný podkladní asfaltový pás, s nosnou vložkou ze skelné rohože V60 g/m2.

Použití: spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech, jako podkladní vrstva pro izolaci proti vlhkosti na vodorovných plochách. Výhoda - možnost aplikace i v místech, kde není možné použití otevřeného ohně.

Aplikace: samolepící snímatelná fólie, mechanickým kotvením
Horní povrchová úprava: fólie

Rozmery kotúča / Rozměry role	10 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	2,5 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	sklená rohož / skelná rohož	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	450 ± 150 (N/5cm)	300 ± 150 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(4 ± 2) %	(4 ± 2) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

Top S42 SP



Záruka 12 let ročná

SBS vysoko modifikovaný vrchný samolepiaci asfaltový pás

Samolepiaci SBS vysoko modifikovaný asfaltový vrchný pás s kombinovanou vložkou z polyesteru vystužený skleným vláknom.

Použitie: vrchný asfaltový pás vo viacvrstvových hydroizoláciách striech a terás, na drevených konštrukciách, pri rekonštrukciách striech. Výhoda - možnosť použitia aj na miestach, kde nie je možné použiť otvorený oheň.

Aplikácia: samolepiaca snímateľná fólia, mechanické kotvenie
Vrchná povrchová úprava: bridlicový posyp, oceľovo šedý

SBS vysoce modifikovaný vrchní samolepící asfaltový pás

Samolepící SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem.

Použití: vrchní asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech a teras, na dřevěné konstrukce, na rekonstrukce střech. Výhoda - možnost aplikace i v místech, kde není možné použití otevřeného ohně.

Aplikace: samolepící snímatelná fólie, mechanickým kotvením
Horní povrchová úprava: břidličný posyp, ocelově šedý

Rozmery kotúča / Rozměry role	5 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	4,2 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	1000 ± 250(N/5cm)	750 ± 250(N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 15) %	(50 ± 15) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO: B_{roof} (t_2)	

Rozmery kotúča / Rozměry role	15 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	1,5 mm	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	≥ 200 (N/5cm)	≥ 200 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	≥ 100 %	≥ 100 %

Membrana SP

Samolepiaca vysoko modifikovaná asfaltová membrána



Samolepiaca vysoko flexibilná bitúmenová membrána s vrchnou fóliou z HDPE.

Použitie: izolácia proti vlhkosti a vode v podzemných častiach budov na zvislých a vodorovných prvkoch, na izoláciu podláh v pivniciach a skladovacích halách, na vodorovnú izoláciu balkónov a terás.

Aplikácia: samolepiaca snímateľná fólia
Vrchná povrchová úprava: fólia z HDPE

SBS vysoce modifikovaná samolepící membrána

Samolepicí vysoce flexibilní bitumenová membrána s vrchní fólií z HDPE.

Použití: izolace proti vlhkosti a vodě podzemních částí budov na svislých a vodorovných prvcích, pro izolaci podlah ve sklepních prostorách a skladovacích halách, pro vodorovnou izolaci balkonů a teras.

Aplikace: samolepící snímatelná fólie
Horní povrchová úprava: fólie z HDPE

Záruka 15 let ročná

Rozmery kotúča / Rozměry role	20 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	1,5 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	sklená rohož a hliníková fólia / skelná rohož a hliníková fólie	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	500 ± 200 (N/5cm)	300 ± 150 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(4 ± 2) %	(4 ± 2) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

Ochrana proti radonu
Protiradonová bariéra

Alu Aquastoper SP

SBS vysoko modifikovaný samolepiaci asfaltový pás



Samolepiaci SBS vysoko modifikovaný asfaltový podkladový pás s nosnou vložkou zo sklenenej rohože a hliníkovej fólie AL+V.

Použitie: spodný asfaltový pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách, ako parozábrana. V skladbách viacvrstvových izolácií spodných stavieb, proti zemnej vlhkosti, ochrana proti radónu. Výhoda - možnosť použitia aj na miestach, kde nie je možné použitie otvoreného ohňa.

Aplikácia: samolepiaca snímateľná fólia
Vrchná povrchová úprava: jemnozrnný minerálny posyp

SBS vysoce modifikovaný samolepící asfaltový pás

Samolepící SBS vysoce modifikovaný podkladní asfaltový pás, s nosnou vložkou ze skelné rohože a hliníkové fólie AL+V.

Použití: spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech, jako parozábrana. Ve skladbách vícevrstvých izolacích spodní staveb, proti zemní vlhkosti, ochrana proti radonu. Výhoda - možnost aplikace i v místech, kde není možné použití otevřeného ohně.

Aplikace: samolepící snímatelná fólie
Horní povrchová úprava: jemnozrnný minerální posyp


Záruka 15 let ročná

Rozmery kotúča / Rozměry role	7,5 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	4,0 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	sklená rohož a hliníková fólia / skelná rohož a hliníková fólie	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	oxidovaný, 0°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	500 ± 200 (N/5cm)	300 ± 150 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(4 ± 2) %	(4 ± 2) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

Ochrana proti radonu
Protiradonová bariéra

Alu S40

Podkladový oxidovaný natavovací asfaltový pás



Oxidovaný podkladový asfaltový pás s vložkou zo sklenenej rohože a hliníkovou fóliou AL+V.

Použitie: ako parozábrana alebo v kombinácii s pevnejším pásom ako ochrana proti prenikaniu radónu do interiéru. Hydroizolácia podzemných stavieb proti zemnej vlhkosti.

Aplikácia:natavením
Vrchná povrchová úprava: jemnozrnný minerální posyp

Svařitelný oxidovaný podkladní asfaltový pás


Oxidovaný podkladní asfaltový pás, s nosnou vložkou ze skelné rohože a hliníkové fólie AL+V.

Použití: jako parozábrana nebo v kombinaci s pevnějším pásem jako ochrana proti pronikání radonu do interiéru. Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti.

Aplikace: natavením
Horní povrchová úprava: jemnozrnný minerální posyp

Záruka 8 let ročná

Alu S35



Záruka 7 let ročná

Podkladový oxidovaný natavovací asfaltový pás

Oxidovaný podkladový asfaltový pás s vložkou zo sklenenej rohože a hliníkovou fóliou AL+V.

Použitie: ako parozábrana alebo v kombinácii s pevnejším pásom ako ochrana proti prenikaniu radónu do interiéru. Hydroizolácia podzemných stavieb proti zemnej vlhkosti.

Aplikácia: natavením
Vrchná povrchová úprava: jemnozrnný minerálny posyp

Svařitelný oxidovaný podkladní asfaltový pás

Oxidovaný podkladní asfaltový pás, s nosnou vložkou ze skelné rohože a hliníkové fólie AL+V.


Použití: jako parozábrana, nebo v kombinaci s pevnějším pásem jako ochrana proti pronikání radonu do interiéru. Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti.

Aplikace: natavením
Horní povrchová úprava: jemnozrnný minerální posyp

Rozmery kotúča / Rozměry role	7,5 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	3,5 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	sklená rohož a hliníková fólia / skelná rohož a hliníková fólie	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	oxidovaný, 0°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	500 ± 200 (N/5cm)	300 ± 150 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(4 ± 2) %	(4 ± 2) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

Ochrana proti radonu
Protiradonová bariéra

Thermostick



Záruka 9 let ročná

SBS modifikovaný podkladový natavovací asfaltový pás

SBS modifikovaný asfaltový podkladový pás s kombinovanou vložkou z polyesteru vystužený skleným vláknom.

Použitie: ako parozábrana a na lepenie tepelnoizolačných dosiek na strechách a terasách. Umožňuje pripevnenie tepelnoizolačných dosiek typu EPS, XPS alebo PIR po nahriatí asfaltových lepiacich pásov na hornej strane pásu. V obrátenej polohe ako podkladový pás pri dvojvrstvovej sanácii starej premočenej krytiny.

Aplikácia: natavením
Vrchná povrchová úprava: pásy asfaltového lepidla s PE fóliou

SBS modifikovaný podkladní asfaltový pás


SBS modifikovaný podkladní asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem.

Použití: parozábrana a lepení tepelně izolačních desek na střechách a terasách. Umožňuje připevnění tepelně izolačních desek typu EPS, XPS nebo PIR po nahřátí asfaltových lepicích pruhů na horní straně pásu. V obrácené poloze, jako podkladní pás pro dvouvrstvou renovaci staré promáčené krytiny.

Aplikace: natavením
Horní povrchová úprava: pruhy asf. lepidla s PE fólií

Rozmery kotúča / Rozměry role	10 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	2,5 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -10°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	600 ± 200 (N/5cm)	450 ± 200 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 15) %	(50 ± 15) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

Optimax PV



Záruka 3 roky roky

BESTSELLER

SBS vysoko modifikovaná podkladová asfaltová membrána

Vysoko modifikovaný asfaltový pás SBS s nosnou vložkou z polyesteru PV.

Použitie: pre šikmé strechy – podkladová vrstva, v jednej vrstve na drevených alebo OSB doskách, počiatočná krycia vrstva pred pokládkou strechy. Výhody: je odolná voči UV žiareniu a iným poveternostným vplyvom , čo umožňuje odložiť montáž cieľovej krytiny, drsný povrch, životnosť, nízka hmotnosť rolky.

Aplikace: ribitie klincami, lepením
Vrchná povrchová úprava: jemnozrnný minerálny posyp

SBS vysoce modifikovaná asfaltová podkladní membrána


SBS vysoce modifikovaná podkladní membrána, s nosnou vložkou z polyesteru PV.

Použití: pro šikmé střechy – podkladní pás, v jedné vrstvě na podkladech z dřevěných nebo OSB desek, počáteční krycí vrstva před pokládkou střechy. Výhody: je odolná proti UV záření a dalším povětrnostním vlivům , což umožňuje odložit pokládku cílové krytiny, drsný povrch, životnost, nízká hmotnost role.

Aplikace: přibitím hřebíky, lepením
Horní povrchová úprava: jemnozrnný minerální posyp

Rozmery kotúča / Rozměry role	20 x 1 m	
Gramáž / Gramáž	1,1 kg/m²	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyesterové rúno / rouno	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -25°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	450 ± 150 (N/5cm)	350 ± 150 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(40 ± 15) %	(40 ± 15) %

PREMIUM PYE PV250 S53H (0,5m)



Záruka 17 let ročná

Rozmery kotúča / Rozměry role	5 x 0,5 m	
Hrúbka / Tloušťka	5,3 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyesterové rúno / rouno	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -25°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	1200 ± 250(N/5cm)	900 ± 250 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 15) %	(50 ± 15) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO: B_{roof} (t_1), B_{roof} (t_2)	

SBS vysoko modifikovaný vrchný natavovací asfaltový pás na detaily striech

Vrchný pás z vysoko modifikovaného asfaltu SBS s nosnou vložkou z polyesteru PV250 g/m2.

Použitie: na strešné detaily - vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách. Jednovrstvová aplikácia pri sanacii striech.

Aplikácia: natavením
Vrchná povrchová úprava: bridlicový posyp oceľovo šedý

Šírka rolky : 50 cm

SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás

SBS vysoce modifikovaný vrchní asfaltový pás, s nosnou vložkou z polyesteru PV250 g/m2.

Použití: na detaily střech - ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Jednovrstvá aplikace u sanací střech.

Aplikace: natavením
Horní povrchová úprava: břidličný posyp, ocelově šedý

Šířka role: 50cm

Stick (0,5m)



Záruka 12 let ročná

Rozmery kotúča / Rozměry role	10 x 0,5 m	
Hrúbka / Tloušťka	2,5 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	sklená rohož / skelná rohož	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	450 ± 150 (N/5cm)	300 ± 150 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(4 ± 2) %	(4 ± 2) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

SBS vysoko modifikovaný samolepiaci podkladový asfaltový pás

Samolepiaci vysoko modifikovaný SBS asfaltový podkladový pás s nosnou vložkou zo sklenenej rohože V60 g/m2.

Použitie: na strešné detaily - ako spodný asfaltový pás vo viacvrstvových hydroizolačných strešných skladbách, ako základná vrstva na izoláciu proti vlhkosti na vodorovných plochách. Výhoda - možnosť použitia aj na miestach, kde nie je možné použiť otvorený oheň.

Aplikácia: samolepiaca snímateľná fólia, mechanické kotvenie

Šírka rolky: 50 cm
Vrchná povrchová úprava: fólia

SBS vysoce modifikovaný samolepící asfaltový pás

Samolepící SBS vysoce modifikovaný podkladní asfaltový pás, s nosnou vložkou ze skelné rohože V60 g/m2.

Použití: na detaily střech - jako spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech, jako podkladní vrstva pro izolaci proti vlhkosti na vodorovných plochách. Výhoda - možnost aplikace i v místech, kde není možné použití otevřeného ohně.

Aplikace: samolepící snímatelná fólie, mechanickým kotvením

Šířka role: 50cm
Horní povrchová úprava: fólie

PJ PYE PV200 S40 (0,5m)



Záruka 9 let ročná

Rozmery kotúča / Rozměry role	7,5 x 5 m	
Hrúbka / Tloušťka	4,0 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	700+300,-200 (N/5cm)	500+300,-200 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(50 ± 20) %	(50 ± 20) %
Klasifikácia horľavosti / Požární klasifikace	REI, NRO	

Podkladový natavovací asfaltový pás, vysoko modifikovaný formou SBS

Vysoko modifikovaný podkladový asfaltový pás SBS s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vystužený skleným vláknom.

Použitie: na strešné detaily - ako podkladový pás vo viacvrstvových vodotesných strešných izoláciách. Hydroizolácia spodnej stavby proti zemnej vlhkosti, na izoláciu balkónov, na viacvrstvovú izoláciu terás a tiež ako parotesná vrstva.

Aplikácia: natavením, mechanickým kotvením
Vrchná povrchová úprava: jemnozrnný minerálny posyp

Šírka rolky: 50 cm

SBS vysoce modifikovaný podkladní asfaltový pás

SBS vysoce modifikovaný podkladní asfaltový pás, s nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem.

Použití: na detaily střech - jako podkladní pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, pro izolaci balkonů, pro vícevrstvou izolaci teras a také jako parotěsná vrstva.

Aplikace: natavením, mechanickým kotvením
Horní povrchová úprava: jemnozrnný minerální posyp

Šířka role: 50cm

Speciálne asfaltové pásy
Speciální asfaltové pásy



Záruka
rovná se životnosti budovy

Fundament

Oxidovaný asfaltový pás pre vodorovnú izoláciu

Oxidovaný asfaltový pás s nosnou vložkou zo sklenenej rohože.

Použitie: asfaltový podkladový pás proti zemnej vlhkosti – pod murivo, pod steny.

Šírka rolky: 25cm/30cm/50cm

Vrchná povrchová úprava: jemnozrnný minerálny posyp

Oxidovaný podkladní asfaltový pás

Oxidovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné rohože V.


Použití: podkladní asfaltový pás určený proti zemní vlhkosti – pod zdivo, pod stěny.

Šířka role: 25cm/30cm/50cm

Horní povrchová úprava: jemnozrnný minerální posyp

Rozmery kotúča / Rozměry role	10 x 0,25 m / 0,33 m / 0,5 m	
Hrúbka / Tloušťka	2,0 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	sklená rohož / skelná rohož	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	oxidovaný, ≤ 0°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	500 ± 200 (N/5cm)	300 ± 150 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(4 ± 2) %	(4 ± 2) %

Tradičné asfaltové pásy
Tradiční asfaltové pásy



Záruka 15 let ročná

Super roof 20

Tradičný asfaltový pás, vysokomodifikovaný formou SBS

Vrchný vysoko modifikovaný SBS asfaltový pás s kombinovanou vložkou z polyesteru vystužený skleným vláknom.

Použitie: na šikmé strechy – hydroizolácia v jednej vrstve na drevených alebo OSB podkladoch, na renováciu striech zateplených tradičnými asfaltovými pásmi, alternatíva k šindľom. Základná krycia vrstva pred montážou strechy alebo ako podkladová vrstva pod škridle, strešné krytiny, šindle – čo umožňuje odložiť montáž cieľovej krytiny. Výhody: jednoduchá a rýchla montáž.

Aplikácia: pribitie klincami
Vrchná povrchová úprava: bridlicový posyp, červený / čierny


SBS vysoce modifikovaný tradiční asfaltový pás

SBS vysoce modifikovaný asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem

Použití: pro šikmé střechy – hydroizolace v jedné vrstvě na podkladech z dřevěných nebo OSB desek, pro renovaci střech izolovaných tradičními asfaltovými pásy, alternativa k šindelům. Počáteční krycí vrstva před pokládkou střechy, nebo jako podkladní vrstva pod tašky, střešní plechy, šindele – což umožňuje odložit pokládku cílové krytiny. Výhody: snadná a rychlá pokládka.

Aplikace: přibitím hřebíky
Horní povrchová úprava: břidličí posyp, červený / černý

Rozmery kotúča / Rozměry role	10 x 1 m	
Hrúbka / Tloušťka	2,6 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	600 ± 300 (N/5cm)	400 ± 200 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(45 ± 15) %	(45 ± 15) %
Odolnosť proti stekaniu / Odolnost vůči stékání	(100 ± 10) °C	



Záruka 15 let ročná

Super Roof Stick

Samolepicí asfaltový pás, vysokomodifikovaný formou SBS

Vrchný vysoko modifikovaný asfaltový pás SBS s kombinovanou vložkou z polyesteru vystužený skleným vláknom, šírka 0,5 m.

Použitie: Jednovrstvová krytina pre strechy s minimálnym sklonom 5° (9 %). Počiatočná krycia vrstva pre nesúvislé strechy s minimálnym sklonom 14° (22 %). Ako jednovrstvová hydroizolácia na podklady z drevených dosiek alebo OSB dosiek, alebo ako základná vrstva pod škridly, strešné krytiny, asfaltové šindle atď. Ideálna na zakrytie záhradných prístreškov, prístreškov pre autá, striešok a pod. Tiež na renováciu tradičných asfaltových strešných krytín

Aplikácia: samolepiaca snímateľná fólia
Vrchná povrchová úprava: bridlicový posyp, červený / grafitový

SBS vysoce modifikovaný samolepící asfaltový pás

SBS vysoce modifikovaný vrchní samolepící asfaltový pás, s kombinovanou nosnou vložkou z polyesteru vyztužená skelným vláknem, šířka 0,5 m.

Použití: Jednovrstvá krytina na střechu se sklonem min. 5° (9%). Počáteční krycí vrstva pro nesouvislé střechy se sklonem min. 14° (22%). Pro použití jako samostatná jednovrstvá hydroizolace na dřevěných podkladech z prken nebo OSB desek, nebo jako podkladní vrstva pod střešní tašky, střešní plechy, asfaltové šindele apod. Ideální pro rychlé a bezpečné zakrytí zahradních přístřešků a skleníků, přístřešků pro auta, stříšky apod. Také pro renovaci tradičních asfaltových střešních krytin.

Aplikace: samolepící snímatelná fólie
Horní povrchová úprava: břidličí posyp, červený / grafitový

Rozmery kotúča / Rozměry role	5 x 0,5 m	
Hrúbka / Tloušťka	2,6 mm	
Nosná vložka / Nosná vložka	polyester vystužený skleným vláknom / polyester vyzt. skl. vlákny	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	mod. SBS, -20°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	600 ± 300 (N/5cm)	400 ± 200 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(45 ± 15) %	(45 ± 15) %
Odolnosť proti stekaniu / Odolnost vůči stékání	(100 ± 10) °C	

Rozmery kotúča / Rozměry role	15 x 1 m	
Gramáž / Gramáž	2,0 kg/m²	
Nosná vložka / Nosná vložka	handrová lepenka / hadrová lepenka	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	oxidovaný, 0°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	500 ± 300 (N/5cm)	350 ± 200 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(3 ± 2) %	(3 ± 2) %

W400

Oxidovaný tradičný vrchný asfaltový pás

Ľahký vrchný pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou z handrovej lepenky.

Použitie: na betónové alebo drevené podklady, ako vrchná vrstva v dvojvrstvových systémoch.


Aplikácia: pribitie klincami, lepením **Vrchná povrchová úprava:** bridlicový posyp

Oxidovaný tradiční vrchní asfaltový pás

Lehký oxidovaný vrchní asfaltový pás s nosnou vložkou z hadrové lepenky.

Použití: na betonové nebo dřevěné podklady, jako vrchní vrstva ve dvouvrstvých systémech.

Aplikace: přibitím hřebíky, lepením **Horní povrchová úprava:** břidličí posyp



Záruka 1 rok / rok

Rozmery kotúča / Rozměry role	15 x 1 m	
Gramáž / Gramáž	2,3 kg/m²	
Nosná vložka / Nosná vložka	sklená rohož / skelná rohož	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	oxidovaný, ≤ 0°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	500 ± 200 (N/5cm)	300 ± 150 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(3 ± 1) %	(3 ± 1) %
Odolnosť proti stekaniu / Odolnost vůči stékání	(100 ± 10) °C	

P 64/1200

Oxidovaný tradičný podkladový asfaltový pás

Ľahký oxidovaný asfaltový pás s nosnou vložkou zo sklenenej rohože.

Použitie: ako separačná vrstva alebo podkladová vrstva pod strešné šindle alebo ako dočasná krytina pre menej náročné alebo dočasné stavby. Na betónový podklad sa upevňuje asfaltovým pojivom, na drevený podklad klincami a podložkami.

Aplikácia: pribitie klincami, lepením
Vrchná povrchová úprava: jemnozrnný minerálny posyp

Oxidovaný tradiční podkladní asfaltový pás

Lehký oxidovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné rohože.

Použití: jako separační vrstva nebo podkladní pás pod střešní šindele, nebo také jako provizorní krytina u méně náročných nebo dočasných staveb. Na betonový podklad se upevňuje asfaltovým pojivem, na dřevěný podklad hřebíky a podložkami.

Aplikace: přibitím hřebíky, lepením
Horní povrchová úprava: jemnozrnný minerální posyp



Záruka 1 rok / rok

Rozmery kotúča / Rozměry role	15 x 1 m	
Gramáž / Gramáž	2,0 kg/m²	
Nosná vložka / Nosná vložka	handrová lepenka / hadrová lepenka	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	oxidovaný 0°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	500 ± 300 (N/5cm)	400 ± 200 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(3 ± 2) %	(3 ± 2) %

P333–I

Oxidovaný tradičný podkladový asfaltový pás

Ľahký pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou z handrovej lepenky.

Použitie: ako separačná vrstva, dočasná a provizórna hydroizolácia budov. Neodporúča sa ako plnohodnotná izolácia v strešných konštrukciách a v spodných stavbách.


Aplikácia: pribitie klincami, do horúceho asfaltu
Vrchná povrchová úprava: jemnozrnný minerálny posyp

Oxidovaný tradiční asfaltový pás

Lehký oxidovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hadrové lepenky.

Použití: jako separační vrstva, dočasná a provizorní hydroizolace staveb. Nedoporučuje se jako plnohodnotná izolace ve střešní skladbě a ve spodních stavbách.

Aplikace: přibitím hřebíky, do horkého asfaltu
Horní povrchová úprava: jemnozrnný minerální posyp



Záruka 1 rok / rok

Rozmery kotúča / Rozměry role	20 x 1 m	
Gramáž / Gramáž	0,63 kg/m2	
Nosná vložka / Nosná vložka	handrová lepenka / hadrová lepenka	
Typ asfaltu / pružnosť / Typ asfaltu / ohebnost	oxidovaný, 0°C	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	500 ± 300 (N/5cm)	400 ± 200 (N/5cm)
Ťažnosť / Tažnost	(3 ± 2) %	(3 ± 2) %

I 333

Oxidovaný izolačný asfaltový pás

Ľahký asfaltový pás s impregnovanou nasiakavou nosnou vložkou zo strojnej handrovej lepenky. Pás nemá povrchovú úpravu.

Použitie: ako separačná vrstva, dočasná a provizórna hydroizolácia budov. Neodporúča sa ako plnohodnotná izolácia v strešných konštrukciách a v spodných stavbách.

Aplikácia: pribitie klincami, do horúceho asfaltu

Oxidovaný tradiční asfaltový pás

Lehký asfaltový pás s naimpregnovanou nasákavou nosnou vložkou ze strojní hadrové lepenky. Pás nemá žádnou povrchovou úpravu.

Použití: jako separační vrstva, dočasná a provizorní hydroizolace staveb. Nedoporučuje se jako plnohodnotná izolace ve střešní skladbě a ve spodních stavbách.

Aplikace: přibitím hřebíky, do horkého asfaltu



Záruka 1 rok / rok

Izofol Roof

Ochranno-dekoratívny strešný náter

BESTSELLER

Ochranný a dekoratívny náter určený na ochranu pre:

- asfaltové pásy
- bitúmenové (asfaltové) šindle
- keramické strešné krytiny
- kovové strešné krytiny
- pozinkovaný plech
- betón
- drevo

Produkt je pripravený na použitie ihneď po otvorení. Aplikácia je veľmi jednoduchá a nevyžaduje profesionálne náradie, stačí štetec alebo valček.

NEXLER Izofol Roof dodáva nanesenej vrstve odolnosť voči slnečnému žiareniu, čím zaisťuje farebnú stálosť a trvácnosť.

Strešné plochy sú vystavené veľkým teplotným zmenám, čo znamená, že materiál na nich umiestnený je vystavený rozťahovaniu a zmršťovaniu. NEXLER Izofol Roof je vysoko flexibilný a prispôsobuje sa zmenám, čím zabezpečuje tesnosť strechy.

Izofol Roof

Ochranně dekorativní nátěr

Izofol Roof je určený pro ochranu povrchu na:

- střešní asfatové krytiny
- asfaltové střešní šindele
- keramické/pálené střešní tašky
- plechové střešní tašky
- pozinkovaný plech
- betonové prvky
- dřevo

Výrobek je připraven k použití ihned po otevření. Aplikace je velmi jednoduchá a nevyžaduje profesionální nářadí, stačí štětec nebo váleček.

NEXLER Izofol Roof dodává nanesené vrstvě odolnost proti slunečnímu záření a zaručuje, že nedojde ke změně barvy a trvanlivosti.

Povrchy střech jsou vystaveny velkým teplotním změnám, takže materiál na nich položený je vystaven smršťování a roztahování. NEXLER Izofol Roof .je vysoce flexibilní, přizpůsobuje se změnám, a tím zajišťuje vodotěsnost střešní krytiny

Dostupné barvy / farby:

7024	7040	8016	3013	9003
grafitová	sivá / šedá	hnedá / hnědá	červená	biela / bílá



Spotreba / Spotřeba	0,15 - 0,6 kg/m² / vrstva
Počet vrstiev / Počet vrstev	minimálne 2 (odporúčané 3) / minimálně 2 (doporučené 3)
Teplota spracovania / Teplota zpracování	od +5°C do +30°C
Prestávky medzi nanášaním / Přestávky mezi vrstvami	cca. 12 hod.
Dostupné farby / Dostupné barvy	biela, červená, grafitová, sivá, hnedá / bílá, červená, grafitová, šedá, hnědá
Dostupné balenia / Dostupné balení	10 kg, 25 kg

ĽAHKÁ APLIKÁCIA
JEDNODUCHÁ APLIKACE

VEĽMI DOBRÉ KRYCIE VLASTNOSTI
VELMI DOBRÉ KRYCÍ VLASTNOSTI

ODOLNÝ VOČI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM A UV ŽIARENIU
ODOLNÝ VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM A UV ZÁŘENÍ

PREMOSŤUJÚCI TRHLINY
PŘEMOSŤUJE TRHLINY


ELASTICKÝ
PRUŽNÝ

TESTY A SPÔSOB APLIKÁCIE
TESTY A ZPŮSOB APLIKACE


Reakcia na oheň / Reakce na oheň	trieda E / třída E	
Hrúbka / Tloušťka	ca. 2,7 mm	
Odolnosť proti stekaniu pri teplote 90°C / Odolnost proti stékání při tepl. 90°C	≤ 2 mm	
	Pozdĺžne / Podélně	Priečne / Příčně
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	> 600 (N/5cm)	> 400 (N/5cm)
Odolnosť proti roztrhnutiu (klincom) / Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku)	≥ 100 N	
Obsah asfaltu / Obsah asfaltu	> (959 ± 150) g/m²	
Odolnosť voči UV žiareniu / Odolnost vůči UV záření	Pozitívny výsledok / Pozitivní výsledek	
Nasiakavosť / Nasákavost	< 2%	
Priľnavosť posypu / Přilnavost posypu	≤ 2,5 g	
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky	neobsahuje azbest ani zložky uhoľného dechtu / neobsahuje azbest ani složky uhelného dehtu	

Dostupné farby:
Dostupné barvy:





množstvo v balení: 3,00 m2
množství v balení:



množstvo v balení: 3,00 m2
množství v balení:

Asfaltové šindle 800mm

Vlastnosti:
Vďaka svojej flexibilite sa šindle môžu používať na strechách so zložitými tvarmi. Možno ich použiť aj na strechy s veľmi veľkým sklonom.

Jednoduchá montáž:
Technológia pokládky šindľov nie je zložitá. Práca je rýchla a efektívna. Nie sú potrebné plynové horáky a jedná sa o vynikajúci materiál pre samomontáž.

Nízke náklady:
Cena krytiny je priaznivejšia ako cena plechovej krytiny alebo keramickej škridly, pričom sa zachováva vysoká estetika a odolnosť izolácie.

Malé množstvo odpadu:
Šindle sa skladajú z praktických malých modulov, takže aj na strechách so zložitými tvarmi je množstvo odpadu nízke.

Tichá strecha:
Asfaltové zmesi použité pri výrobe šindľov majú tlmiaci účinok, takže ani v prípade lejaku alebo krupobitia nedochádza k duneniu, s ktorým sa stretávame pri plechových strešných krytinách.

Jednoduchá preprava:
Keďže šindle sú výrazne ľahšie ako škridle, manipulácia s nimi na stavbe je pohodlnejšia, práce idú rýchlejšie a doprava je lacnejšia.

Nízka hmotnosť:
Asfaltové šindle sú veľmi ľahké, čo odľahčuje zaťaženie krovov. Skvele sa hodia na rekonštrukcie a renovácie, pri ktorých je hmotnosť mimoriadne dôležitá.

Vysoká estetika:
Šindle sú dostupné v rôznych farbách a tvaroch, takže si môžete zaobstarať vysoko estetickú, originálnu krytinu.

Asfaltové šindele 800mm

Vlastnosti:
Díky své pružnosti se šindele používají i na střechách složitých tvarů. Lze je použít i na střechách s velmi vysokými úhly sklonu. Je nutné dodržení správného montážního postupu.

Jednoduchá montáž:
Technologie pokládky šindelů není komplikovaná. Práce probíhají rychle a efektivně. Není nutné používat plynové hořáky, je to výborný materiál pro svépomocnou montáž.

Nízké náklady:
Cena je příznivější než v případě plechových tašek nebo keramických tašek při zachování vysoké estetiky a životnosti izolace.

Malé množství odpadu:
Šindele se skládají z praktických malých rozměrů, díky čemuž je i na střechách složitých tvarů, množství odpadu malé.

Tichá střecha:
Živičné materiály používané při výrobě šindelů mají schopnost tlumit zvuk, takže ani při lijáku nebo krupobití není uvnitř domu slyšet dunění, které vzniká u plechových střešních tašek.

Snadná přeprava:
Jelikož jsou šindele mnohem lehčí než střešní tašky, manipulace na místě je pohodlnější, práce rychlejší a doprava levnější.

Nízká hmotnost:
Šindele svou nízkou hmotností nezatěžují krov a statiku budovy. Jsou ideální pro rekonstrukce a renovace, kde je hmotnost obzvláště důležitá.

Vysoká estetika:
Šindele jsou k dispozici v různých barvách a tvarech, díky kterým získáte originální, vysoce estetickou krytinu.

Bobrovka
Bobrovka



Hexagonal
Trapéz



Záruka 14 let ročná

SPÔSOB APLIKÁCIE
ZPŮSOB APLIKACE

Vrchné asfaltové pásy / Vrchní asfaltové pásy

		Rozmery [m]	Vrchná / Horní povrchová úprava	Hrúbka / Tloušťka Gramáž
1	PREMIUM PYE PV250 S56H	5 x 1	oceľovo / ocelově šedý	5,6 (±0,2) mm
2	PREMIUM PYE PV250 S53H	5 x 1	závisí na verzii	5,3 (±0,2) mm
3	PREMIUM PYE PV200 S40H	6 x 1	oceľovo / ocelově šedý	4,0 (±0,2) mm
4	PJ PYE PV250 S53H	5 x 1	oceľovo / ocelově šedý	5,3 mm (±10%)
5	PJ PYE PV250 S52H	6 x 1	oceľovo / ocelově šedý	5,2 mm (±10%)
6	PREMIUM PYE PV 40-15H	7,5 x 1	oceľovo / ocelově šedý	4,0 kg (±0,25kg)
7	ULTIMAX PYE PV 45H	7,5 x 1	oceľovo / ocelově šedý	4,5 kg (±0,25kg)
8	ULTIMAX PYE PV 40H	7,5 x 1	oceľovo / ocelově šedý	4,0 kg (±0,25kg)
9	MEDIUM PYE PV250 S52H	6 x 1	oceľovo / ocelově šedý	5,2 mm (±15%)
10	MEDIUM PYE PV 40H	7,5 x 1	šedý	4,0 kg (±0,25kg)
11	STANDARD V60 S42H	7,5 x 1	šedý	4,2 mm (±15%)
12	STANDARD V S42H	7,5 x 1	oceľovo / ocelově šedý	4,2 mm (±15%)
13	STANDARD V 35H	10 x 1	oceľovo / ocelově šedý	3,5 (±0,2) mm

Podkladové asfaltové pásy / Podkladní asfaltové pásy

1	PREMIUM PYE PV250 S48	5 x 1	jemnozrnný	4,8 (±0,2) mm
2	PREMIUM PYE PV200 S40	7,5 x 1	jemnozrnný	4,0 (±0,2) mm
3	PREMIUM PYE G200 S40	5 x 1	jemnozrnný	4,0 (±0,2) mm
4	PREMIUM PYE PV200 S30 FF	10 x 1	fólia / fólie	3,0 (±0,2) mm
5	PREMIUM PYE PV180 S40	7,5 x 1	jemnozrnný	4,0 (±0,2) mm
6	PREMIUM PYE PV160 S30	7,5 x 1	jemnozrnný	3,0 (±0,2) mm
7	PJ PYE PV200 S40	7,5 x 1	jemnozrnný	4,0 mm (±10%)
8	PJ PYE PV200 S40 FF	7,5 x 1	fólia / fólie	4,0 mm (±10%)
9	PREMIUM PYE PV 30-15	10 x 1	jemnozrnný	3,0 kg (±0,25kg)
10	MEDIUM PYE PV200 S40	7,5 x 1	jemnozrnný	4,0 mm (±10%)
11	ULTIMAX PYE PV 50	7,5 x 1	jemnozrnný	5,0 kg (±0,25kg)
12	ULTIMAX PYE PV 35	7,5 x1	jemnozrnný	3,5 kg (±0,25kg)
13	ULTIMAX PYE PV 35 FF	10 x1	fólia / fólie	3,5 kg (±0,25kg)
14	ULTIMAX PYE G200 S25	10 x 1	jemnozrnný	2,5 (±0,2) mm
15	ULTIMAX PYE PV 30	10 x 1	jemnozrnný	3,0 kg (±0,25kg)
16	MEDIUM PYE G200 S40	7,5 x1	jemnozrnný	4,0 mm (±10%)
17	MEDIUM PYE PV 30	10 x 1	jemnozrnný	3,0 kg (±0,25kg)
18	BIT G200 S4,0	5 x 1	jemnozrnný	4,0 mm (±0,2%)
19	STANDARD V60 S35	10 x 1	jemnozrnný	3,5 mm (±15%)
20	STANDARD V60 S30	10 x 1	jemnozrnný	3,0 mm (±15%)
21	STANDARD V S30	10 x 1	jemnozrnný	3,0 mm (±15%)
22	STANDARD V 25	15 x 1	jemnozrnný	2,5 kg (±0,25kg)

Špeciálne asfaltové pásy / Speciální asfaltové pásy

1	One	5 x 1	oceľovo / ocelově šedý	5,3 (±0,2) mm
2	Green Roof PYE PV250 S50	5,5 x 1	oceľovo / ocelově šedý	5,0 (±0,2) mm
3	Green Roof PYE PV200 S42	5,5 x 1	oceľovo / ocelově šedý	4,2 (±0,2) mm
4	Most +	10 x 1 / 45 x 1	oceľovo / ocelově šedý	≥ 5,0 mm
5	Parking+	10 x 1	oceľovo / ocelově šedý	5,5 (±0,5) mm
6	Renovation	5 x 1	oceľovo / ocelově šedý	5,3 (±0,2) mm
7	Protection	5 x 1	oceľovo / ocelově šedý	5,2 (±0,2) mm
8	Plan PYE G200 S30 SP	10 x 1	fólia / fólie	3,0 (±0,5) mm
9	Stick	10 x 1	fólia / fólie	2,5 (±0,2) mm
10	Top S42 SP	5 x 1	oceľovo / ocelově šedý	4,2 (±0,2) mm
11	Membrana SP	15 x 1	fólia / fólie z HDPE	1,5 (±0,2) mm
12	Alu Aquastoper SP	5 x 1	jemnozrnný	1,5 (±0,2) mm
13	Alu S40	7,5 x 1	jemnozrnný	4,0 mm (±15%)
14	Alu S35	7,5 x 1	jemnozrnný	3,5 (±0,2) mm
15	Thermostick	10 x 1	lepidlo s PE fóliou / fólií	2,5 (±0,2) mm
16	Optimax PV	20 x 1	jemnozrnný	1,1kg (±10%)
17	PREMIUM PYE PV250 S53H (0,5m)	5 x 0,5	oceľovo / ocelově šedý	5,3 (±0,2) mm
18	Stick (0,5m)	10 x 0,5	fólia / fólie	2,5 (±0,2) mm
19	PJ PYE PV200 S40 (0,5m)	7,5 x 0,5	jemnozrnný	4,0 mm (±10%)
20	Fundament	0,25 / 0,33 / 0,5 x 1m	jemnozrnný	2,0 (±0,2) mm

Tradičné/í asfaltové pásy

1	Super roof 20	10 x 1	červený / čierny/černý	2,6 (±0,3) mm
2	Super Roof Stick	5 x 0,5	červený / čierny/černý	2,6 (±0,3) mm
3	W400	15 x 1	bridlicový / břidličnı posyp	2,0kg (±15%)
4	P 64/1200	15 x 1	jemnozrnný	2,3kg (±15%)
5	P333-I	15 x 1	jemnozrnný	2,0kg (±15%)
6	I333	20 x 1	-	0,63kg (±15%)

	Nosná vložka	Pevnost v tahu	Typ asfaltu,Pružnosť / Ohebnost	Klasifikácia horľavosti Požární klasifikace	Záruka
1	polyesterové rúno / rouno	1200/900	mod. SBS, -25	REI, NRO	17
2	polyesterové rúno / rouno	1200/900	mod. SBS, -25	REI, NRO	17
3	polyester + skl. vlákno	850/600	mod. SBS, -20	REI, NRO	10
4	polyesterové rúno / rouno	900/700	mod. SBS, -20	REI, NRO	11
5	polyester + skl. vlákno	700/500	mod. SBS, -20	REI, NRO	10
6	polyester + skl. vlákno	600/400	mod. SBS, -15	REI, NRO	8
7	polyester + skl. vlákno	600/400	mod. SBS, -10	REI, NRO	6
8	polyester + skl. vlákno	600/400	mod. SBS, -10	REI, NRO	6
9	polyester + skl. vlákno	700/500	mod. SBS, -5	REI, NRO	8
10	polyester + skl. vlákno	600/400	mod. SBS, -5	REI, NRO	6
11	sklená / skelná rohož	550/300	oxidovaný, 0	REI, NRO	4
12	sklená / skelná rohož	500/300	oxidovaný, 0	REI, NRO	2
13	sklená / skelná rohož	500/300	oxidovaný, 0	REI NRO	2

1	polyesterové rúno / rouno	1200/900	mod. SBS, -25	REI, NRO	16
2	polyester + skl. vlákno	900/700	mod. SBS, -25	REI, NRO	16
3	tkanina szklana	1500/2900	mod. SBS, -20	REI, NRO	13
4	polyesterové rúno / rouno	850/600	mod. SBS, -20	REI, NRO	12
5	polyesterové rúno / rouno	850/550	mod. SBS, -15	REI, NRO	10
6	polyesterové rúno / rouno	750/500	mod. SBS, -15	REI, NRO	9
7	polyester + skl. vlákno	700/500	mod. SBS, -20	REI, NRO	9
8	polyester + skl. vlákno	800/600	mod. SBS, -20	REI, NRO	14
9	polyester + skl. vlákno	600/400	mod. SBS, -15	REI, NRO	8
10	polyesterové rúno / rouno	850/650	mod. SBS, -5	REI, NRO	7
11	polyester + skl. vlákno	600/400	mod. SBS, -10	REI, NRO	8
12	polyester + skl. vlákno	600/400	mod. SBS, -10	REI, NRO	6
13	polyester + skl. vlákno	600/400	mod. SBS, -10	REI, NRO	6
14	sklená / skelná tkanina	1500/2900	mod. SBS, -10	REI, NRO	11
15	polyester + skl. vlákno	600/400	mod. SBS, -10	REI, NRO	6
16	sklená / skelná tkanina	1300/2500	mod. SBS, -5	REI, NRO	5
17	polyester + skl. vlákno	600/400	mod. SBS, -5	REI, NRO	6
18	sklená / skelná tkanina	1500/2800	oxidovaný, 0	REI, NRO	11
19	sklená / skelná rohož	550/300	oxidovaný, 0	REI, NRO	8
20	sklená / skelná rohož	550/300	oxidovaný, 0	REI, NRO	3
21	sklená / skelná rohož	500/300	oxidovaný, 0	REI, NRO	2
22	sklená / skelná rohož	500/300	oxidovaný, 0	REI NRO	2

1	polyester + skl. vlákno	1200/850	mod. SBS, -20	REI, NRO	15
2	polyesterové rúno / rouno	1100/900	mod. SBS, -20	REI, NRO	25
3	polyester + skl. vlákno	850/550	mod. SBS, -20	REI, NRO	20
4	polyesterové rúno / rouno	1250/950	mod. SBS, -20	REI, NRO	12
5	polyesterové rúno / rouno	1250/950	mod. SBS, -20	REI, NRO	12
6	polyesterové rúno / rouno	1100/900	mod. SBS, -20	REI, NRO	10
7	polyesterové rúno / rouno	1100/900	mod. SBS, -25	REI, NRO	18
8	sklená / skelná tkanina	1500/2900	mod. SBS, -20	REI, NRO	16
9	sklená / skelná rohož	450/300	mod. SBS, -20	REI, NRO	12
10	polyester + skl. vlákno	1000/750	mod. SBS, -20	REI, NRO	12
11	-	200/200	mod. SBS, -20	-	15
12	sklená / skelná rohož. + hliník	500/300	mod. SBS, -20	REI, NRO	15
13	sklená / skelná rohož + hliník	500/300	oxidovaný, 0	REI, NRO	8
14	sklená / skelná rohož + hliník	500/300	oxidovaný, 0	REI, NRO	7
15	polyester + skl. vlákno	600/450	mod. SBS, -10	REI, NRO	9
16	polyesterové rúno / rouno	450/350	mod. SBS, -25	-	3
17	polyesterové rúno / rouno	1200/900	mod. SBS, -25	REI, NRO	17
18	sklená / skelná rohož	450/300	mod. SBS, -20	REI, NRO	12
19	polyester + skl. vlákno	700/500	mod. SBS, -20	REI, NRO	9
20	sklená / skelná rohož	500/300	oxidovaný, 0	-	rovná se životnosti budovy

1	polyester + skl. vlákno	600/400	mod. SBS, -20	-	15
2	polyester + skl. vlákno	600/400	mod. SBS, -20	-	15
3	handrová / hadrová lepenka	500/350	oxidovaný, 0	-	1
4	sklená / skelná rohož	500/300	oxidovaný, 0	-	1
5	handrová / hadrová lepenka	500/400	oxidovaný, 0	-	1
6	handrová / hadrová lepenka	500/400	oxidovaný, 0	-	1

nexler® new generation of waterproofing

NEXLER sp. z o.o.
www.nexler.com
ul. Łużycka 6
81-537 Gdynia
Poland

KONTAKT
export@nexler.com
mon. - fri. 8:00 - 16:00