

Kontrolní a zkušební plán

II/101 Dolní Břežany - Zbraslav

Název stavby	II/101 Dolní Břežany - Zbraslav
Stavební objekt	SO 251.2 - Opěrné zdi
Technologická část	Monolitické betonové konstrukce

	Jméno a příjmení, funkce	Podpis a datum
Vypracoval za Zhotovitele:	Ing. Renáta Vrtílková, technolog	
Schválil za Zhotovitele:	Ing. Jan Ševc, vedoucí technolog oblast ZÁPAD	
Schválil za Zhotovitele:	Ladislav Šebek, výrobní náměstek	
Kontroloval a odsouhlasil za Objednatele:	Ing. Xuan Hoang Do	

Konstrukce				Základy						
Materiál				C 30/37 XF2; Dmax 22 mm; S4	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup
Objem [m³]	-	-	-	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost						
3 695,6	-	-	-	Čerstvý beton - konzistence	min. 160 mm max. 210 mm ± 10 mm tolerance	1x první dodávka + každých 25 m³ + poznámka 1)	viz přehled	ČSN EN 206+A2-tab.21 TKP 18-tab. 18-3, 18-5	laboratoř	protokol
				Čerstvý beton - objemová hmotnost	max ± 4 % od ITT			TKP 18-tab. 18-3, 18-5		
				Čerstvý beton - obsah vzduchu	min. 2,5 % max. 6,0 %			TKP 18-tab. 18-3, 18-5		
				Čerstvý beton - teplota	min. 5 °C max. 27 °C			ČSN P 73 2404-ed.2-tab.22 TKP 18-tab. 18-3, 18-5		
				Ztvrdlý beton - pevnost v tlaku (28 dní)	min. 33 MPa min. prům. 41 MPa	1 těleso na každých 50 m³, minimálně však 3 tělesa na den betonáže nebo na konstrukční prvek nebo část konstrukce	viz přehled	ČSN EN 206+A2-8.2.1.3.1 ČSN EN 206+A2-8.2.1.3.2 TKP 18-tab. 18-3, 18-5	laboratoř	protokol
				Ztvrdlý beton - objemová hmotnost	max ± 4 % od ITT					
				Ztvrdlý beton - odolnost proti CHRL (28 dní)	max. 1 250 g/m²					
Pozn.: 1) Vždy z následující dodávky po dodávce s hodnotou v přípustných tolerancích, ale mimo stanovené meze (min. nebo max.). Vždy při zkoušce obsahu vzduchu, výrobě zkušebních těles a při pochybnostech, vzniklých z vizuálního posouzení.										

Technologická část				Dřík						
Materiál				C 30/37 XF4; Dmax 22 mm; S4	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup
Objem [m³]	-	-	-	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost						
3 225,0	-	-	-	Čerstvý beton - konzistence	min. 160 mm max. 210 mm ± 10 mm tolerance	1x každá dodávka	viz přehled	ČSN EN 206+A2-tab.21 TKP 18-tab. 18-3, 18-5	laboratoř	protokol
				Čerstvý beton - objemová hmotnost	max ± 4 % od ITT			TKP 18-tab. 18-3, 18-5		
				Čerstvý beton - obsah vzduchu	min. 3,5 % max. 7,0 %			TKP 18-tab. 18-3, 18-5		
				Čerstvý beton - teplota	min. 5 °C max. 27 °C			ČSN P 73 2404-ed.2-tab.22 TKP 18-tab. 18-3, 18-5		
				Ztvrdlý beton - pevnost v tlaku (28 dní)	min. 33 MPa min. prům. 41 MPa	1 těleso na každých 50 m³, minimálně však 3 tělesa na den betonáže nebo na konstrukční prvek nebo část konstrukce	viz přehled	ČSN EN 206+A2-8.2.1.3.1 ČSN EN 206+A2-8.2.1.3.2 TKP 18-tab. 18-3, 18-5	laboratoř	protokol
				Ztvrdlý beton - objemová hmotnost	max ± 4 % od ITT					
				Ztvrdlý beton - odolnost proti CHRL (28 dní)	max. 1 000 g/m²	1x 450 m³ / min. 1 x týdně	viz přehled	TKP 18-tab. 18-3, 18-5	laboratoř	protokol

Konstrukce	Materiál	Kontrolovaná vlastnost	Zed' 2		Zed' 3		Zed' 4		Zed' 5		Zed' 6		Zed' 7	
			Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek
Základy	C30/37 XF2; Dmax 22,S4	Čerstvý beton - konzistence	144,4	min. 6	446,48	min. 18	min. 16	399,31	154,05	min. 7	686,02	min. 28	39,505	min. 2
		Čerstvý beton - objemová hmotnost												
		Čerstvý beton obsah vzduchu												
		Čerstvý beton - teplota												
		Ztvrdlý beton - pevnost v tlaku (28 dní)	min. 3	min. 9	min. 8	min. 4	min. 14	min. 3						
		Ztvrdlý beton - objemová hmotnost												
		Ztvrdlý beton - odolnost proti CHRL (28 dní)							min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 2	min. 1
Dřík	C30/37 XF4; Dmax 22,S4	Čerstvý beton - konzistence	133,7	min. 20	344,54	min. 50	min. 45	112,57	min. 17	590,75	min. 85	20,075	min. 3	
		Čerstvý beton - objemová hmotnost												
		Čerstvý beton obsah vzduchu												
		Čerstvý beton - teplota												
		Ztvrdlý beton - pevnost v tlaku (28 dní)	min. 3	min. 7	min. 7	min. 3	min. 12	min. 3						
		Ztvrdlý beton - objemová hmotnost												
		Ztvrdlý beton - odolnost proti CHRL (28 dní)							min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 2	min. 1

Konstrukce	Materiál	Kontrolovaná vlastnost	Zed' 8		Zed' 9		Zed' 10		Zed' 12		Zed' 13		Zed' 14	
			Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek
Základy	C30/37 XF2; Dmax 22,S4	Čerstvý beton - konzistence	49,374	min. 2	59,708	48,32	min. 2	206,75	min. 9	82,505	min. 4	71,968	min. 3	
		Čerstvý beton - objemová hmotnost												
		Čerstvý beton obsah vzduchu												
		Čerstvý beton - teplota		min. 3	min. 3	min. 3	min. 5	min. 3	min. 1	min. 3				
		Ztvrdlý beton - pevnost v tlaku (28 dní)												
		Ztvrdlý beton - objemová hmotnost												
		Ztvrdlý beton - odolnost proti CHRL (28 dní)									min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Dřík	C30/37 XF4; Dmax 22,S4	Čerstvý beton - konzistence	32,496	min. 5	27,844	41,135	min. 6	143,18	min. 21	106,89	min. 16	51,22	min. 8	
		Čerstvý beton - objemová hmotnost												
		Čerstvý beton obsah vzduchu												
		Čerstvý beton - teplota		min. 3	min. 3	min. 3	min. 3	min. 3	min. 3	min. 1	min. 3			
		Ztvrdlý beton - pevnost v tlaku (28 dní)												
		Ztvrdlý beton - objemová hmotnost												
		Ztvrdlý beton - odolnost proti CHRL (28 dní)										min. 1	min. 1	min. 1

Konstrukce	Materiál	Kontrolovaná vlastnost	Zed' 15		Zed' 16		Zed' 17		Zed' 18		Zed' 19		Zed' 21	
			Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek
Základy	C30/37 XF2; Dmax 22,S4	Čerstvý beton - konzistence	104,43	min. 5	188,43	41,466	min. 2	73,841	min. 3	98,693	min. 4	66,755	min. 3	
		Čerstvý beton - objemová hmotnost												
		Čerstvý beton obsah vzduchu												
		Čerstvý beton - teplota												
		Ztvrdlý beton - pevnost v tlaku (28 dní)	min. 3	min. 4	min. 3	min. 3	min. 3	min. 3						
		Ztvrdlý beton - objemová hmotnost												
		Ztvrdlý beton - odolnost proti CHRL (28 dní)							min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	
Dřík	C30/37 XF4; Dmax 22,S4	Čerstvý beton - konzistence	74,246	min. 11	108,4	31,931	58,31	min. 9	77,029	min. 12	95,298	min. 14		
		Čerstvý beton - objemová hmotnost												
		Čerstvý beton obsah vzduchu												
		Čerstvý beton - teplota												
		Ztvrdlý beton - pevnost v tlaku (28 dní)	min. 3	min. 3	min. 3	min. 3	min. 3	min. 3						
		Ztvrdlý beton - objemová hmotnost												
		Ztvrdlý beton - odolnost proti CHRL (28 dní)							min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	

Konstrukce	Materiál	Kontrolovaná vlastnost	Zed' 22		Zed' 23		Zed' 24		Zed' 25	
			Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek
Základy	C30/37 XF2; Dmax 22,S4	Čerstvý beton - konzistence	216,56	min. 9	min. 14	61,655	min. 3	112,98	min. 5	
		Čerstvý beton - objemová hmotnost								
		Čerstvý beton obsah vzduchu								
		Čerstvý beton - teplota		min. 5	min. 7		min. 3			min. 3
		Ztvrdlý beton - pevnost v tlaku (28 dní)								
		Ztvrdlý beton - objemová hmotnost								
		Ztvrdlý beton - odolnost proti CHRL (28 dní)								
Dřík	C30/37 XF4; Dmax 22,S4	Čerstvý beton - konzistence	226,57	min. 33	min. 71	85,852	min. 13	85,852	min. 9	
		Čerstvý beton - objemová hmotnost								
		Čerstvý beton obsah vzduchu								
		Čerstvý beton - teplota		min. 5	min. 10		min. 3		min. 3	
		Ztvrdlý beton - pevnost v tlaku (28 dní)								
		Ztvrdlý beton - objemová hmotnost								
		Ztvrdlý beton - odolnost proti CHRL (28 dní)								min. 1