

Kontrolní a zkušební plán

II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů

Název stavby	II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů
Stavební objekt	SO 101 - Silnice II/603 úsek 1- intravilán
Technologická část	Komunikace

	Jméno a příjmení, funkce	Podpis a datum
Vypracoval za Zhotovitele:	Ing. Renáta Vrtílková, technolog	
Schválil za Zhotovitele:	Petr Tůma, stavbyvedoucí	
Kontroloval a odsouhlasil za Objednatele:		

Technologická část				Asfaltové hutněné vrstvy							
Konstrukce				Ložní vrstva							
Materiál				ACL 22 S PMB 25/55-65	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup	
Množství [t]	Plocha [m ²]	Délka [bm]	TL [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost							
3 688	24 584	2 975	0,060	Zrnitost směsi	shoda s ČSN 73 6121	1x	1 500 t	3	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Obsah pojiva	± 0,6 % od ITT	1x	1 500 t	3	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Mezerovitost směsi	min. 3,0 % max. 7,0 %	1x	1 500 t	3	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Vývrt - mezerovitost vrstvy	min. 3,0 % max. 8,0 %	1x	1 500 m ² min. 2x	17	ČSN 73 6121-tab.13 ČSN 73 6121-tab.14	laboratoř	protokol
				Vývrt - míra zhutnění vrstvy	min. 96 %						
				Vývrt - tloušťka vrstvy	minimálně 48 mm průměrně 54 mm						
				Vývrt - spojení vrstev	min. 5,3 kN						
Technologická část				Asfaltové hutněné vrstvy							
Konstrukce				Obrusná vrstva							
Materiál				ACO 11 + PMB 45/80-65	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup	
Množství [t]	Plocha [m ²]	Délka [bm]	TL [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost							
2 434	24 343	1 940	0,040	Zrnitost směsi	shoda s ČSN 73 6121	1x	700 t	4	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Obsah pojiva	± 0,5 % od ITT	1x	700 t	4	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Mezerovitost směsi	min. 2,0 % max. 5,0 %	1x	700 t	4	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Vývrt - mezerovitost vrstvy	min. 2,0 % max. 6,0 %	1x	3 000 m ² min. 2x	9	ČSN 73 6121-tab.13 ČSN 73 6121-tab.14	laboratoř	protokol
				Vývrt - míra zhutnění vrstvy	min. 96 %						
				Vývrt - tloušťka vrstvy	min. prům. 98 % minimálně 32 mm průměrně 36 mm						
				Vývrt - spojení vrstev	min. 6,7 kN						
				Nerovnost povrchu - podélná	max. 5 mm	1x	jízdní pruh	min. 1	ČSN 73 6121-tab.16	laboratoř	protokol
				Nerovnost povrchu - příčná	max. 5 mm	1x	40 bm	49	ČSN 73 6121-tab.16	laboratoř	protokol
Pozn.: Při lokálních výměnách a na místních komunikacích v místech s povrchovými znaky inženýrských sítí je požadavek na podélnou a příčnou nerovnost max. 8 mm.											