

Kontrolní a zkušební plán

II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů

Název stavby	II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů
Stavební objekt	SO 106 - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa
Technologická část	Komunikace

	Jméno a příjmení, funkce	Podpis a datum
Vypracoval za Zhotovitele:	Ing. Renáta Vrtílková, technolog	
Schválil za Zhotovitele:	Petr Tůma, stavbyvedoucí	
Kontroloval a odsouhlasil za Objednatele:		

Technologická část				Zemní práce								
Konstrukce				Aktivní zóna / zemní pláš								
Materiál				Upravená zemina		Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup	
Objem [m³]	Plocha [m²]	Délka [m]	Tloušťka [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost								
1 011	2 021	170	0,500	Průkazní zkouška		dle ČSN 73 6133 a TP 94	1x	stavba	1	TKP 4 ČSN 73 6133-9 TP 94	laboratoř	ITT
				Modul přetvárnosti (E _{def,2})		min. 60 MPa	1x	100 bm	2	ČSN 73 6133-tab.11	laboratoř	protokol
				Poměr modulů přetvárnosti (E _{def,2} /E _{def,1})		max. 2,5 -						
Technologická část				Nestmelené podkladní vrstvy								
Konstrukce				Spodní podkladní vrstva - šterkodrt'								
Materiál				ŠD fr. 0/32 mm		Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup	
Objem [m³]	Plocha [m²]	Délka [bm]	TI. [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost								
242	1 616	170	0,150	Zrnitost a obsah jemných částic		dle ITT	1x	stavba	1	ČSN 73 6126-1-tab.4,6	výrobce	protokol
				Modul přetvárnosti (E _{def,2})		min. 80 MPa	1x	1 500 m²	2	ČSN 73 6126-1-tab.7	laboratoř	protokol
				Poměr modulů přetvárnosti (E _{def,2} /E _{def,1})		max. 2,5						
Technologická část				Stmelené podkladní vrstvy								
Konstrukce				Recyklovaná vrstva								
Materiál				RS CA		Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup	
Množství [t]	Plocha [m²]	Délka [bm]	TI. [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost								
554	1 482	170	0,170	Průkazní zkouška		dle PD a ČSN 73 6147	1x	stavba	1	ČSN 73 6147-tab.6	laboratoř	protokol
				Modul přetvárnosti (E _{def,2})		TDZ III min. 130 MPa	1x	2 000 m² min. 2 x	2	ČSN 73 6147-tab.8	laboratoř	protokol
Technologická část				Asfaltové hutněné vrstvy								
Konstrukce				Podkladní vrstva								
Materiál				ACP 16 S 50/70		Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup	
Množství [t]	Plocha [m²]	Délka [bm]	TI. [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost								
210	1 401	170	0,060	Zrnitost směsi		shoda s ČSN 73 6121	1x	1 500 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Obsah pojiva		± 0,5 % od ITT	1x	1 500 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Mezerovitost směsi		min. 3,0 % max. 9,0 %	1x	1 500 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Vývrt - mezerovitost vrstvy		min. 3,0 % max. 10,0 %	1x	1 500 m² min. 2x	2	ČSN 73 6121-tab.13	laboratoř	protokol
				Vývrt - míra zhutnění vrstvy		min. 96 % prům. 98 %						
				Vývrt - tloušťka vrstvy		minimálně 48 mm průměrně 54 mm						

Technologická část				Asfaltové hutněné vrstvy							
Konstrukce				Ložní vrstva							
Materiál				ACL 22 S PMB 25/55-65	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup	
Množství [t]	Plocha [m ²]	Délka [bm]	TL [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost							
206	1 374	170	0,060	Zrnitost směsi	shoda s ČSN 73 6121	1x	1 500 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Obsah pojiva	± 0,6 % od ITT	1x	1 500 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Mezerovitost směsi	min. 3,0 % max. 7,0 %	1x	1 500 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Vývrt - mezerovitost vrstvy	min. 3,0 % max. 8,0 %	1x	1 500 m ² min. 2x	2	ČSN 73 6121-tab.13 ČSN 73 6121-tab.14	laboratoř	protokol
				Vývrt - míra zhutnění vrstvy	min. 96 %						
				Vývrt - tloušťka vrstvy	minimálně 48 mm průměrně 54 mm						
				Vývrt - spojení vrstev	min. 5,3 kN						
Technologická část				Asfaltové hutněné vrstvy							
Konstrukce				Obrusná vrstva							
Materiál				ACO 11 + PMB 45/80-65	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup	
Množství [t]	Plocha [m ²]	Délka [bm]	TL [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost							
136	1 360	110	0,040	Zrnitost směsi	shoda s ČSN 73 6121	1x	700 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Obsah pojiva	± 0,5 % od ITT	1x	700 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Mezerovitost směsi	min. 2,0 % max. 5,0 %	1x	700 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Vývrt - mezerovitost vrstvy	min. 2,0 % max. 6,0 %	1x	3 000 m ² min. 2x	2	ČSN 73 6121-tab.13 ČSN 73 6121-tab.14	laboratoř	protokol
				Vývrt - míra zhutnění vrstvy	min. 96 %						
				Vývrt - tloušťka vrstvy	min. prům. 98 % minimálně 32 mm průměrně 36 mm						
				Vývrt - spojení vrstev	min. 6,7 kN						
				Nerovnost povrchu - podélná	max. 5 mm	1x	jízdní pruh	min. 1	ČSN 73 6121-tab.16	laboratoř	protokol
				Nerovnost povrchu - příčná	max. 5 mm	1x	40 bm	3	ČSN 73 6121-tab.16	laboratoř	protokol
Pozn.: Při lokálních výměnách a na místních komunikacích v místech s povrchovými znaky inženýrských sítí je požadavek na podélnou a příčnou nerovnost max. 8 mm.											