

Kontrolní a zkušební plán

II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů

Název stavby	II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů
Stavební objekt	SO 106 - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek
Technologická část	Komunikace

	Jméno a příjmení, funkce	Podpis a datum
Vypracoval za Zhotovitele:	Ing. Renáta Vrtílková, technolog	
Schválil za Zhotovitele:	Petr Tůma, stavbyvedoucí	
Kontroloval a odsouhlasil za Objednatele:		

Technologická část				Zemní práce									
Konstrukce				Aktivní zóna / zemní pláš									
Materiál				Upravená zemina		Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup		
Objem [m³]	Plocha [m²]	Délka [m]	Tloušťka [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost									
1 187	2 373	214	0,500	Průkazní zkouška		dle ČSN 73 6133 a TP 94	1x	stavba	1	TKP 4 ČSN 73 6133-9 TP 94	laboratoř	ITT	
				Modul přetvárnosti (E _{def,2})		min. 60 MPa		1x	100 bm	3	ČSN 73 6133-tab.11	laboratoř	protokol
				Poměr modulů přetvárnosti (E _{def,2} /E _{def,1})		max. 2,5 -							
Technologická část				Nestmelené podkladní vrstvy									
Konstrukce				Spodní podkladní vrstva - štěrkoдрť									
Materiál				ŠD fr. 0/32 mm		Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup		
Objem [m³]	Plocha [m²]	Délka [bm]	TI. [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost									
285	1 898	214	0,150	Zrnitost a obsah jemných částic		dle ITT	1x	stavba	1	ČSN 73 6126-1-tab.4,6	výrobce	protokol	
				Modul přetvárnosti (E _{def,2})		min. 80 MPa		1x	1 500 m²	2	ČSN 73 6126-1-tab.7	laboratoř	protokol
				Poměr modulů přetvárnosti (E _{def,2} /E _{def,1})		max. 2,5							
Technologická část				Stmelené podkladní vrstvy									
Konstrukce				Recyklovaná vrstva									
Materiál				RS CA		Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup		
Množství [t]	Plocha [m²]	Délka [bm]	TI. [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost									
651	1 741	170	0,170	Průkazní zkouška		dle PD a ČSN 73 6147	1x	stavba	1	ČSN 73 6147-tab.6	laboratoř	protokol	
				Modul přetvárnosti (E _{def,2})		TDZ III min. 130 MPa	1x	2 000 m² min. 2 x	2	ČSN 73 6147-tab.8	laboratoř	protokol	
Technologická část				Asfaltové hutněné vrstvy									
Konstrukce				Podkladní vrstva									
Materiál				ACP 16 S 50/70		Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup		
Množství [t]	Plocha [m²]	Délka [bm]	TI. [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost									
247	1 645	170	0,060	Zrnitost směsi		shoda s ČSN 73 6121	1x	1 500 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol	
				Obsah pojiva		± 0,5 % od ITT	1x	1 500 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol	
				Mezerovitost směsi		min. 3,0 % max. 9,0 %	1x	1 500 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol	
				Vývrt - mezerovitost vrstvy		min. 3,0 % max. 10,0 %	1x	1 500 m² min. 2x	2	ČSN 73 6121-tab.13	laboratoř	protokol	
				Vývrt - míra zhutnění vrstvy		min. 96 % min. prům. 98 %							
				Vývrt - tloušťka vrstvy		minimálně 48 mm průměrně 54 mm							

Technologická část				Asfaltové hutněné vrstvy							
Konstrukce				Ložní vrstva							
Materiál				ACL 22 S PMB 25/55-65	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup	
Množství [t]	Plocha [m ²]	Délka [bm]	TL [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost							
242	1 614	214	0,060	Zrnitost směsi	shoda s ČSN 73 6121	1x	1 500 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Obsah pojiva	± 0,6 % od ITT	1x	1 500 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Mezerovitost směsi	min. 3,0 % max. 7,0 %	1x	1 500 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Vývrt - mezerovitost vrstvy	min. 3,0 % max. 8,0 %	1x	1 500 m ² min. 2x	2	ČSN 73 6121-tab.13 ČSN 73 6121-tab.14	laboratoř	protokol
				Vývrt - míra zhutnění vrstvy	min. 96 %						
				Vývrt - tloušťka vrstvy	minimálně 48 mm průměrně 54 mm						
				Vývrt - spojení vrstev	min. 5,3 kN						
Technologická část				Asfaltové hutněné vrstvy							
Konstrukce				Obrusná vrstva							
Materiál				ACO 11 + PMB 45/80-65	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup	
Množství [t]	Plocha [m ²]	Délka [bm]	TL [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost							
160	1 598	110	0,040	Zrnitost směsi	shoda s ČSN 73 6121	1x	700 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Obsah pojiva	± 0,5 % od ITT	1x	700 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Mezerovitost směsi	min. 2,0 % max. 5,0 %	1x	700 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Vývrt - mezerovitost vrstvy	min. 2,0 % max. 6,0 %	1x	3 000 m ² min. 2x	2	ČSN 73 6121-tab.13 ČSN 73 6121-tab.14	laboratoř	protokol
				Vývrt - míra zhutnění vrstvy	min. 96 %						
				Vývrt - tloušťka vrstvy	min. prům. 98 % minimálně 32 mm průměrně 36 mm						
				Vývrt - spojení vrstev	min. 6,7 kN						
				Nerovnost povrchu - podélná	max. 5 mm	1x	jízdní pruh	min. 1	ČSN 73 6121-tab.16	laboratoř	protokol
				Nerovnost povrchu - příčná	max. 5 mm	1x	40 bm	3	ČSN 73 6121-tab.16	laboratoř	protokol
Pozn.: Při lokálních výměnách a na místních komunikacích v místech s povrchovými znaky inženýrských sítí je požadavek na podélnou a příčnou nerovnost max. 8 mm.											