NGE	COMPTE RENDU D'ESSAIS MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE APPLIQUÉE AUX PRODUITS HYDROCARBONÉS (NF P 98-241-1)				VL3 - Albigny sur Saône
	DE n°	N°Chrono	N° d'affaire	Date de rédaction	
	-	19	RA L1EC	10/10/2025	

Laboratoire : Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST

1/ RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Opérateur : F. Montet
Date de l'essai : Nuit 09-10/10/2025
Couche : Roulement
Date de mise en œuvre : Nuit 09-10/10/2025
Gammadensimètre : PQI
Date du dernier calibrage : Mars 2025
Atelier de mise en œuvre : Finisseur Volvo titan P7820C, Bomag bw161ad, bomag bw120ad

Produit contrôlé : BBSG 0/10 Classe 3
N° formule : 110
Epaisseur de la couche : 5 cm
Lieu de fabrication : P2R
Section contrôlée : Avenue de la gare
Conditions météorologiques : Nuit
Profondeur de mesure : Rétrodiffusion

2/ CRITERES DE CONFORMITE

Source des critères :
Définition des critères / objectifs : 4 ≤ % de vide ≤ 8

3/ RESULTATS DES ESSAIS

Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : 2,440 g/cm³

N° Essai	N° Profils	Position			Masse volumique (g/cm³)	Compacités %	Vides %	Observations
		G	A	D				
1					2,324	95,2	4,8	
2					2,302	94,3	5,7	
3					2,269	93,0	7,0	
4					2,279	93,4	6,6	
5					2,257	92,5	7,5	
6					2,290	93,9	6,1	
7					2,260	92,6	7,4	
8					2,300	94,3	5,7	
Moyenne					**2,290**	**93,7**	**6,4**	
Pourcentage de valeurs conformes :		100,0 %						

4/ CONCLUSIONS

Contrôle

Conforme

6/ COMMENTAIRES

Nom	F. MONTET
Fonction	Technicien de laboratoire
Visa	

CODE WBS / CODE DOCUMENT À DÉFINIR