NGE	**COMPTE RENDU D'ESSAIS** **MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE** appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1) **DE n°** **19** (N°Chrono) | **RA L1EC** (N° d'affaire) | **10/10/2025** (Date de rédaction)	**VL3 -** **Albigny sur Saône**

Laboratoire : Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST

1/ RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Opérateur :	F. Montet	Produit contrôlé :		BBSG 0/10 Classe 3	
Date de l'essai :	Nuit 09-10/10/2025	N° formule :	110	Epaisseur de la couche :	5 cm
Couche :	Roulement	Lieu de fabrication :		P2R	
Date de mise en œuvre:	Nuit 09-10/10/2025	Section contrôlée :		Avenue de la gare	
Gammadensimètre :	PQI	Conditions météorologiques :		Nuit	
Date du dernier calibrage :	Mars 2025	Profondeur de mesure :		Rétrodiffusion	
Atelier de mise en œuvre :	Finisseur Volvo titan P7820C, Bomag bw161ad, bomag bw120ad				

2/ CRITERES DE CONFORMITE

Source des critères :

Définition des critères / objectifs : 4 ≤ % de vide ≤ 8

3/ RESULTATS DES ESSAIS

Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : 2,440 g/cm³

N° Essai	N° Profils	Position G	Position A	Position D	Masse volumique (g/cm³)	Compacités %	Vides %	Observations
1					2,324	95,2	4,8	
2					2,302	94,3	5,7	
3					2,269	93,0	7,0	
4					2,279	93,4	6,6	
5					2,257	92,5	7,5	
6					2,290	93,9	6,1	
7					2,260	92,6	7,4	
8					2,300	94,3	5,7	
Moyenne					**2,290**	**93,7**	**6,4**	

Pourcentage de valeurs conformes : 100,0 %

4/ CONCLUSIONS

Contrôle

Conforme

6/ COMMENTAIRES

Nom	F. MONTET
Fonction	Technicien de laboratoire
Visa	