NGE	**COMPTE RENDU D'ESSAIS** **MESURE DE LA PROFONDEUR DE MACROTEXTURE DE LA SURFACE D'UN REVETEMENT (NF EN 13036-1)** **PMT** n° **9** (Chrono) \| **RA L1EC** (N° d'affaire) \| **10/10/2025** (Date de rédaction)	**VL3 - Albigny sur Saône**

Laboratoire : Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST

1/ RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Opérateur :	F. Montet	Produit contrôlé :	BBSG 0/10 Classe 3
Date de l'essai :	Nuit 09-10/10/2025	Numéro de formule	110
Couche :	Roulement	Lieu de fabrication :	P2R
Date de mise en œuvre :	Nuit 09-10/10/2025	Epaisseur de la couche :	5 cm
Section contrôlée :	Avenue de la gare	Conditions météorologiques :	Nuit

Atelier de mise en œuvre : Finisseur Volvo titan P7820C, Bomag bw161ad, bomag bw120ad

2/ CRITERES DE CONFORMITE

Source des critères :
Définition des critères / objectifs : PMT ≥ 0.4

3/ RESULTATS DES ESSAIS

Volume de matériau utilisé: 25 000 m3 mm^3

N° essai	Profil	Position	Diamètre moyen de la tache (mm)	Profondeurs de macrotexture (mm)
1			220	0,66
2			205	0,76
3			200	0,80
4			220	0,66
5			230	0,60
6			225	0,63
7			210	0,72
8			220	0,66
Nb d'essais:		**Profondeur de macrotexture générale :**		**0,69**
8		**Pourcentage de valeurs conformes:**		**100,00**

4/ CONCLUSIONS

Contrôle

Conforme

5/ COMMENTAIRES

Nom	F. MONTET
Fonction	Technicien de laboratoire
Visa	