
Hall–Petch Relationship
Yield Strength (MPa)
300
250
200
150
100
5
10
$d^{-1/2}$ ($mm^{-1/2}$)
$\sigma_y = \sigma_0 + kd^{-1/2}$