



PLASTITEC
PLASTICOS TECNICOS
S.A.S
PRODUCTOR
NIT 860.024.986-0

CARRERA 56 No. 5C-72
PBX + 57 1 261 47 06
FAX + 57 1 262 42 08 BOGOTA
COLOMBIA
www.plastitec-sa.com

CERTIFICADO DE CALIDAD BOLSA / R-GC-046 V4		
BAG QUALITY CERTIFICATE / R-GC-046 V4		
FECHA DE FABRICACION / MANUFACTURE DATE **** ** **	CC91351	FECHA DE VENCIMIENTO / EXPIRATION DATE **** ** **

CLIENTE:	LABORATORIOS LIFE			CODIGO:	-----	ORDEN DE PRODUCCION	48799
CUSTOMER:				CODE		PRODUCTION ORDER:	
DIRECCION:	JUAN GALARZA 0E2-22 Y AV DE LA PRENSA.	TELEFONO:		CIUDAD:	QUITO	Ecuador	
DELIVERY:		PHONE:		CITY:			
ORDEN CLIENTE:	0131520	FACTURA:	43141	LISTA/REMISION:	31315	MUESTRA:	----
CUSTOM ORDER:		INVOICE:		LIST/REMISSION:		SAMPLE:	

PRODUCTO / PRODUCT	PVC BOLSA LACTATO RINGER IESS	RESULTADO: ☒ Aprobado / Passed ☐ Rechazado / Failed
CAPACIDAD / SIZE	1000mL	
LOTE # / LOT #	4827-35C07	
CANTIDAD / QUANTITY	48.000 UNIDADES	

1. MATERIALES		REFERENCIA		LOTE #		CONSECUTIVO
MATERIALS		REFERENCE		LOT NUMBER		CONSECUTIVE
1.1	FUNDA / LAY FLAT (PVC)	8835		17601-35C07		CC5616
1.2	PP FILM CTS-DW	8835		17601-35C07		CC5616
1.3	DUCTO DERECHO / RIGHT TUBE	8836		17604-35C07/17624-35C08		COS3
1.4	DUCTO IZQUIERDO / LEFT TUBE	8836		17604-35C07/17624-35C08		COS4
1.5	DUCTO CENTRAL / CENTRAL TUBE	N/A		N/A		COS5
1.6	CONECTOR / TWIST OFF CONNECTOR	8865		8865-34L20		COS6
1.7	CONECTOR / CONNECTOR	8865		8865-34L20		COS7
1.8	FOIL NEGRO / BLACK FOIL	855C		0203397		56
1.9	TINTA / INK	855C		0203397		56
2. CONTROL DIMENSIONAL		UNIDADES	PARAMETRO	RESULTADO		PROMEDIO
DIMENSIONAL CONTROL		UNITS	PARAMETER	TEST RESULT		MEAN
				MIN	MAX	
2.1	FUNDA / LAYFLAT					
2.1.1	Longitud externa / External length	mm	300 +/- 4	301	304	302.91
2.1.2	Ancho / Width	mm	120 +/- 3	119	122	120.39
2.1.3	Espesor pared doble / Double wall thickness	mm	0.7 +/- 0.05	0.65	0.75	0.70
2.1.4	Espesor pared sencilla / Single wall thickness	mm	0.35 +/- 0.03	0.32	0.37	0.35
2.2	DUCTO DERECHO / RIGHT TUBE					
2.2.1	Diámetro exterior / External Diameter	mm	8.25 +/- 0.05	8.22	8.30	8.25

1. MATERIALES		REFERENCIA		LOTE #		CONSECUTIVO
MATERIALS		REFERENCE		LOT NUMBER		CONSECUTIVE
2.2.2	Diámetro interior / Internal Diameter	mm	6.25 +/- 0.05	6.25	6.25	6.25
2.2.3	Longitud / Length	mm	16 +/- 3	14.9	18.8	16.79
2.3	DUCTO IZQUIERDO / LEFT TUBE					
2.3.1	Diámetro exterior / External Diameter	mm	8.25 +/- 0.05	8.21	8.30	8.26
2.3.2	Diámetro interior / Internal Diameter	mm	6.25 +/- 0.05	6.25	6.25	6.25
2.3.3	Longitud / Length	mm	26 +/- 3	26.3	28.6	27.49
2.4	DUCTO CENTRAL / CENTRAL TUBE					
2.4.1	Diámetro exterior / External Diameter	mm	0 +/- 0	0	0	0.00
2.4.2	Diámetro interior / Internal Diameter	mm	0 +/- 0	0	0	0.00
2.4.3	Longitud / Length	mm	0 +/- 0	0	0	0.00
2.5	SOLDADURAS / WELDS					
2.5.1	Soldadura boca / Welding Thickness top	mm	0.35 +/- 0.05	0.25	0.35	0.29
2.5.2	Soldadura cola / Welding Thickness bottom	mm	0.35 +/- 0.05	0.25	0.37	0.30
3. OTRAS PRUEBAS		NORMA INTERNA				APROBADO
OTHER TESTS		INTERNAL STANDARD				APROVED
3.1	Prueba Estallido / Burst Test	I-GC-001				☒ Ok.
3.2	Prueba Hermeticidad / Hermeticity Test	I-GC-002				☒ Ok.
3.3	Prueba Autoclave/ Autoclave Test	I-GC-026				☒ Ok.
3.4	Prueba Rasgado / Tear off test	I-GC-003				☒ Ok.
3.5	Prueba de Partículas / Particle Test	I-GC-004				☒ Ok.
3.6	Prueba de impresión / Printing Test	I-GC-005				☒ Ok.
4. OBSERVACIONES / NOTES		5. DOCUMENTOS ANEXOS / ATTACHED DOCUMENTS				
FICHA TECNICA FT-DT-0728 V13."Mantener en almacen seco, evitar el agua, la humedad alta y la luz solar; abrir la primera bolsa en la esclusa y la segunda envoltura en la sala limpia".FECHA DEL DESPACHO: MARZO _____		Wilmer A. Hernández				
		Nombre / Name		Firma autorizada / Authorized signature		