自贡中电辰光新材料有限公司

Zigong Zhongdian Chengguang New Materials Co., Ltd

产品规格书

Product specification

口、光学中	- .		
早1大久尸	To Customer:		
土心石	io custoffici.	尸	

产品名称 Product Name: PTFE 铁氟龙管

产品型号 Product model: 2.5*4 灰色半透

制定 Prepared	罗静	审核 Checked	尹莉	批准 Approved	谢坪
客户确认 Customer approval					

ISSUE/	REASON FOR CHANGE/	DR./	APPR./	DATE/
版本	更改原因	拟制	审核	日期

中电辰光

- 1.OPERATING SCOPE/适用范围
- 2.OPERATING CONDITIONS/使用条件
- 3.APPEARANCE SPECIFICATION/外观性能要求
- 4.MECHANICAL TEST/物理机械性能测试
- 5.PACKAGE REQUIRE/包装要求



1.OPERATING SCOPE/适用范围

该产品说明书适用 PTFE 铁氟龙管 2.5*4 灰色半透。

2.DIMENSIONS/规格尺寸

NO	项目	规定
2-1	内径	2.42mm~2.58mm
2-2	外径	3.92mm~4.08mm
2-3	壁厚	0.72~0.78mm

3.APPEARANCE SPECIFICATION/外观要求

NO	项目	规定
3-1	颜色	灰色半透明
3-2	毛边	表面光滑,不允许有毛边
3-3	裂纹/分层	不允许
3-4	缺胶孔内多胶	不允许
3-5	杂质/黑点/麻点/鼓包	在 10mm*10mm 的范围内只能有 2 个 0.3mm ² ≤A≤0.4mm ² ;
	(点状&线状)	在 10mm*10mm 的范围内只能有 3 个 0.2mm ² ≤A≤0.3mm ²
3-6	刮花/碰伤	在 10mm*10mm 的范围内,管子表面可接受 2 条 W≤0.10 和
		L≤2.0m 或者 W≤0.03mm 和 L≤10.0mm
3-7	表面线条(模痕)	在 10mm*10mm 管弧表面可接受 2 条 W≤0.20mm 和 L≤3.0mm
3-8	死胶 (冷胶)	不凸起, 无明显手感
备注: 宽度(W)、面积(A)、长度(L)		

4.MECHANICAL TEST/物理机械性能测试

NO	项目	规定
4-1	拉伸强度	≥30.0MP
4-2	断裂伸长率	≥360%
4-3	比重	2.16-2.20g/c m²
4-4	耐电压强度	≥5KV/mm
4-5	耐压力强度	8KG

5.PACKAGE REQUIRE/包装要求

CONTENT AND PROCESS/工作内容和程序

- 1.每 100 米为一卷。
- 2.每卷无尘包装,管子两端贴上蓝色胶带,并缠好塑料膜。
- 3.每卷贴上产品标签,写上产品名称、数量、批号。
- 4.放入纸箱,每箱装11卷,胶带封箱,每箱贴上标签。

备注: 纸箱长 345mm 宽 345mm 高 490mm。