

## VIPGIPS MAKINE

ГІПСОВА СУХА ШТУКАТУРКА ДЛЯ МАШИННОГО НАНЕСЕННЯ З  
ДОДАВАННЯМ ПЕРЛІТУ

### ВЛАСТИВОСТІ

- – Легка у застосуванні
- Містить перліт, що покращує тепло- та звукоізоляційні властивості матеріалу, зменшує теплопровідність і забезпечує енергоефективність приміщення.
- – Економічна
- – Екологічно чиста
- – Без запаху
- – Екологічно чиста
- – Паропроникна
- – Має білий колір, що сприяє економії фарби
- – Можливість машинного нанесення – економія часу та ресурсів
- – Не сприяє утворенню грибків та плісняви
- – Регулює мікроклімат приміщення
- – Гладка структура після висихання, не потребує фінішного шпаклювання
- – Висока адгезія



### СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Гіпсова штукатурка ТМ «VipGips Makine» призначена для ручного та машинного нанесення всередині приміщень з вологістю до 70%.

Застосовується для усунення нерівностей і порожнеч на бетонних, газобетонних, шлакобетонних, оштукатурених, цегляних та інших поверхнях перед нанесенням декоративного матеріалу.

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня має бути чистою, сухою, без пилу, бруду, залишків фарби, жирів тощо. Добре поглинаючі основи слід зволожити або обробити ґрунтовкою. На стиках матеріалів використовувати сітку. Гладкі поверхні обробити щіткою та нанести адгезійну ґрунтовку.

### ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ

Завантажити вміст мішка у бункер штукатурної станції. Пропорція: 10 кг сухої суміші на 5–6 л води. Перевірити готовність за допомогою чаші

об'ємом 1 л (діаметр розчину має бути 230–235 мм). Готовий розчин придатний до використання 95–110 хв.

## НАНЕСЕННЯ

Наносити методом сопловання, вирівнювати h-подібним правилом. Через 20–30 хв після підрізання поверхню змочити, затерти губчастою теркою та загладити металевим напівтерком до глянцею.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- – Склад: гіпс, напівгідрат сульфату кальцію, карбонат кальцію, вапно, перліт, сульфат натрію, полімерні добавки
- – Клас вогнестійкості: A1 (європейська класифікація)
- – Товщина шару: 8–15 мм (мін. – 5 мм, макс. – 50 мм)
- – Витрати: 7,5–8 кг/м<sup>2</sup> при товщині шару 10 мм

## ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців у непошкодженій упаковці за умов зберігання в сухому приміщенні.

## УПАКОВКА

Поліпропіленовий мішок 25 кг (±2%)

## УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати у сухому приміщенні на дерев'яних піддонах. Уникати потрапляння вологи.

## ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І УТИЛІЗАЦІЯ

Користуватися захисними рукавичками. Уникати потрапляння на шкіру та слизові. При потраплянні — промити водою. Зберігати в недоступному для дітей місці. Утилізувати згідно з чинними нормами утилізації будівельних відходів.

## ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту вимогам стандарту TS EN 13279-1 за умови дотримання правил зберігання, транспортування та використання.

## ВИРОБНИК

Fernas Alçı Sanayi A.Ş.

Турецька Республіка, м. Анкара

## ІМПОРТЕР

ТОВ «ФЕРМО»

65003, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 23

Тел. +38 (048) 788 65 25