



ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПРОДУКТУ

VIPGIPS IZO

ГІПСОВА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА ШТУКАТУРКА ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ВЛАСТИВОСТІ

- – Високі теплоізоляційні та звукопоглинаючі властивості
- – Легка у нанесенні
- – Пластична, не тріскається після висихання
- – Паропроникна
- – Екологічно чиста
- – Без запаху
- – Не підтримує ріст грибків та плісняви
- – Покращена адгезія
- – Тривалий час обробки



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Суха стартова штукатурна суміш ТМ «VipGips IZO» призначена для ручного нанесення на стіни та стелі всередині приміщень з відносною вологістю не більше 70%. Використовується для вирівнювання поверхонь з бетону, газобетону, шлакобетону, цементної штукатурки, силікатної цегли тощо. Завдяки перлітовій добавці забезпечує додаткову тепло та звукоізоляцію.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня повинна бути чистою, сухою, без пилу, бруду, фарби, жиру та масел. Добре всмоктуючі основи зволожити або обробити ґрунтовкою. Гладкі поверхні — обробити щіткою для створення шорсткості та нанести адгезійну ґрунтовку. На стиках різних матеріалів рекомендується використання штукатурної сітки.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ

Вміст мішка (25 кг) висипати у чисту ємність з 15 л чистої прохолодної води. Перемішати міксером 3 хв до однорідної маси. Дати настоятись 2–3 хвилини, після чого повторно перемішати. Час життя готового розчину — 40–80 хвилин. Повторне додавання води до загустілого розчину — заборонено!

НАНЕСЕННЯ

Наносити вручну кельмою або шпателем, вирівнювати h-подібним правилом. Надлишки знімати обрізним правилом. Через 45 хвилин поверхню можна згладити шпателем або гладилкою. Перед наступним шаром — дочекатися повного висихання попереднього.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- – Склад: гіпс, напівгідрат сульфату кальцію, карбонат кальцію, гашене вапно, розширений перліт, полімерні добавки
- – Щільність: 700–800 г/л
- – Об'ємна вага: 6,1 кг/дм³
- – Межа міцності при згині: мін. 1,4 Н/мм²
- – Міцність на стиск: мін. 3,1 Н/мм²
- – Адгезія: мін. 3 Н/мм²
- – Клас вогнестійкості: A1 (відповідає європейським стандартам)
- – Товщина шару: рекомендована — 10–20 мм; мінімальна — 4 мм; максимальна — 50 мм
- – Витрати: 8,5–9,5 кг/м² при товщині шару 10 мм

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців у непошкодженій упаковці за умов зберігання в сухому приміщенні.

УПАКОВКА

Поліпропіленовий мішок 25 кг (±2%)

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати у сухому приміщенні на дерев'яних піддонах. Уникати потрапляння вологи.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І УТИЛІЗАЦІЯ

Користуватися захисними рукавичками. Уникати потрапляння на шкіру та слизові. При потрапленні — промити водою. Зберігати в недоступному для дітей місці. Утилізувати згідно з чинними нормами утилізації будівельних відходів.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту вимогам стандарту TS EN 13279-1 за умов дотримання правил зберігання, транспортування та використання.

ВИРОБНИК

Fernas Alçı Sanayi A.Ş.

Турецька Республіка, м. Анкара

ІМПОРТЕР

ТОВ «ФЕРМО»

65003, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 23

Тел. +38 (048) 788 65 25